




1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа – 600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа – 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом.
11. HB 160...240. Замерить твердость на одной из поверхностей
12. * – размер для справок

					170-1	Отливка		
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата		Изделие 1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							11	1:1
Проб.						Лист	Листов	
Т. контр.					В450 ГОСТ 7293-85			
Н. контр.								
Утв.								

Формат А2