

55 – מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה

מהדורה שניה – 2000

דף תיקון מס' 2 – יולי 2007 (4 עמודים)

דף תיקון זה מעדכן את דף תיקון מס' 1 מדצמבר 2003

1. בעמוד 5, סעיף 550012 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

550012	להלן רשימת מסמכי מכון התקנים הישראלי בנושא בקרת איכות:
מסמכי מכון התקנים הישראלי	ת"ת 12 – מפעלי בטון מובא: מערכת איכות: דרישות;
	ת"ת 15 – מפעלי בטון מובא: נהלי הסמכה;
	ת"ת 20 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות חמות: מערכות איכות: דרישות;
	ת"ת 21 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות: נהלי הסמכה;
	ת"ת 30 – דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה.

2. בעמוד 8, סעיף 55011 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

55011	כמצע ישמשו אגרגאטים מינרליים שמקורותיהם ימוינו כדלקמן, אחד מהם או צרוף של שניים מהם, בהתאם לאמור להלן:
מיון מקורות חומרי המצע	א. אבן מרוסקת טבעית (שברי אבן);
	ב. אבן גרוסה ממחצבה;
	ג. צורות נחל טבעיים;
	ד. צורות נחל גרוסים;
	ה. כורכר, רק לפי דרישות המזמין ולאחר אישורו;
	ו. חומרי בנייה ממוחזרים;
	ז. שכבות אספלטיות מקורצפות;
	ח. חומר מחצבה או חומר גרנולרי אחר בתנאי שיעמוד בכל דרישות הטיב המוגדרות לסוג א' או לסוג ב', ובאישור מוקדם בכתב של המפקח או המזמין.

3. בעמוד 9, סעיף 550133 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

550133	האגרגאטים לחומרי המצע יהיו קשים, ברי-קיימא, בעלי תכונות המאפשרות לעבדם לשכבה אחידה, צפופה וציבה על ידי הרטבה, ערבוב והידוק.
דרישות איכות	החומרים למצע סוג א' או סוג ב' יעמדו בדרישות האיכות המפורטות בטבלאות מס' 2 ומס' 3 להלן. בדיקה שלא עמדה באחת מדרישות האיכות שבטבלאות תפסול את כל כמות החומר אותה היא מייצגת.
	יותר שימוש כמצע סוג ב' בחומרי בנייה ממוחזרים כגון: בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח ואבן, בתנאי שיתאימו לדרישות בטבלאות מס' 2 ומס' 3 להלן.

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.

4. בעמוד 9, סעיף 550142 שונה :

להלן הסעיף המתוקן :

550142 המפעל – מחצבה, מחפורת, או מתקן גריסה וניפוי ניח או נייד, יהיה בעל הסמכה בקרת לפי ת"ת 30 – "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי איכות מחצבה". גם חומרי מצע ממחפורות, יסופקו ממפעל בעל הסמכה כנ"ל, כאשר מטעם מיישמים לשם-כך, רק את אותם החלקים של ת"ת 30 הנוגעים לחומרי מצע בלתי היצרן גרוסים.

5. בעמוד 10, טבלאות מס' 2 ו- מס' 3 שונות :

להלן טבלה מס' 2 מתוקנת :

טבלה מס' 2 – תחומי דירוג האגרגאטים לחומרי המצע

נפות בעלות עינה רבועה			כמות החומר העובר נפה (%) משקל)	
מ"מ	מס' אינצ'		מצע סוג א'	מצע סוג ב'
			אבן גרוסה או צרורות נחל גרוסים	אבן גרוסה ממחצבה, צרורות נחל גרוסים, אבן מרוסקת טבעית, שכבות אספלטיות מקורצפות, צרורות נחל טבעיים, חומרי בנייה ממוחזרים* חומר מצע אחר מאושר
75	3"		100	100
37.5	1½"		100 – 80	100 – 50
19	¾"		85 – 60	-
4.75	4#		55 – 30	70 – 30
2	10#		40 – 20	-
0.075	200#		15 – 5**	20 – 5**

*במקרה של חומרי בנייה ממוחזרים, תכולת החומרים הלא מינרליים לא תעלה על 2% במשקל.

**בצרורות נחל גרוסים יהיה הגבול התחתון 8%.

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.

טבלה מס' 3 – דרישות טיב לחומרי מצע

סעיף מס'	התכונה הנבדקת	הדרישה			
		מצע סוג א'		מצע סוג ב'	
		אבן גרוסה ממחצבה, או צורות נחל גרוסים	אבן גרוסה ממחצבה, צורות נחל גרוסים, אבן מרוסקת טבעית, שכבות אספלטיות מקורצפות, צורות נחל טבעיים, חומרי בנייה ממוחזרים* חומר מצע אחר מאושר	כורכר	
1	תכולת גרגירים גרוסים באגרגאט גס בצורות נחל	מיני' 60%	-	-	ת"י 3
2	שיעור השחיקה לוס אנג'לס בדירוג B	מקסי' 35%	-	-	ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'
3	שווה ערך חול	מיני' 27%	20	23	ת"י 1865 חלק 3
4	גבול נזילות	מקסי' 25%	30	25	נוהל ני"ב 13.105
5	מדד פלסטיות	מקסי' 6%	8	6	נוהל ני"ב 13.105
6	צפיפות ממשית באגרגאט הגס (ג'סמ"ק)	מיני' 2.3	-	-	נוהל ני"ב 13.202
7	מת"ק מעבדתי	מיני' 60% בתחום תכולת רטיבות של 3% באנרגיית הידוק לפי מבחן פרוקטור המתוקן	מיני' 40% בתחום תכולת רטיבות של 2% באנרגיית הידוק לפי מבחן פרוקטור המתוקן		ת"י 1865 חלק 3 פרק ז'

*במקרה של חומרי בנייה ממוחזרים, תכולת החומרים הלא מינרליים לא תעלה על 2% במשקל.

6. בעמוד 12, סעיף 550242 שונה :

להלן הסעיף המתוקן :

550242 המפעל – מחצבה, מחפורת, או מתקן גריסה וניפוי ניח או נייד, יהיה מפעל בקרת איכות מטעם היצרן בעל הסמכה לפי ת"ת 30 – "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה".

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.

7. בעמוד 16, סעיף 550352 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

550352 היצרן יספק את האגו"מ המיוצב בצמנט ממפעל בעל הסמכה לפי ת"ת 30 – בקרת "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה". איכות כמו-כן בכל יום אספקה ובמקרה של שינוי במקור החומר או בטיבו, בנוסף מטעם לנדרש לפי ת"ת 30, גם ייערכו במעבדת המפעל הבדיקות האלה לפחות: היצרן

א. בדיקת החוזק ללחיצה בלא-כלוא כאמור בתקנים ASTM D 1632 ו-ASTM D 1633;

ב. בדיקת תכולת הצמנט כאמור בתקן ASTM D 806.

תוצאות הבדיקה יתועדו בצורה מסודרת וברורה ויהיו זמינות בכל עת.

אישור החומרים והמוצרים או מקורם על-ידי המפקח לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם, או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

8. בעמוד 21, סעיף 550460 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

550460 ייצור התערובת האספלטית יתאים לדרישות ת"י 362. הדרישות מתייחסות כללי למפעל אצוותי בלבד. מפעל הייצור יהיה בעל הסמכה לפי ת"ת 20 – "מפעלים לייצור תערובות אספלטיות חמות: מערכות איכות: דרישות", ות"ת 21 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות: נהלי הסמכה".

9. בעמוד 25, סעיף 55055 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

55055 ייצור התערובת יבוצע בהתאם לאמור בסעיף 550460. ייצור בקרת הייצור תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 550432 ו-550461. התערובת הסטיות המותרות בדירוג ובתכולת הביטומן יהיו בהתאם לאמור בסעיף 550462.

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.