


检 测 报 告 （电子版）



\*M26003291\*




防伪码：GZ52357383


第 1 页 共 6 页

|                |         |                                                                                          |             |          |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 客户<br>提供<br>信息 | 委托方     | 福建南平市依尔婴服饰有限公司                                                                           |             |          |
|                | 样 品     | 南韩丝复合牛奶绒                                                                                 | 商 标         | ---      |
|                | 货/款/样号  | 6#藏青（2025121996）                                                                         |             |          |
|                | 规格号型    | ---                                                                                      | 安全类别/<br>等级 | B类       |
|                | 生产单位    | ---                                                                                      |             |          |
| 样品描述           |         | 藏青色牛奶绒1块，状态正常                                                                            |             |          |
| 样品接收/<br>试验日期  |         | 2026-03-09/2026-03-10 ~ 2026-03-12                                                       | 检验类别        | 委托检验（送样） |
| 判定依据           |         | GB/T 31888-2015 中小学生校服<br>GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范<br>GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 |             |          |
| 检验结论           |         | ---<br><br>报告签发日期：2026年3月12日                                                             |             |          |
| 检验结果           | 检测项目    |                                                                                          | 单项结论或评价     |          |
|                | 纤维含量    |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐干摩擦色牢度 |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐湿摩擦色牢度 |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐皂洗色牢度  |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐水色牢度   |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐汗渍色牢度  |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 异味      |                                                                                          | 符合          |          |
|                | 耐光色牢度   |                                                                                          | 符合          |          |



检测地点：晋江市三创园研发中心21号楼

审批：  黄颖 高级工程师  
 范娟 工程师

编制： 

检 测 报 告 续 页

\*M26003291\*

第 2 页 共 6 页

| 检测项目       | 单项结论或评价 |  |
|------------|---------|--|
| pH值        | 符合      |  |
| 甲醛含量       | 符合      |  |
| 可分解致癌芳香胺染料 | 符合      |  |
| 起球         | 符合      |  |
| 克重         | 符合      |  |
| 备注：---     |         |  |



## 检测报告续页

\*M26003291\*

第 3 页 共 6 页

| 检测项目        | 测试方法                                                                                                 | 标准值及允差<br>(B类)     | 检测结果                                                                                                          | 单项判定 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 纤维含量, %     | FZ/T 01057.1-2007<br>FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>GB/T 2910.2-2009 | ---                | 结合公定回潮率含量:<br>面布: 95%聚酯纤维, 5%氨纶<br>底料: 95%聚酯纤维, 5%氨纶                                                          | ---  |
| 耐干摩擦色牢度, 级  | GB/T 3920-2008                                                                                       | ≥3-4               | 4-5                                                                                                           | 符合   |
| 耐湿摩擦色牢度, 级  | GB/T 3920-2008                                                                                       | ≥3                 | 4-5                                                                                                           | 符合   |
| 耐皂洗色牢度, 级   | GB/T 3921-2008<br>(40℃, 30min)                                                                       | 变色 ≥3-4<br>沾色 ≥3-4 | 变色 4-5<br>沾色 羊毛 4-5<br>腈纶 4-5<br>聚酯纤维 4-5<br>锦纶 4-5<br>棉 4-5<br>醋纤 4-5                                        | 符合   |
| 耐水色牢度, 级    | GB/T 5713-2013                                                                                       | 变色 ≥3-4<br>沾色 ≥3-4 | 变色 4-5<br>沾色 羊毛 4-5<br>腈纶 4-5<br>聚酯纤维 4-5<br>锦纶 4-5<br>棉 4-5<br>醋纤 4-5                                        | 符合   |
| 耐汗渍色牢度, 级   | GB/T 3922-2013                                                                                       | 变色 ≥3-4<br>沾色 ≥3-4 | (酸) (碱)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 羊毛 4-5 4-5<br>腈纶 4-5 4-5<br>聚酯纤维 4-5 4-5<br>锦纶 4-5 4-5<br>棉 4-5 4-5<br>醋纤 4-5 4-5 | 符合   |
| 异味          | GB 18401-2010                                                                                        | 无                  | 无                                                                                                             | 符合   |
| 耐光色牢度, 级    | GB/T 8427-2008 (方法3, 二阶段, 蓝色羊毛标样1~4级, 用4级控制试验终点)                                                     | ≥4 (仅考核面料)         | >4                                                                                                            | 符合   |
| pH值         | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质为氯化钾溶液)                                                                       | 4.0~8.5            | 5.6                                                                                                           | 符合   |
| 甲醛含量, mg/kg | GB/T 2912.1-2009<br>(检出限20mg/kg)                                                                     | ≤75                | 未检出                                                                                                           | 符合   |



检测 报 告 续 页

\*M26003291\*

第 4 页 共 6 页

| 检测项目              | 测试方法                                | 标准值及允差<br>(B类) | 检测结果            | 单项判定 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg | GB/T 17592-2024                     | 禁用 (≤20)       | 未检出 (物质清单详见附件C) | 符合   |
| 起球, 级             | GB/T 4802.1-2008<br>(780cN, 起球600次) | ≥3-4 (仅考核面料)   | 4-5             | 符合   |
| 克重                | GB/T 4669-2008                      | ±5%            | 410g/m²         | 符合   |

注：“——”表示不要求或不适用。



检测 报 告 续 页

\*M26003291\* 第 5 页 共 6 页

附表C:可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果（气相色谱/质谱法）

| 序号 | 芳香胺名称                 | 化学文摘编号   | 检测结果 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1  | 4-氨基联苯                | 92-67-1  | 未检出  |
| 2  | 联苯胺                   | 92-87-5  | 未检出  |
| 3  | 4-氯-邻甲苯胺              | 95-69-2  | 未检出  |
| 4  | 2-萘胺                  | 91-59-8  | 未检出  |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | 未检出  |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | 未检出  |
| 7  | 对氯苯胺                  | 106-47-8 | 未检出  |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | 未检出  |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | 未检出  |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | 未检出  |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺          | 119-90-4 | 未检出  |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | 未检出  |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出  |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | 未检出  |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | 未检出  |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | 未检出  |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | 未检出  |
| 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | 未检出  |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | 未检出  |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | 未检出  |
| 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | 未检出  |
| 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-3  | 未检出  |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | 未检出  |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | 未检出  |

注：表中“未检出”表示检测结果低于测定低限，本方法的测定低限为5mg/kg。



检 测 报 告 附 件

\*M26003291\*

第 6 页 共 6 页

贴样/样品图片



\*\*报告正文结束\*\*

## 检测报告说明

\*M26003289\*

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

