


检 测 报 告 （电子版）




M26003292




防伪码：GZ52357403


第 1 页 共 6 页

客户 提供 信息	委托方	福建南平市依尔婴服饰有限公司		
	样 品	75D2/2高密斜纹春亚纺面料	商标	---
	货/款/样号	5#紫色（2025121995）		
	规格号型	---	安全类别/ 等级	B类
	生产单位	---		
样品描述		紫色梭织布1块，状态正常		
样品接收/ 试验日期		2026-05-20/2026-05-25～ 2026-05-28	检验类别	委托检验（送样）
判定依据		GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范		
检验结论		--- 报告签发日期：2026年5月28日		
检验结果	检测项目		单项结论或评价	
	纤维含量		符合	
	耐干摩擦色牢度		符合	
	耐湿摩擦色牢度		符合	
	耐皂洗色牢度		符合	
	耐水色牢度		符合	
	耐汗渍色牢度		符合	
	异味		符合	
	耐光色牢度		符合	



检测地点：晋江市三创园研发中心21号楼

审批：  黄硕 高级工程师
 范娟 工程师

编制： 

检测报告续页

M26003292

第 2 页 共 6 页

检测项目	单项结论或评价
耐耐光、汗复合色牢度	符合
pH值	符合
甲醛含量	符合
可分解致癌芳香胺染料	符合
起球	符合
克重	符合
顶破强力（针织类）/胀破强力（毛针织类）	符合
断裂强力	符合
接缝滑移	符合
水洗尺寸变化率	符合
外观质量	符合
洗后扭曲率	符合
洗后外观质量	符合
备注： ---	



检测报告续页

M26003292

第 3 页 共 6 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
纤维含量, %	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009	---	结合公定回潮率含量: 100%聚酯纤维	---
耐干摩擦色牢度, 级	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级	GB/T 3920-2008	≥ 3	4-5	符合
耐皂洗色牢度, 级	GB/T 3921-2008 (40°C, 30min)	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐水色牢度, 级	GB/T 5713-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级	GB/T 3922-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	(酸) (碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
异味	GB 18401-2010	无	无	符合
耐光色牢度, 级	GB/T 8427-2008, 二 阶段, 蓝色羊毛标样 1~4级, 用 4级控制试验终点)	≥ 4 (仅考核面 料)	> 4	符合
pH值	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾 溶液)	4.0~8.5	5.6	符合
甲醛含量, mg/kg	GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg)	≤ 75	未检出	符合



检测报告续页

M26003292

第 4 页 共 6 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用 (≤20)	未检出 (物质清单详见附表C)	符合
起球, 级	GB/T 4802.1-2008 (780cN, 起球600次)	≥3-4 (仅考核面料)	4-5	符合
克重	GB/T 4669-2008	±5%	150g/m²	符合
耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	≥4	4-5	符合
顶破强力 (针织类) / 胀破强力 (毛针织类)	GB/T 19976-2005 (针织类)、GB/T 7742.1-2005 (毛针织类)	针织类顶破强力 ≥250N; 毛针织类胀破强力 ≥245kPa	针织类280N、毛针织类280kPa	符合
断裂强力	GB/T 19976-2005 (针织类)、GB/T 7742.1-2005 (毛针织类)	针织类顶破强力 ≥250N; 毛针织类胀破强力 ≥300kPa	针织类320N、毛针织类350kPa	符合
接缝滑移	GB/T 3923.1-2013	机织类面料 ≥200N, 里料 ≥140N	220N	符合
水洗尺寸变化率	GB/T 13772.2-2019	定负荷100N下, 接缝处纱线滑移 ≤6mm	2mm	符合
外观质量	GB/T 8629-2017	机织类 (长度、胸宽) - 4.0%~+1.0%; 针织类 (长度、宽度) - 5.0%~+3.0%	长度-1.2%、宽度+0.5%	符合
洗后扭曲率	GB/T 31888-2015	无明显斑点、色差、污渍、线头等, 规格尺寸符合要求, 缝制质量好	无明显外观斑点, 规格尺寸符合要求, 缝制质量良好	符合
洗后外观质量	GB/T 8629-2017	上衣 ≤2.0%, 裤子 ≤2.5%	1.2%	符合

注: “——” 表示不要求或不适用。



检测报告续页

M26003292 第 5 页 共 6 页

附表C:可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果（气相色谱/质谱法）

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注：表中“未检出”表示检测结果低于测定低限，本方法的测定低限为5mg/kg。



检测报告附件

M26003292

第 6 页 共 6 页

贴样/样品图片



报告正文结束



检测报告说明

M26003292

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

