

检测报告 (电子版)



防伪码: TY512307390

第 1 页 共 7 页

客户 提供 信息	委托方	福建南平市依尔婴服饰有限公司 / 福建省南平市延平区东溪路169号		
	样 品	小学春秋校服	商标	---
	货/款/样号	---		
	规格号型	---	安全类别/ 等级	B类 / 合格品
	生产单位	福建南平市依尔婴服饰有限公司		
样品描述		1套红/白/藏青针织校服套装, 状态正常		
样品接收/ 试验日期		2026-08-27/2026-08-27 ~ 2026-09-02	检验类别	委托检验 (送样)
判定依据		GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范		
检验结论		--- 报告签发日期: 2026年9月2日		
检验结果	检测项目		单项结论或评价	
	残留金属针		符合	
	绳带		符合	
	附件锐利边缘		符合	
	附件锐利尖端		符合	
	异味 [上衣]		符合	
	异味 [裤子]		符合	
	纤维含量 [上衣 (红色主料)]		符合	
	耐干摩擦色牢度 [上衣 (红色主料)]		符合	



检测地点: 福州市照屿路17号

审批: 潘晓玲
潘晓玲 工程师

编制: 邱建伟

检测报告续页

W26060972

第 2 页 共 7 页

检测项目	单项结论或评价
耐湿摩擦色牢度[上衣（红色主料）]	符合
耐水色牢度[上衣（红色主料）]	符合
耐汗渍色牢度[上衣（红色主料）]	符合
pH值[上衣（红色主料）]	符合
甲醛含量[上衣（红色主料）]	符合
可分解致癌芳香胺染料[上衣（红色主料）]	符合
平方米干燥重量[上衣（红色主料）]	---
纤维含量[裤子（藏青色主料）]	符合
耐干摩擦色牢度[裤子（藏青色主料）]	符合
耐湿摩擦色牢度[裤子（藏青色主料）]	符合
耐水色牢度[裤子（藏青色主料）]	符合
耐汗渍色牢度[裤子（藏青色主料）]	符合
pH值[裤子（藏青色主料）]	符合
甲醛含量[裤子（藏青色主料）]	符合
可分解致癌芳香胺染料[裤子（藏青色主料）]	符合
平方米干燥重量[裤子（藏青色主料）]	---
备注： ---	



检测报告续页

W26060972

第 3 页 共 7 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
残留金属针	GB/T 24121-2009	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物, 纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装: 未提供包装 产品: 符合标准要求	符合
绳带	GB 31701-2015	按GB 31701-2015中4.4.3表3规定	无绳带	符合
附件锐利边缘	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利边缘	试样无可触及的锐利边缘	符合
附件锐利尖端	GB/T 31702-2015	所用附件不应存在可触及的锐利尖端	试样无可触及的锐利尖端	符合
异味 [上衣]	GB 18401-2010	无	无	符合
异味 [裤子]	GB 18401-2010	无	无	符合
纤维含量, % [上衣(红色主料)]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	棉 60 ±5 聚酯纤维 40 ±5	结合公定回潮率含量: 棉 63.9 聚酯纤维 36.1	符合
耐干摩擦色牢度, 级 [上衣(红色主料)]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级 [上衣(红色主料)]	GB/T 3920-2008	≥3	4	符合
耐水色牢度, 级 [上衣(红色主料)]	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级 [上衣(红色主料)]	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	(酸) (碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合



检测报告续页

W26060972

第 4 页 共 7 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
pH值 [上衣(红色主料)]	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾溶液)	4.0~8.5	5.3	符合
甲醛含量, mg/kg [上衣(红色主料)]	GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg)	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg [上衣(红色主料)]	GB/T 17592-2024	禁用 (≤20)	未检出(物质清单详见附件C)	符合
平方米干燥重量, g/m² [上衣(红色主料)]	FZ/T 70010-2006	---	313.6	---
纤维含量, % [裤子(藏青色主料)]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	棉 60 ±5 聚酯纤维 40 ±5	结合公定回潮率含量: 棉 63.4 聚酯纤维 36.6	符合
耐干摩擦色牢度, 级 [裤子(藏青色主料)]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级 [裤子(藏青色主料)]	GB/T 3920-2008	≥3	3	符合
耐水色牢度, 级 [裤子(藏青色主料)]	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级 [裤子(藏青色主料)]	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	(酸)(碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
pH值 [裤子(藏青色主料)]	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾溶液)	4.0~8.5	5.6	符合
甲醛含量, mg/kg [裤子(藏青色主料)]	GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg)	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg [裤子(藏青色主料)]	GB/T 17592-2024	禁用 (≤20)	未检出(物质清单详见附件C)	符合



检测报告续页

W26060972

第 5 页 共 7 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
平方米干燥重量, g/m² [裤子(藏青色主料)]	FZ/T 70010-2006		310.2	

注：“——”表示不要求或不适用。



检测报告续页

W26060972

第 6 页 共 7 页

附表C: 可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果 (气相色谱/质谱法)

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注: 表中“未检出”表示检测结果低于测定低限, 本方法的测定低限为5mg/kg。



检测报告附件

W26060972

第 7 页 共 7 页

贴样/样品图片



报告正文结束

检测报告说明

W26060972

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

