



DATE : 10/11/2008

[illegible]

[illegible]

22.02.2008

22.02.2008	REF 962C		REF 1028A		REF		TOTAL	%	Cumul
	GROUPE		GROUPE		GROUPE				
Nature de défaut	Qté	%	Qté	%	Qté	%			
Trait Machine décharge		0 %	18	60 %	8	27 %	95	31,67 %	31,67 %
Ecaillage	16	53 %	5	17 %	18	60 %	94	31,33 %	63,00 %
Ecorné	3	10 %	2	7 %	1	3 %	27	9,00 %	72,00 %
Fissuré	2	7 %	2	7 %		0 %	23	7,67 %	79,67 %
Sous-classement	1	3 %		0 %		0 %	16	5,33 %	85,00 %
Nettoyage	1	3 %		0 %		0 %	13	4,33 %	89,33 %
Chauvechement	1	3 %		0 %		0 %	12	4,00 %	93,33 %
Grains surface	1	3 %	2	7 %	3	10 %	10	3,33 %	96,67 %
Sécharge	4	13 %	1	3 %		0 %	7	2,33 %	99,00 %
Engobe	1	3 %		0 %		0 %	2	0,67 %	99,67 %
Goutte noir Four		0 %		0 %		0 %	1	0,33 %	100,00 %
CaCo3		0 %		0 %		0 %	-	0,00 %	
Total	30	###	30	100 %	30	100 %	300	100,00 %	

CHOIX SOLDE : Etude des défauts

