

 سیرامیکا درسه CERAMICA DERSA	CONTRÔLE CHOC THERMIQUE VISUEL CARREAU BISCUIT	SERVICE LABORATOIRE
		CODE : R2-F5-LABO
		VERSION : 02
		DATE : 17/05/2018

Format :

Date :/...../.....

CONTROL VISUEL / ECHANTILLON 25 BISCUITS						Spécifications : Carreau témoin		
N ° Four	Heure production de l'échantillon	% Défauts Fissuré	% Défauts Ecorné	% Défauts Cuisson	% Défauts Feuilleté	% Défauts Planiété	Opérateur Four	Visa Controleur
	06 H 00							
	10 H 00							
	14 H 00							
	18 H 00							
	22 H 00							
	02 H 00							
Spécification		≤ 5%	≤ 5%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 5%		
N° FNC :								

CHOC THERMIQUE/ ECHANTILLON 25 BISCUITS			Spécifications : Absence fissuré non visuel	
N ° Four	Heure production de l'échantion	% Choc Thermique	Nom Controleur	Visa Controleur
	06 H 00			
	10 H 00			
	14 H 00			
	18 H 00			
	22 H 00			
	02 H 00			
Spécification		≤ 5%	Observations:	
N° FNC :				

NB En cas d'existence du choc thermique, les controles doivent se faire jusqu'à élimination du défaut,

Visa Responsable Laboratoire