

 سيراميك درسة CERAMICA DERSA	FICHE DE CONTRÔLE ARGILE						SERVICE LABORATOIRE	
							CODE : R2-F2-LABO	
							VERSION : 02	
							DATE : 01/01/2022	

CONTRÔLE	Spécifications techniques/...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....
----------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GRANULOMETRIE								
$X1 \geq 600 \mu$	$00 \leq \text{Granl.} \leq 0,02\%$							
$425 \mu \leq X2 \leq 600 \mu$	$00 \leq \text{Granl.} \leq 0,05\%$							
$300 \mu \leq X3 \leq 425 \mu$	$0,1 \leq \text{Granl.} \leq 0,6\%$							
$250 \mu \leq X4 \leq 300 \mu$	$0,2 \leq \text{Granl.} \leq 1\%$							
$180 \mu \leq X5 \leq 250 \mu$	$0,6 \leq \text{Granl.} \leq 2\%$							
	Total							
$125 \mu \leq X6 \leq 180 \mu$	$02 \leq \text{Granl.} \leq 07\%$							
$63 \mu \leq X7 \leq 125 \mu$	$08 \leq \text{Granl.} \leq 20\%$							
	Total							
$\leq X8 \leq 63 \mu$	$60 \leq \text{Granl.} \leq 90\%$							

Refus 63μ	$10 \leq \text{Refus} \leq 20\%$							
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N° Fiche de non-conformité :								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

% CaCo3	$15 \% \leq \% \text{CaCo3} \leq 25 \%$							
---------	---	--	--	--	--	--	--	--

N° Fiche de non-conformité :								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nom & visa Controleur								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Visa Responsable Laboratoire						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

FICHE DE CONTRÔLE P.D.M.

SERVICE LABORATOIRE

CODE : R2-F2-LABO

VERSION : 00

DATE : 18/08/2008

CONTRÔLE	Spécifications techniques	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
GRANULOMETRIE							
X1 ≥ 600 μ	00 ≤ Granl. ≤ 0,01%						
425 μ ≤ X2 ≤ 600 μ	0,01 ≤ Granl. ≤ 0,02%						
300 μ ≤ X3 ≤ 425 μ	0,1 ≤ Granl. ≤ 0,3%						
250 μ ≤ X4 ≤ 300 μ	0,3 ≤ Granl. ≤ 0,9%						
180 μ ≤ X5 ≤ 250 μ	1,0 ≤ Granl. ≤ 2,8%						
125 μ ≤ X6 ≤ 180 μ	03 ≤ Granl. ≤ 06%						
63 μ ≤ X7 ≤ 125 μ	06 ≤ Granl. ≤ 20%						
≤ X8 ≤ 63 μ	75 ≤ Granl. ≤ 88%						
Refus 63 μ	10 ≤ Refus ≤ 20%						
% CaCo3	20 % ≤ % CaCo3 ≤ 25 %						
N° Fiche de non-conformité :							
Nom & visa Contrôleur							
Visa Responsable Laboratoire							