


건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[EZ-F.B-POSMAC Duct-VA-064]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트, 스터드)	개구부 면적: 850,000 mm ² 이하 가로 1,700 mm 이하 x 세로 500 mm 이하	50 mm 이하	관통재 면적: 640,000 mm ² 이하 가로 1,600 mm 이하 x 세로 400 mm 이하	방화담퍼 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화담퍼 내화채움재 (EZ FB Duct 방화소켓 VM200) 【방화소켓 (아연도금강판 가로 1,600 mm, 세로 400 mm, 높이 200 mm 이상, 두께 1.6 mm 이상) + 내부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,595 mm 이상) x 2개 + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 15 mm 이상, 길이 1,595 mm 이상) x 2개] x 2개 + 내부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 370 mm 이상) x 2개 + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 15 mm 이상, 길이 370 mm 이상) x 2개] x 2개 + 외부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,660 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m³ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 1,660 mm 이상) x 2개 + 외부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 400 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m³ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 400 mm 이상) x 2개]】 내화채움재 (EZ FB 방화플래싱) 【방화플래싱 [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 0.5 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 12개]】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 50 (25 + 25) mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 200 mm 이상, 양면 대칭) + 배관 전체 : 그라스울 (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m³ 이상, 배관 전체, 양면 대칭)】



① 관통재			사각덕트 (재질 : 아연도금강판) (두께 1.0 mm, 가로 1,600 mm, 세로 400 mm)	
② EZ F.B Duct 방화소켓 VM200	금속 소켓		아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 1,600 mm, 세로 400 mm, 높이 200 mm 이상)	
	내 부 시 트	상 / 하	아연도금 강판 (두께 1.6 mm 이상, 길이 1,595mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 15 mm 이상) x 4개 + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,595 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 1,819 g 이상) x 4개	
		좌 / 우	아연도금 강판 (두께 1.6 mm 이상, 길이 370mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 15 mm 이상) x 4개 + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 370 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 422 g 이상) x 4개	
	외 부 시 트	상 / 하	차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 1,660 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 1,892 g 이상) x 2개 + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 1,660 mm 이상, 너비 200 mm 이상) x 2개	
		좌 / 우	차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 400 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 456 g 이상) x 2개 + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 400 mm 이상, 너비 200 mm 이상) x 2개	
③ 방화댐퍼			방화댐퍼 (재질 : 아연도금강판) (두께 1.6 mm, 가로 1,600 mm 이상, 세로 400 mm 이상, 높이 200 mm 이상) 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼	
④ EZ F.B 방화플래싱			아연도금 강판 (길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 0.5 mm 이상) x 12개 + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 750 g 이상) x 12개	
⑤ 직결피스			탄소강 또는 스테인리스강 (#8 x 64 mm)	
⑥ 실란트			KS F 4910 F-12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)	
⑦ 지지구조 주변 단열재			세라믹 섬유 블랭킷 (두께 50 (25 + 25) mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 200 mm 이상, 양면 대칭)	
⑧ 배관 전체 단열재			그라스울 (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m ³ 이상, 배관 전체, 양면 대칭)	
⑨ C/BAR			아연도금강판 (두께 1.0 mm, 설치간격 50 mm)	
⑩ 보온편			길이 3 인치 이상 (설치간격 800 mm 이하)	

