



TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)

TEL (031)8059-0171 FAX (031)8059-0172

성적서번호 : TAK-2026-093773

접 수 일 자 : 2026년 07월 06일

대 표 자 : 박민선

시험완료일자 : 2026년 07월 21일

업 체 명 : (주)이지원

주 소 : 경기도 화성시 장안면 장안로227번길 166-18

시 료 명 : Microduct Board(S사 그라스올 보온판 64K)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도: 20 ℃)	W/(m · K)	-	0.032	KS L 9102 : 2026(평판열류계법)
열전도율(평균온도: 70 ℃)	W/(m · K)	-	0.038	KS L 9102 : 2026(평판열류계법)
열간수축온도	℃	-	538	KS L 9102 : 2026

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Min Ju Hong

작성자 : 민주홍

Tel : 052-220-3189

Kim Minho

기술책임자 : 김민호

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 07월 21일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code