

EZONE 부자재 인수검사 성적서	결	작 성	검 토	승 인
	재			

품 명	SUS304	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
입 고 처 로트번호		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용차		검사방법	검사 조건	측정치			결과	
					n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 휨 비틀림 깨짐이 없어야 한다.		육안	n=3 c=0				☐	☐
치수 (mm)	길이	주문치수 이상	줄 자					☐	☐
	너비	주문치수 이상						☐	☐
		두께	주문치수 이상		마이크로미터 /버니어 캘리퍼스				☐
항복강도(N/mm ²)	205 이상		제조사 시험 성적서	n=1 c=0				☐	☐
인장강도(N/mm ²)	520 이상							☐	☐
항복강도(N/mm ²)	205 이상		공인 기관 의뢰	n=1 c=0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
인장강도(N/mm ²)	520이상							☐	☐

판 정	☐합 격 ☐불합격	비 고	※ 성적서 정보 (인장강도, 항복강도) - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 발행일 : 2025년 6월 12일 - 시험결과 : 인장강도 - 428 N/mm ² 항복강도 - 401 N/mm ²
-----	--	-----	---