

EZONE 부자재 인수검사 성적서	결	작 성	검 토	승 인
	재			

품 명	브라켓 (입상)	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
소켓규격		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용차			검사방법	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 휨 비틀림 깨짐이 없어야 한다.			육안	n=3 c=0				☐	☐
치수 (mm)	받침대	길이	이상	줄 자					☐	☐
		너비	265 이상						☐	☐
		높이	15 이상						☐	☐
		두께	0.6 이상	마이크로미터					☐	☐
	상 / 하	길이	이상	줄 자					☐	☐
		너비	265 이상						☐	☐
		높이	15 이상						☐	☐
		두께	0.6 이상	마이크로미터					☐	☐
	보강대	길이	이상	줄 자					☐	☐
		너비	30 이상						☐	☐
		높이	20 이상						☐	☐
		두께	1.6 이상	마이크로미터					☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			제조사 시험 성적서		n=1 c=0			☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			공인 기관 의뢰		n=1 c=0	공인시험 성적서 참조		☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상				☐				☐	

판 정	☐합 격 ☐불합격	비 고	※ 성적서 정보 - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 성적서 발행일 : 2025년 5월 13일 - 시험결과 : 인장강도 - 358 N/mm ² 항복강도 - 276 N/mm ²
-----	--	-----	--