

 부자재 인수검사 성적서 상하부고무패킹	결 재	작 성	검 토

품 명	패 킹	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
구분	상부 □, 하부 □ 100φ□, 75φ□, 50φ□	인수검사 로트번호	PK	로트 수량	

검사항목	기준 및 허용오차		검사방법	검사 주기	검사 조건	측정치			결과				
						n1	n2	n3	적합	부적합			
겉모양	한도견본을 기준으로 휨 비틀림 깨짐이 없어야 한다.		육안	매로트	n=3 c=0				☐	☐			
위치	주문치수	허용오차	줄 자						☐	☐			
외경(mm)		(±1.0)	줄 자										
내경(mm)		(±1.0)	줄 자										
두께(mm)		이상	버니어 캘리퍼스						☐	☐			
높이(mm)		(±1.0)	줄 자						☐	☐			
비중	1.12 ~ 1.16		제조사 시험 성적서	1회 /입고	n=1 c=0				☐	☐			
경도 (Shore A)	54 ~ 58								☐	☐			
인장강도 (Kgf/cm ²)	66 ~ 72								☐	☐			
연신율(%)	356 ~ 394								☐	☐			
100% Modulus (Kgf/cm ²)	30 ~ 34								☐	☐			

판 정	☐ 합 격	비 고	
	☐ 불합격		