
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА LIST OF THE WORKING DRAWINGS OF THE MAIN SET

Лист Sheet	Наименование Name	Примечание Note
1	Общие данные General data	
25	Указания по антикоррозионной защите Guidelines for anti-corrosion protection	
6	Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты List of anti-corrosion works with reference to protected objects	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ LIST OF MATERIAL CONSUMPTION

	Наименование Name	Eg. изм. М.U.	Кол. Quantity	Примечание Note
1	Дробь чугунная техническая марки ДЧК N05 no ГОСТ 11964—81			
	Technical iron shot of DChK No. 05 mark as per GOST 11964—81	t	14,43	
2	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78 White spirit as per GOST 3134-78	kg	982,1	
3	Ксилол каменноугольный по ГОСТ 9949-76 Coal xylene as per GOST 9949-76	kg	406,8	
4	Этилцеллозольв технический по ГОСТ 8313-88 Technical ethycellosolve as per GOST 8313-88	kg	271,2	
5	Толуол каменноугольный по ГОСТ 9880—76 Coal toluene as per GOST 9880—76	kg	41,0	
6	Грунтовка ЭП-057 в комплекте с отвердителем N 3 u растворителем РП по ТУ 6-10-1117-85 EP-057 primer complete with N 3 hardener and RP solvent as per TS 6-10-1117-85	kg	2816,7	
7	Эмаль ЭП-5285 в комплекте с отвердителем Л-19 и ускорителем УП-606/2 по ТУ 95 2184-90 EP-5285 enamel complete with L-19 hardener and UP-606/2 accelerator as per TS 95 2184-90	kg	1762,9	
8	Органосиликатная композиция OC-51-03 в комплекте с отвердителем TБT по TУ 84-725-78 OS-51-03 organic silicate composition complete with TBT hardener as per TU 84-725-78	kg	127,6	



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами РФ.
- 2 Рабочая документация разработана на основании рабочих чертежей: R01.KK56.60UKC.FAL.TM.OK.WD001 (nakem 5 6 6 16), R01.KK56.60UKC.GMN.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 6), R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD001 (nakem 5 9 6 12), R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD002 (nakem 5 9 6 94), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 50), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD002 (nakem 5 9 6 29), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD003 (nakem 5 10 6 15), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 52), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD002 (nakem 5 9 6 31), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD003 (nakem 5 10 6 14), R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 27), R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD002 (nakem 5 8 6 3), R01.KK56.60UKC.KBC40.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 28), R01.KK56.60UKC.KBD.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 54), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 53), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD002 (nakem 5 9 6 11), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD003 (nakem 5 9 6 33), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD004 (nakem 5 9 6 92), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD001 (nakem 5 5 6 3), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD002 (nakem 5 6 6 6), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD003 (nakem 5 6 6 45), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD004 (nakem 5 7 6 31), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD005 (nakem 5 8 6 4), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD006 (nakem 5 8 6 69), R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD001 (nakem 5 9 6 46), R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD002 (nakem 5 10 6 1), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 60), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD002 (nakem 5 8 6 31), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD003 (nakem 5 9 6 10), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD004 (nakem 5 9 6 73), R01.KK56.60UKC.KTA.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 1), R01.KK56.60UKC.KTB.TM.OK.WD001 (nakem 5 9 6 70), R01.KK56.60UKC.KTH.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 7), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD001 (nakem 5 5 6 16), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD002 (nakem 5 5 6 18), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD003 (nakem 5 6 6 44), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD004 (nakem 5 7 6 5), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD005 (nakem 5 7 6 58), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD006 (nakem 5 8 6 32), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD007 (nakem 5 9 6 44), R01.KK56.60UKC.KUE.TM.OK.WD001 (nakem 5 9 6 72), R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 54), R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD002 (nakem 5 8 6 27), R01.KK56.60UKC.LFG.TM.OK.WD001 (nakem 5 8 6 5), R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD001 (nakem 5 9 6 30), R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD002 (nakem 5 10 6
- 3 Настоящей документацией предусмотрена антикоррозионная защита наружных поверхностей трубопроводов, опор, подвесок и металла для опорных конструкций из углеродистой стали в здании 60UKC на период эксплуатации лакокрасочными покрытиями.

13), R01.KK56.60UKC.SCC.TM.OK.WD001 (nakem 5 7 6 4).

- 4 Выбор конструкции защитного покрытия для трубопроводов, опор, подвесок и металла для опорных конструкций выполнен в зависимости от среды и температуры среды внутри трубопроводов, а также места их установки.
- 5 Защищаемые металлические поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок радиусом менее 2,0 мм, сварочных брызг, прижогов, пригаров, трещин, а также солей, жиров и загрязнений.

Конструкции из углеродистой стали должны быть сварены равномерными сплошными беспористыми швами, которые по всей длине должны быть отшлифованы или зачищены до полного удаления сварочного шлакового слоя. Сварные швы должны иметь плавный переход к основному металлу.

- 6 Защитное лакокрасочное покрытие наносится на очищенную от окислов способом дробеструйной обработки до степени 2, обеспыленную и обезжиренную до первой степени по ГОСТ 9.402–2004 поверхность углеродистой стали. Окалина и ржавчина не должны обнаруживаться при осмотре поверхности невооруженным глазом.
- 7 Не допускается попадание на подготовленную поверхность воды и образование конденсата.
- 8 Работы по нанесению защитных покрытий выполнять в соответствии с технологическими инструкциями фирм—поставщиков материалов и специально разработанным Проектом производства работ.
- 9 При выполнении работ по нанесению защитных покрытий применяются легковоспламеняющиеся, горючие взрывоопасные материалы, в связи с чем необходимо строго соблюдать правила безопасности и противопожарные мероприятия согласно СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.3.016-87.
- Средства измерений для контролируемых параметров должны быть поверены и иметь соответствующие документы, подтверждающие их метрологическую пригодность. Требуемая точность измерений толщины антикоррозионного покрытия не более 15 мкм.
- 10 Допускается замена антикоррозионных покрытий на аналогичные.
- 11 В комплекте рабочих чертежей приведены расчетные значения объемов антикоррозионных работ и необходимого количества материалов.

GENERAL GUIDELINES

- 1 The working drawings have been developed in compliance with codes, regulations and standards of the RF.
- 2 The working documentation has been developed on the basis of the following working drawings: R01.KK56.60UKC.FAL.TM.OK.WD001 (package number 5 6 6 16), R01.KK56.60UKC.GMN.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 6), R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD001 (package number 5 9 6 12), R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD002 (package number 5 9 6 94), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 50), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD002 (package number 5 9 6 29), R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD003 (package number 5 10 6 15), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 52), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD002 (package number 5 9 6 31), R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD003 (package number 5 10 6 14), R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 27), R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD002 (package number 5 8 6 3), R01.KK56.60UKC.KBC40.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 28), R01.KK56.60UKC.KBD.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 54), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 53), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD002 (package number 5 9 6 11), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD003 (package number 5 9 6 33), R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD004 (package number 5 9 6 92), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD001 (package number 5 5 6 3), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD002 (package number 5 6 6 6), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD003 (package number 5 6 6 45), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD004 (package number 5 7 6 31), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD005 (package number 5 8 6 4), R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD006 (package number 5 8 6 69), R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD001 (package number 5 9 6 46), R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD002 (package number 5 10 6 1), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 60), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD002 (package number 5 8 6 31), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD003 (package number 5 9 6 10), R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD004 (package number 5 9 6 73), R01.KK56.60UKC.KTA.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 1), R01.KK56.60UKC.KTB.TM.OK.WD001 (package number 5 9 6 70), R01.KK56.60UKC.KTH.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 7), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD001 (package number 5 5 6 16), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD002 (package number 5 5 6 18), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD003 (package number 5 6 6 44), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD004 (package number 5 7 6 5), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD005 (package number 5 7 6 58), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD006 (package number 5 8 6 32), R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD007 (package number 5 9 6 44), R01.KK56.60UKC.KUE.TM.OK.WD001 (package number 5 9 6 72), R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 54), R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD002 (package number 5 8 6 27), R01.KK56.60UKC.LFG.TM.OK.WD001 (package number 5 8 6 5), R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD001 (package number 5 9 6 30), R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD002 (package number 5 10 6 13), R01.KK56.60UKC.SCC.TM.OK.WD001 (package number 5 7 6 4).
- 3 This documentation envisages the anti-corrosion protection of external surfaces of pipelines, supports, hangers and metal for support structures made of carbon steel in building 60UKC with paintwork coatings during operation.
- 4 The choice of protective coating for pipelines, supports, hangers and metal for support structures has been made depending on the media and media temperature inside the pipelines and their installation point.
- 5 The metal surfaces that are subject to protection shall not have any burrs, sharp edges, the radius of which is less than 2.0 mm, welding splashes, burn—throughs, burnt—ons, cracks, as well as salts, grease and dirt spots.
- The structures made of carbon steel shall be welded with formation of even, continuous, porousless welds, which shall be grinded or smoothed out along the whole length until slag layer is completely removed. Welds shall be protected to achieve the smooth transition to the main metal.
- 6 The protective paintwork coating is applied on the carbon steel surface shot blasted from oxides up to degree 2, dedusted and degreased up to the first degree as per GOST 9.402—2004. The surfaces shall not contain any scale or rust, visible to an unaided eye.
- 7 The ingress of moisture and the formation of condensate on prepared surfaces is not allowed.
- 8 Work on application of the protective coatings shall be carried out in compliance with technological instructions of the material suppliers and specially developed Work Execution Plan.
- 9 When performing the work on application of the protective coatings, flammable, combustible and explosive materials are used, so it is required to observe safety regulations and fire measures according to SNiP 12-04-2002, GOST 12.3.016-87.

Measuring equipment for monitored characteristics shall be verified and shall have the relevant documents that confirm its metrological applicability. The required accuracy for measuring corrosion resistant coating thickness is not more than 15 µm.

- 10 It is allowed to replace corrosion protections with equivalent ones.
- 11 Calculated values of corrosion work scopes and required quantity of materials are given in the set of working drawings.

								Package Number 5 10 6 97
								Rev Issue Issued for Signature Issue sheet N
	File: R01 KK56 60UKC	0 AZ() OK	WDOC)1_00	1=0		NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD
При переписке в ссылке	Данный чертеж							R01.KK56.60UKC.0.AZO.OK.WD001
на документ (лист документа) следует указывать его обозначение, приведенное	не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам							АЭС "КУДАНКУЛАМ" БЛОК NPP "KUDANKULAM" UNIT 6
в основной нagnucu	без согласия АО "Атомэнергопроект"	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	па в в в в в в в в в в в в в в в в в в в
In correspondence referring	This drawing is not to be	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogbecok Follic Pagetor Applicant & Main Control
to the document (sheet of the document) it is	reproduced or transferred to other organizations		рдил					Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars WD 1 6
necessary to specify its designation, given in the basic inscription	or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"	H. к Inspe Разр Desig	аб.	Vald Vorol				ЈSC Общие данные General data "Atomenergoproekt" Moscow 2023

9

тке настоящей документации использовались черп

Перевод Шевцова

 RO1.KK56.60UKC.0.AZO.OK.WD001

 A)
 "КУДАНКУЛАМ" БЛОК 6

 60UК. Всломовательное реакторноводные с БГУ Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок
 Р
 1
 6

 Общие данные
 Общие данные
 "Атомэнергопроект"

Формат А1

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ GUIDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION

	GUIDELINES FOR ANTI-	CORROSION PROTECTION	\								
Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process	Hauмeнoвaнue конструкцuu, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process
Здание 50UKC Building 50UKC 1 Трубопроводы подачи вод из бассейна отработавшего топлива на очистку (система 60FAL), P<2,2 МПа Water supply pipelines from spend fuel pond for purification (60FAL system), P<2,2 MPa Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.FAL.TM.OK.WD001	Зона контролируемого доступа Температура воздуха до +50 °C Относительная влажность не нормируется Периодическая дезактивация Controlled—access area Air temperature up to +50 °C Relative humidity is not stipulated Periodical decontamination		Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	4 Трубопроводы подпитки—продувки первого контура КВА Рр<2,2 МПа Primary volume control pipelines КВА Р<2,2 МРа Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD001 4.1 Трубопроводы Ріреlines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда— дистиллат, борный раствор, теплоноситель первого контура, пар Температура +40+187 °C	Без защиты Without protection	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	качества. Обвязка баков KBB10BB001, KBB10BB002, KBB10BB003, KBB10BB004. Обвязка монжюса KBB40BB001 Pipelines of operating grade coolant storage system. KBB10BB001, KBB10BB002, KBB10BB003, KBB10BB004 tanks manifold. Pipework of montejus KBB40BB001			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design
1.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — дистиллат, борный раствор Температура +40+60 °C Inside:	Без защиты Without protection			Inside: Medium — distillate, boric solution, primary coolant, steam Temperature +40+187 °C			Чертежи Drawings R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD003			
1.2 Опоры Supports	Medium — distillate, boric solution Temperature +40+60 °C Температура +40+60 °С Temperature +40+60 °С	Грунтовка ЭП-057 – 2 слоя Эмаль ЭП-5285 – 4 слоя		4.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40+80 °C Temperature +40+80 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers		7.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — дистиллат, азот, воздух, боросодержащая вода, трапные воды, теплоноситель первого контура, сжатый воздух	Без защиты Without protection	
Углеродистая сталь Carbon steel		Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm			Температура +104+187 °C Temperature +104+187 °C	Coating thickness — 240260 µm Органосиликатная композиция ОС—51—03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм			Teмпература +40+104 °C Inside: Medium — distillate, nitrogen, air, boric solution, floor water, primary coolant, compressed air Temperature +40+104 °C		
2 Трубопроводы системы выхлопа из помещений КИП и помещений систем аварийного расхолаживания второго контура Pipelines of exhaust system from Instrumentation compartments and compartments of secondary				5 Трубопроводы nognumки—продувки первого контура КВА Pp>2,2 МПа Primary volume control		OS -51-03 organic silicate composition -4 layers Coating thickness - 200 µm		7.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40+60 °C Temperature +40+60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
circuit emergency cooling down Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.GMN.TM.OK.WD001				pipelines KBA Pp>2,2 MPa Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD002					Температура +90+104 °C Temperature +90+104 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS -51-03 organic silicate composition -4 layers Coating thickness — 200 µm	
2.1 Трубы Pipes Углеродистая сталь Carbon steel	Внутри: Среда — парогазовая смесь Температура +105 °C Inside: Medium — gas—steam mixture Temperature +105 °C	Снаружи:Органосиликатная композицияОС-51-03 — 4 слояТолщина покрытия — 200 мкмOutside:OS -51-03 organic silicatecomposition -4 layers		5.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды, теплоноситель первого контура Температура +60 °C Inside: Medium — floor water, primary coolant Temperature +60 °C	Без защиты Without protection		8 Трубопроводы дистиллата КВС 10-30. Обвязка баков КВС16, 17ВВ001, КВС26,27, 30ВВ001			
2.2 Опоры Supports	Температура +105°C Temperature +105°C	Coating thickness — 200 µm Органосиликатная композиция ОС—51—03 — 4 слоя		5.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +60 °C Temperature +60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		Distillate system pipelines KBC16, 17BB001, KBC26,27, 30BB001 tanks manifold Чертежи Drawings R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD001			
Углеродистая сталь Carbon steel 3 Трубопроводы промконтура потребителей реакторного отделения (КАА). Основные		Толщина покрытия — 200 мкм OS -51-03 organic silicate composition -4 layers Coating thickness — 200 µm		6 Трубопроводы обвязки насосов Auxiliary piping of pumps Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD003				R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD002 8.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — дистиллат, теплоноситель первого контура Температура +40+50 °C Inside: Medium — distillate, primary coolant	Без защиты Without protection	
коллектора Ду > 100 Pipelines of the reactor compartment component cooling system. Main headers Dnom > 100 Чертежи Drawings R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD002				6.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды, обессоленная вода дистиллат, раствор борной кислоты Температура +32+60 °C Inside: Medium — floor water, demineralized water, distillate, boric acid solution Temperature +32+60 °C	Без защиты Without protection		8.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Temperature +40+50 °C Temnepamypa +40+50 °C Temperature +40+50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
3.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — обессоленная вода Температура +32+46 °C <u>Inside:</u> Medium — demineralized water Temperature +32+46 °C	Без защиты Without protection		6.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +32+60 °C Temperature +32+60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm					
3.2 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +32+46 °C Temperature +32+46 °C	Грунтовка ЭП-057 - 2 слоя Эмаль ЭП-5285 - 4 слоя Толщина покрытия -240260 мкм EP-057 primer - 2 layers EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm									
		<u> </u>							<u> </u>		

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
9 Трубопроводы борного концентрата КВС 40-60 Boron concentrate pipelines KBC40-60 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KBC40.TM.OK.WD001			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The wo to be done in line with items 69 of the general guidelines the present design
9.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — борный концентрат Температура +40 °C <u>Inside:</u> Medium — boron concentrate Temperature +40 °C	Без защиты Without protection Грунтовка	
9.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
10 Трубопроводы подачи реагентов в теплоноситель первого контура KBD Pipelines for addition of chemical reagents to primary coolant KBD Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KBD.TM.OK.WD001			
10.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Bнутри: Среда — дистиллат, едкое кали, гидразин гидрат, аммиак Температура +40 °C Inside: Medium — distillate, caustic potash, hydrazine hydrate, liquid ammonia Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	
10.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	

							THE TANCE COUNCE OF THE	20 010 1	10001_0	02 0		
Данный чертеж							R01.KK56.60UKC.0.AZO.OK.WD001					
Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия AO "Атомэнергопроект"							АЭС "КУДАНКУЛАГ NPP "KUDANKULA	M" БЛОК M" UNIT 6				
без согласия	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	60UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.	Стадия	Лист	Листо		
This drawing is not to be	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control		Sheet	Sheets		
reproduced or transferred to other organizations	Уmв Appr	epguл oved	Shevo	chenko			Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	2			
or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"		онтр. ector	Valc	t l			Указания по антикоррозионной защите		J "Atomene	SC		
	Разр Desi	аб. aned	Nes	terov			Guidelines for anti-corrosion protection			w 2023		

Package Number 5 10 6 97 File: R01 KK56 60UKC 0 AZO OK WD001_002=0

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

CLUDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npoизводству работ Technical requirements to the working process
11 Трубопроводы низкотемпературной очистки теплоносителя (СВО-2) КВЕ. Обвязка фильтров КВЕ51АТОО1004 Основной поток. Вспомогательный поток. Pipelines for low-temperature purification of coolant (АWТ-2) КВЕ. Pipework of filters KBE51ATO01004. Main flow. Auxiliary flow Чертежи Drawings R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD003			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	12.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — дистиллат, боросодержащая вода, охлаждающая вода, пульпа, пульпа ионообменных смол, конденсат, обессоленная вода, регенерационные растворы, регенерационный раствор азотной кислоты, регенерационный раствор едкого натра, сдувки, дезактивирующие растворы, азотная кислота, едкий натр, борный концентрат Температура +33+104 °C Inside: Медіит — distillate, boron—containing water, cooling water, pulp, ion—exchange resin pulp, steam condensate, demineralized water, regenerative	Без защиты Without protection	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	13.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel 14 Трубопроводы переработки теплоносителя. Обвязка баков КРКЗО Pipelines of coolant treatment system. Pipework of tanks KPK30 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD004	Teмпература +40+60 °C Temperature +40+60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	is to be done in line with items 69 of the general
R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD004 11.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — пульпа, сдувки, теплоноситель первого контура, дистиллат, сжатый воздух, трапные воды Температура +40+55 °C Inside: Medium — pulp, blow—offs, primary coolant pulp, distillate, compressed air, floor water	Без защиты Without protection ,		12.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	solutions, regenerative solutions of nitric acid, regenerative solutions of caustic sodium, blow—offs, decontaminating solutions, nitric acid, caustic soda, boric concentrate Темрегатите +33+104 °C Внутри: Среда — пар Температура +138 °C Inside:	<u>Внутри:</u> Без защиты <u>Inside:</u> Without protection		14.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — пульпа ионообменных смол, сдувки, дистиллат, сжатый воздух, шлам, азот, трапные воды, декантат, кубовый остаток Температура +4050 °C Inside: Medium — ion—exchange resin pulp, blow—offs, distillate, compressed air, mud, nitrogen, floor water, decanter, vat residue Temperature +4050 °C		
11.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Temperature +40+55 °C Температура +40+55 °C Temperature +40+55 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		Чертеж Drawing R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD001	Medium — steam Temperature +138 °C	Снаружи: Органосиликатная композиция ОС-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм Outside: OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm		14.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +4050 °C Temperature +4050 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
12 Трубопроводы переработки теплоносителя. Обвязка оборудования КВF30. Обвязка выпарного аппарата КВF20AT001. Обвязка бака КВF50ВВ001, теплообменника КВF50AC001 и насосов				12.3 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Temnepamypa +3360 °C Temperature +3360 °C Temnepamypa +90138 °C Temperature +90138 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm Органосиликатная композиция ОС-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм ОS-51-03 organic silicate composition — 4 layers		15 Трубопроводы промежуточного хранения ЖРС КРК. Обвязка баков КРК10 Pipelines of temporal storage of liquid radioactive fluid КРК. Piping of tanks КРК10 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD00			
КВF50AP001, 002. Обвязка фильтров КВF30AT002004 и теплообменника КВF30AC001. Обвязка баков КВF40BB001,002 и насосов КВF40AP001, 002. Обвязка фильтров КВF50AT001004 и камеры отбора проб КВF50AT005 Pipelines of coolant treatment system.				13 Трубопроводы очистки воды БВ (СВО—4) КВН. Основной поток. Вспомогательный поток Fuel pool water purification system pipelines (AWTO4) КВН Main flow. Auxiliary flow		Coating thickness — 200 µm		15.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — сдувки, дистиллат, сжатый воздух, шлам, азот, трапные воды, кубовый остаток, сорбенты Температура +40100 °C Inside: Medium — blow—offs, distillate, compressed air, mud, nitrogen, floor water, vat residue, sorbents Temperature +40100 °C	Без защиты Without protection	
Pipework of equipment in KBF30. Pipework of evaporator KBF20AT001. Pipework of tank KBF50BB001, heat exchanger KBF50AC001 and pumps KBF50AP001, 002. Pipework of filters KBF30AT002004 and heat exchanger KBF30AC001. Pipework of tanks KBF40BB001,002				Drawings R01.KK.56.60UKC.KBH.TM.OK.WD001 R01.KK.56.60UKC.KBH.TM.OK.WD002 13.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel		Без защиты Without protection		15.2 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
and pumps KBF40AP001, 002. Pipework of filters KBF50AT001004 and sampling chamber KBF50AT005 Чертежи Drawings R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD001 R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD002 R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD003 R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD004 R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD005 R01.KK.56.60UKC.KBF.TM.OK.WD006					кислоты, раствор едкого калия Температура +40+60 °C Inside: Medium — pulp, blow—offs, primary coolant pulp, distillate, compressed air, floor water, borin solution, condensate, nitric acid solution, caustic potash solution Temperature +40+60 °C				Температура +100 °C Temperature +100 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	

	Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
rk gn	16 Трубопроводы промежуточного хранения ЖРС КРК. Обвязка оборудования КРК20 Pipelines of temporal storage of liquid radioactive fluid KPK. Piping of equipment KPK20 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD002			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design
	16.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — сдувки, дистиллат, сжатый воздух, шлам, трапные воды, кубовый остаток, сорбенты Температура +40100 °C Inside: Medium — blow—offs, distillate, compressed air, mud, floor water, vat residue, sorbents Temperature +40100 °C	Без защиты Without protection	
	16.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +50 °C Temperature +50 °C	<u>Снаружи:</u> Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм <u>Outside:</u> EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
	16.3 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +4050 °C Temperature +4050 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
		Температура +100 °C Temperature +100 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	

Package Number 5 10 6 97

							File: R01 KK56 60UKC 0 A	ZO OK W	VD001_0	003=0	
Данный чертеж							R01.KK56.60UKC.0.A	\Z0.0	K.WD	001	
не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам	M NDD "KIDANKIII							\M" БЛОК AM" UNIT			
без согласия	Изм.	Кол. уч.			Подпись		60UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.	Стадия		Листов	
АО "Атомэнергопроект"	·	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control	Phase	Sheet	Sheets
reproduced or transferred to other organizations	duced or transferred Ymberother organizations Appro			henko			Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	3		
or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"	H. ко Inspe Разр	ector	Vald				Указания по антикоррозионной защите Guidelines for anti-corrosion			ISC ergoproekt"	

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

GUIDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npoизводству работ Technical requirements to the working process	Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npoизводству работ Technical requirements to the working process
17 Трубопроводы промежуточного хранения ЖРС КРК. Обвязка оборудования КРК40 Pipelines of temporal storage of liquid radioactive fluid КРК. Piping of equipment KPK40 Чертеж			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	20 Трубопроводы напорной спецканализации (КТН) Pipeline of active floor drainage system.Pressure pipeline(КТН) Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTH.TM.OK.WD001			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	23 Трубопроводы спецканализации (трапы) в здании UKC на отм. -0,050 Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building at el0,050 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD003			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present desig
Drawing R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD003				20.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда— дистиллат, трапные воды, сжатый воздух, сдувки Температура +40+90 °C	Без защиты Without protection		23.1 Tpy6onpo8ogы	Внутри:	Без защиты	
Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — дистиллат, декантат, сорбенты, трапные воды Температура +40 °C Inside:	Без защиты Without protection			Inside: Medium — distillate, floor water, compressed air , blowing Temperature +40+90 °C			Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Среда — трапные воды Температура +50 °C <u>Inside:</u> Medium — floor water Temperature +50 °C	Without protection	
	Medium — distillate, decanter, sorbents, floor water Temperature +40 °C	Francis 20 057 2 2 2 2 2		20.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	<u>Внутри:</u> Температура +40 °C <u>Inside:</u> Temperature +40 °C	Снаружи: Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм Outside:		23.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +50 °C Temperature +50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers	
7.2 Onopы Supports глеродистая сталь arbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm				EP-057 primer - 2 layers EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm		24 Трубопроводы спецканализации в каналах на отм. —3,650		EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
8 Трубопроводы дренажей и организованных протечек 1 контура Primary drains and controlled leaks pipelines epmeж rawing				20.3 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40+50 °C Temperature +40+50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		Active sewerage pipes in channels at elev3,650 Hepmex Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD004			
01.KKŠ6.60UKC.KTA.TM.OK.WD001 8.1 Трубопроводы Pipelines ержавеющая сталь tainless steel	Внутри: Среда— дистиллат, борный раствор Температура +40+55 °C I <u>nside:</u> Medium— distillate, boric solution	Без защиты Without protection			Температура +90 °C Temperature +90 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm		24.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды, борсодержащая вода Температура +40+60 °C Inside: Medium — floor water, boron—containing water Temperature +40+60 °C	Без защиты Without protection	
8.2 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Temperature +40+55 °C Температура +40+55 °C Temperature +40+55 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		21 Трубопроводы спецканализации (трапы) в здании UKC на отм8,050 и -3,650 Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building at el8,050 and -3,650 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD001				25 Трубопроводы спецканализации (трапы) в здании UKC на отм. +3,650 Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building at el. +3,650 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD005			
19 Трубопроводы газовых cgyвок KTB Gas blow—off pipelines KTB Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTB.TM.OK.WD001				21.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды Температура +50°C Inside: Medium — floor water Temperature +50°C	Без защиты Without protection		25.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда— трапные воды Температура +40 °C <u>Inside:</u> Medium— floor water Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	
Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — газовые сдувки, азот, трапные воды Температура +40+50 °C Inside: Medium — gas blow—offs, nitrogen, floor water Temperature +40+50 °C	Без защиты Without protection		21.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +50 °C Temperature +50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		25.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
19.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40+50 °C Temperature +40+50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm		22 Трубопроводы спецканализации в каналах на отм. —8,050 Active sewerage pipes in channels at elev. —8,050 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD002				26 Трубопроводы спецканализации (трапы) в здании UKC на отм. +7,150 Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building at el. +7,150 Чертеж			
				22.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	<u>Внутри:</u> Среда— трапные воды Температура +40°C <u>Inside:</u>	Без защиты Without protection		Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD006			

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству paбom Technical requirements to the working process
26.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды Температура +40 °C Inside: Medium — floor water Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present desig
26.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
27 Трубопроводы спецканализации (трапы) в здании UKC выше отм. +7,150 Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building above el. +7,150 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD007			
27.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — трапные воды Температура +40 °C Inside: Medium — floor water Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	
27.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	

Package Number 5 10 6 97

							File: R01 KK56 60UKC 0 A	ZO OK W	VD001_0	004=0		
Данный чертеж							R01.KK56.60UKC.0.A	\Z0.0	K.WD	001		
не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам						АЭС "КУДАНКУЛАМ" БЛОК NPP "KÜDANKULAM" UNIT						
без согласия АО "Атомэнергопроект"	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	60UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.	Стадия		Листов		
This drawing is not to be	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control	Phase	Sheet	Sheets		
reproduced or transferred to other organizations		epguл oved		henko			Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	4			
or private persons without approval of the	ate persons without Н. контр						Указания по антикоррозионной защите			JSC ergoproekt"		
JSC "Atomenergoproekt"	Разр	аб.	N	•			Guidelines for anti-corrosion	/ 54	ALOHICH	cigopioekt		

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

GUIDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION

Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process	Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству работ Technical requirements to the working process	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
28 Трубопроводы отбора проб из системы КРF30,40,60 Pipelines for sampling from the system КРF30,40,60 Чертеж Drawing			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	30.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40, +45 °C Temperature +40, +45 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	is to be done in line with items 69 of the general	33 Трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации PGB 00—70. Обвязка теплообменников QUH10AC001008			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design
R01.KK56.60UKC.KUE.TM.OK.WD001 28.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда— дистиллат, кубовый остаток Температура +40+104 °C Inside:	Без защиты Without protection			Температура +85 °C Temperature +85 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm		Pipeline of normal operation component cooling system PGB 00-70. Pipework of heat exchangers QUH10AC001008 Hepmex Drawing R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD002			
/глеродистая сталь	Medium — distillate, vat residue Temperature +40+104 °C Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм		31 Трубопроводы химической промывки парогенераторов LFG на эстакаду OUSY Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. SG chemical washing pipelines LFG				33.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — охлаждающая вода Температура +33, +46 °C <u>Inside:</u> Medium — cooling water Temperature +33, +46 °C	Без защиты Without protection	
Carbon steel	Температура +100, +104 °C	EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm Органосиликатная композиция		Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.LFG.TM.OK.WD001	<u>Внутри:</u>	Без защиты		33.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	Внутри: Температура +33, +46 °C Inside: Temperature +33, +46 °C	<u>Снаружи:</u> Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм	
	Temperature +100, +104 °C	OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm		Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Среда — Промывочный раствор gucmuллат Teмnepamypa +40+70 °C <u>Inside:</u> Medium — Flushing solution, distilate Temperature +40+70 °C	, Without protection				Outside: EP-057 primer - 2 layers EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm	
29 Трубопроводы дренажей и продувки ПГ. Обвязка бака LCL61BB001 и насоса LCL61AP001 SG drains and blowdown pipelines. Piping of tank				31.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40+70 °C Temperature +40+70 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers		33.3 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +33, +46 °C Temperature +33, +46 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
LCL61BB001 and pump LCL61AP001 Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD001				32 Трубопроводы промконтура потребителей нормальной		Coating thickness — 240260 µm	n	34 Трубопроводы подачи воздуха для испытания защитной оболочки (SCC) Pipelines for compressed air supply system for containment testing			
Нержавеющая сталь	Внутри: Среда — продувочная вода Температура +45 °C <u>Inside:</u> Medium —blowdown water Temperature +45 °C	Без защиты Without protection		эксплуатации PGB 00-70 Pipeline of normal operation component cooling system (PGB 00-70). Чертеж				(SCC) Чертеж Drawing R01.KK56.60UKC.SCC.TM.OK.WD001			
29.2 Опоры Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +45 °C Temperature +45 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия —240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers		Drawing R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD001 32.1 Tpy6onpo8ogu Pipelines	<u>Внутри:</u> Среда— охлаждающая вода	Без защиты Without protection		34.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда — сжатый воздух Температура +40 °C <u>Inside:</u> Medium — compressed air Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	
30 Трубопроводы дренажей и продувки ПГ. Обвязка теплообменника		Coating thickness — 240260 µm		Нержавеющая сталь Stainless steel	Температура +33, +46 °C <u>Inside:</u> Medium — cooling water Temperature +33, +46 °C	·		34.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	Внутри: Температура +40 °C <u>Inside:</u> Temperature +40 °C	Снаружи: Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм Outside:	
LCL61AC001 SG drains and blowdown pipelines. Piping of heat exchanger LCL61AC001 Vepmex Drawing R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD002				32.2 Трубопроводы Pipelines Углеродистая сталь Carbon steel	<u>Внутри:</u> Температура +33, +46 °C <u>Inside:</u> Temperature +33, +46 °C	<u>Снаружи:</u> Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм <u>Outside:</u> EP-057 primer — 2 layers	4	74.7.0	Температура +40 °C	EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя	
30.1 Трубопроводы Pipelines Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Среда— продувочная вода Температура +40+85 °C Inside:	Без защиты Without protection		32.3 Опоры Supports Углеродистая сталь	Температура +33, +46 °C Temperature +33, +46 °C	EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм		34.3 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Temperature +40 °C	Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
	Medium —blowdown water Temperature +40+85 °C			Carbon steel		EP-057 primer - 2 layers EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm					

Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
35 Металл для опорных конструкций Metal for supports structures	Зона контролируемого доступа Температура воздуха до +50 °C Относительная влажность не нормируется	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with
Углеродистая сталь Carbon steel Чертежи Drawings R01.KK56.60UKC.FALTM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.GMN.TM.OK.WD001	Периодическая дезактивация Controlled—access area Air temperature up to +50 °C Relative humidity is not stipulated Periodical decontamination	EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm	items 69 of the general guidelines of the present design
R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KAA.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.KBA.TM.OK.WD0013 R01.KK56.60UKC.KBB.TM.OK.WD0013			
R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KBC10.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.KBC40.TM.OK.WD001			
R01.KK56.60UKC.KBD.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KBE50.TM.OK.WD0014 R01.KK56.60UKC.KBF.TM.OK.WD0016			
R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KBH.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.KPK.TM.OK.WD0014			
R01.KK56.60UKC.KTA.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KTB.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.KTH.TM.OK.WD001			
R01.KK56.60UKC.KTN.TM.OK.WD0017 R01.KK56.60UKC.KUE.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD001			
R01.KK56.60UKC.LCL.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.LFG.TM.OK.WD001 R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD001			
R01.KK56.60UKC.PGB60.TM.OK.WD002 R01.KK56.60UKC.SCC.TM.OK.WD001			

Package Number 5 10 6 97
File: R01 KK56 60UKC 0 AZO OK WD001_005=0

R01.KK56.60UKC.0.AZO.OK.WD001
ΔЭС "ΚΥΠΔΗΚΥΠΔΜ" ΕΠΟΚ -

Данный чертеж				
не подлежит размножению				
или передаче другим				
организациям и лицам				
без согласия АО "Атомэнергопроект"	Изм.	Кол. уч.	Лист	N go
This drawing is not to be	Rev.		Sheet	Doc No
reproduced or transferred to other organizations	Уmве Appr	epguл oved	Shevo	henl
or private persons without approval of the		онтр. ector	Vald	
JSC "Atomenergoproekt"	Разр	аб.	Nest	ero

							R01.KK56.60UKC.0.A	Z0.0
Ю							АЭС "КУДАНКУЛАN NPP "KUDANKULA	1" , E
								<u>M"</u>
,,	Изм.	Кол. уч.			Подпись		. •	Cmagu
е	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control	Phase
	- A						OUDING. NEGLEGI MUXIIIGIY & MUIII COITHOL F	

					АЭС КУДАНКУЛАГ NPP "KUDANKULA	м <u>.</u> П	IOK INIT	6
Л. I.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ty ort.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control	Phase	Sheet	Sheets
P S	Shevo	henko			Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	5	
ip.	Vald				Указания по антикоррозионной защите			ISC ergoproekt
					Guidelines for anti-corrosion		, icomicine	ci gopi ociti

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ LIST OF CORROSION WORKS WITH REFERENCE TO PROTECTED OBJECTS

													ОБЪ	EMЫ PAI	БОТ, м ²														
НАИМЕНОВАНИЕ	1.2 Опоры, подвески	2.2 Опоры, подвес	•		2 Опоры, подвески	5.2 Onopu, nogßec		2 Опоры, подвески	7.2 Onop nogße		Опоры, подвески	9.2 Опоры, подвески	1	поры, двески	11.2 Ono nogbo		12.2 Tp	убы	12.3 Or nogt	поры, Вески	13.2 Опоры, подвески	14.2 Опоры, подвески	15.2 Опоры, подвески	16.2 Трубы	16.3 Опоры, подвески	17.2 Or noc	поры, двески	18.2 Опоры, подвески	
	eg. Bcezo	eg. Bce	zo eg. ß	oceso	ед. всего	eg. Bc	eso e	eg. Bcezo	eg. B	ceso e	д. всего	eg. Bcezo		всего		Sceso	eg.	всего	eg.	всего	ед. всего	ед. всего	ед. всего	ед. всего	eg. Bcez	o eg.	всего	eg. Bcez	o eg. Bo
Name	1.2 Supports, hangers	2.2 Support	- ·		2 Supports, hangers	5.2 Suppor		2 Supports, hangers	7.2 Suppo		Supports, hangers	9.2 Supports, hangers	10.2 S	E OF WO upports, ngers	RKS, m 11.2 Sup hang		12.2 Pi _l	pes	12.3 Su hang	• •	13.2 Supports, hangers	14.2 Supports hangers	, 15.2 Supports, hangers	, 16.2 Pipes	16.3 Supports		upports, ngers	18.2 Supports hangers	s, 19.2 Supp hange
	per unit total	per unit to	al per unit t	total per	r unit total	per unit to	otal per	r unit total	per unit	otal per	unit total	per unit total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit total	per unit total	per unit total	per unit total	per unit tota	l per unit	total	per unit tota	l per unit to
1 Дробеструйная очистка поверхности Blast-cleaning of the surface	40,0	1,	4	12,0	75,0	22	2,0	11,0	}	30,0	60,0	33,0		11,0		34,0		11,0		100,0	32,0	32,0	39,0	6,0	7,5		6,5	14,0	1
2 Обеспыливание Dedusting	40,0	1,	4	12,0	75,0	22	2,0	11,0	}	30,0	60,0	33,0		11,0		34,0		11,0		100,0	32,0	32,0	39,0	6,0	7,5		6,5	14,0	1
3 Обезжиривание Degreasing	40,0	1,	4	12,0	75,0	22	2,0	11,0	3	30,0	60,0	33,0		11,0		34,0		11,0		100,0	32,0	32,0	39,0	6,0	7,5		6,5	14,0	1
4 Нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя Application of 2 layers of EP-057 primer	40,0	1,	4	12,0	43.5	22	2,0	11,0		50,0	60,0	33,0		11,0		34,0		-		83,0	32,0	32,0	29,0	6,0	7,0		6,5	14,0	1
5 Нанесение эмали ЭП—5285 в 4 слоя Application of 4 layers of EP—5285 enamel	40,0	1,	4	12,0	43.5	22	2,0	11,0		50,0	60,0	33,0		11,0		34,0		-		83,0	32,0	32,0	29,0	6,0	7,0		6,5	14,0	1
6 Нанесение органосиликатной композиции ОС—51—03 в 4 слоя Application of 4 layers of OS—51—03 organic silicate composition	-	-	-	-	31,5		-	-		20,0	-	-		_		-		11,0		17,0	-	-	10,0	-	0,5		-	-	

														OE	БЪЕМЫ Г	РАБОТ,	м ²												
НАИМЕНОВАНИЕ	20.2 Труб	ы 20	.3 Опоры, подвески	21.2 Oi	поры, двески	23.2 Опоры, подвеск		5.2 Опоры, подвески	26.2 O	поры, двески	27.2 O	поры, одвески	28.2 Oi	поры, двески	29.2 ()поры, одвески		2 Опоры, nogвеск		.2 Ono nogß		32.2 Трубы	32.3 Опоры, подвески	33.2 Трубы	33.3 Опоры, подвески	34.2 Трубы	34.3 Опоры, подвески	35 Металл для опорны конструкци	OSOMIN I
	eg. 6	ceso (eg. Bcezo	eg.	Bceso	eg. ßcea	so	eg. Bcezo	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	e	g. Bcea	:0	eg. ß	ceso	eg. ßcezo	eg. ßcezo	eg. ßcezo	eg. ßcezo	eg. ßcezo	eg. ßceze	eg. Bcezo	0
	•	!	•				•			,		,		SCO	PE OF \	WORKS,	m ²	•				,							· !
Name	20.2 Pipes		20.3 Supports, hangers		ipports, ngers	23.2 Suppor hangers		5.2 Supports hangers		upports, ngers		upports, ingers	, 28.2 Su hai	ipports, igers		Supports angers		2 Support hangers	s, 31	.2 Supp hang		32.2 Pipes	32.3 Supports hangers	33.2 Pipes	33.3 Supports, hangers	34.2 Pipes	34.3 Supports hangers	, 35 Metal for supporting structures	
	per unit t	otal per	unit total	per unit	total	per unit toto	al pe	er unit total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per	unit tota	ıl per	unit t	otal	per unit total	per unit total	per unit total	per unit total	per unit total	per unit total	per unit total	1
1 Дробеструйная очистка поверхности Blast-cleaning of the surface		19,5	18,0		12,0	2,5	5	5,0		5,5		9,0		10,0		12,0		9,0		1	19,0	158,0	28,0	19,0	8,5	78,0	3,0	1916,	,0 2976,0
2 Обеспыливание Dedusting		19,5	18,0		12,0	2,5	5	5,0		5,5		9,0		10,0		12,0		9,0)	1	19,0	158,0	28,0	19,0	8,5	78,0	3,0	1916,	,0 2976,0
3 Обезжиривание Degreasing		19,5	18,0		12,0	2,5	5	5,0		5,5		9,0		10,0		12,0		9,0)	1	19,0	158,0	28,0	19,0	8,5	78,0	3,0	1916,	,0 2976,0
4 Нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя Application of 2 layers of EP-057 primer		19,5	17,0		12,0	2,5	5	5,0		5,5		9,0		5,5		12,0		2,0		1	19,0	158,0	28,0	19,0	8,5	78,0	3,0	1916,	,0 2873,0
5 Нанесение эмали ЭП-5285 в 4 слоя Application of 4 layers of EP-5285 enamel		19,5	17,0		12,0	2,5	5	5,0		5,5		9,0		5,5		12,0		2,0)	1	19,0	158,0	28,0	19,0	8,5	78,0	3,0	1916,	,0 2873,0
6 Нанесение органосиликатной композиции OC-51-03 в 4 слоя Application of 4 layers of OS-51-03 organic silicate composition		-	1,0		_	-	-	-		_		_		4,5		_		7,0			-	-	-	-	-	-	-	-	102,5

							Package N File: R01 KK56 60UKC 0 AZ			
Данный чертеж							R01.KK56.60UKC.0.A	Z0.0	K.WD	001
не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам							АЭС "КУДАНКУЛАМ NPP "KÜDANKULAN	" БЛ(//" UN	OK NT	6
без согласия	Изм.	(ол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	60UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.	Стадия		Листов
This drawing is not to be	Rev. of)—ty f prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	Aнтикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок	Phase	Sheet	Sheets
reproduced or transferred to other organizations	Уmвер Approv	gun	Shevchenko				60UKC. Reactor Auxiliary & Main Control Room Building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	6	
or private persons without approval of the	H. кон Inspec						Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты			SC ergoproekt
JSC "Atomenergoproekt"	Разраб Design						List of anti-corrosion works with reference to protected objects		"Atomenergoproel Moscow 2023	

g. arch. Nr. Date Replace arch. Nr.