

<b>QUẶNG APATIT</b> <b>Yêu cầu kỹ thuật</b> <b>Apatit ore</b> <b>Technical requirements</b>	<b>TCVN 4296-86</b>
	<b>Có hiệu lực từ 1-7-1987</b>

- 1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm quặng apatit Lào cai dùng để sản xuất phân bón
2. Quặng apatit được phân thành hai loại và phải đáp ứng các mức ghi trong bảng sau:

Tên các chỉ tiêu	Mức ( % )			
	Loại I		Loại 2	
	I A	I B	II A	II B
1. Hàm lượng $P_2O_5$ toàn phần không nhỏ hơn	34	33	24	22
2. Độ ẩm, không lớn hơn	10	10	3	3
3. Tỷ lệ cỡ hạt:	99,5	99,5		
0, đến 250 mm, không nhỏ hơn			90	90
25 mm đến 250 mm, không nhỏ hơn				

**Chú thích :** Cho phép sản xuất quặng loại 2 với tỷ lệ cỡ hạt 25- 250 mm là 75 % cho đến hết 31-12-1987.

3. Xác định hàm lượng  $P_2O_5$  và độ ẩm theo TCVN 180-86