

IIII Tratamiento Acústico - Térmico



File R25157 - FORM A Unfaced Batts and Blankets Surface Burning Characteristics ISSUE NO: EL-6356 FHC 25/50

DESCRIPCIÓN

Es un aislamiento Acústico y Térmico, diseñado para controlar el ruido y la temperatura de los espacios. Frescasa de Fiberglass es la solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

USOS

Pérdida de transmisión por frecuencias para un muro de construcción liviana con Frescasa

Control Acústico

Como aislante acústico

- Con coeficiente de absorción hasta de 0,95 ideal para instalar entre las paredes divisorias de los sistemas constructivos livianos, como un tratamiento acústico.
- Por ser una manta de celda abierta, absorbe entre sus cavidades el sonido, y reduce su intensidad.

Como aislamiento térmico

- Regula y mantiene estables los rangos de temperatura interna.
- Proporciona niveles de temperatura confortable en la vivienda, locales comerciales, la industria y cualquier espacio interno en general.
- Previene la excesiva pérdida de calor en tiempo frío, así como la excesiva ganancia de calor en el verano
- Otorga el máximo nivel de confort térmico y contribuye al ahorro de energía.

Como barrera de vapor

- En su presentación con recubrimiento de Foil de Aluminio o Papel kraft, actúa como barrera de vapor previniendo el efecto de condensación en los cielo rasos y en la superficie de las paredes exteriores.
- Mantiene condiciones especiales de humedad relativa para el caso de determinadas industrias.

Exterior del edificio

Control Térmico

Interior del edificio







Fecha de Actualización: Septiembre de 2008 • La información en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. Para mayor información, solicite y consulte la EDC (Espec

DESEMPEÑO ACÚSTICO

Frecuencias en Bandas de Octava

FRESCASA 3 1/2" SIN PAPEL*	Montaje	125	250	500	1000	2000	4000	NRC**
	4	0,34	0,85	1,09	0,97	0,97	1,12	0,95

Montaje 4: Material ubicado cerca a un muro sólido, como una pared de ladrillo. (*) Material expuesto al sonido (**) NRC = Valor típico esperado de acuerdo a la evaluación de productos de diseño comparable.

CARACTERÍSTICAS



- Aislante térmico.
- Absorción acústica.
- Incombustible.
- Peso liviano.
- Inorgánico.
- No crea bacterias ni hongos.
- No genera olores.

- Dimensionalmente estable.
- Fácil de instalar.
- Mantiene en el interior la temperatura confortable.
- Mantiene los niveles adecuados de humedad.
- Reduce la transmisión de sonidos y controla el ruido.

ESPECIFICACIONES

	SIN PAPEL	CON PAPEL	CON FOIL		
DIMENSIONES	15,24m (600") largo x 1.22m (48") ancho x 3.5" y 2.5" espesor	15,24m (600") largo x 1.22m (48") ancho x 3.5" espesor	15,24m (600") largo x 1.22m (48") ancho x 3.5" espesor		
RESISTENCIA TÉRMICA (°F.ft2.h/BTU)	R = 11 (3.5") R = 8 (2.5")	R = 11	R = 11		
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRC)*	0.85 (2.5") 1.05 (3.5") Montaje A	0.80 Montaje A	0.80 Montaje A		
CARACTERÍSTICAS DE QUEMADO SUPERFICIAL	Norma ASTM E 84 FS/SD 25/50				
EMPAQUE	Rollo en bolsa de polietileno				
PRODUCTOS CON SELLO UL	C US ISSUE NO: EL-6356 FHC 25/50				

BENEFICIOS

- Entrega inmediata.
- Asesoría y capacitación.
- Disponibilidad permanente.
- Distribución a nivel nacional.







