29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA UMBRIA 8/14 Tel. 0523 241911 FAX 0523 241937 EMAIL: ACEF@ACEF.IT



C.F. e PARTITA IVA 00098610330 CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. R.I.PC 032-1483 R.D.PC 44507 MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: SODIO SILICATO SOLUZ. 35% 36-40° Bè

Product SODIUM SILICATE 35% (36-40 Bè)

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf Lim. Sup. Lower Lim Upper Lim.	u.m.
Aspetto Aspect		Liquido denso Thick liquid	
Densità 15°C			
- Densità Density		38,0 - 40,0 38,0 - 40,0	Bè
- Densità <i>Density</i>		1,356 - 1,382 1,356 - 1,382	g/ml
Titolo SiO2 Assay SiO2		26,30 - 28,70 26,30 - 28,70	%
Rapporto ponderale SiO2 / Na2O Weight ratio SiO2 / Na2O		3,30 - 3,40 3,30 - 3,40	
Residuo secco Dry residue		34,50 - 37,30 34,50 - 37,30	%
Revisione Capitolato Specification Revision		0	
Data Approvazione Approval Date		26/05/2014	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell

19/07/2016 Pagina 1 di 1