

# Scheda Tecnica

Prodotto: Zeosafe CL O7

Inci Name: Zeolite
Cas: 1318-02-1

Aspetto polvere fine

Colore Bianco-crema / Grigio

Densità 2.0 - 2.5 kg/dm3

Densità impaccata 0,35-040 g/cm3

Area superficiale media 350-400 m2/g

pH (DIN ISO 787/9) 7-9

Particle size <10 micron Umidità (DIN ISO 787/2) max 8.0 % Diffrazione Laser CILAS715 ( $\mu$ m) D98:  $8.0\pm1$  Residuo al setaccio R15 (%) max 0.0

%

## Proprietà mineralogiche

Clinoptinolite 85-95 Calcite, Mica, Argilla 4-12

Quarto, Feldspato in tracce

%

#### Composizione chimica

SiO2 67-72 A12O3 11-14 CaO 3-6 K<sub>2</sub>O 1-4 MgO 0,5-1,5Na<sub>2</sub>O 0,2-1,5Fe2O3 0.8 - 1.7TiO2 < 0,2 SO3 < 0.1P2O5 < 0,1H2O (U.R.) <6.0

#### Deimos S.r.I.

Sede Legale / Registered Office V.Ie Emilia 92/94, 20093 Cologno Monzese
Sede Operativa / Sales Office Eurochemicals: V.Ie Emilia 92/94, 20093 Cologno Monzese Tel: +39 02 27306243

Sede Operativa / Sales Office Eurochemicals: V.le Emilia 92/94, 20093 Cologno Monzese Tel: +39 02 27306243 Sede Operativa / Sales Office Deimos-Inalchim-Aethra Via G. Galilei 47, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel.: +39 02 61293961, +39 02 70638446 - Fax: +39 02 6185967 + 39 02 70635180

PEC: deimossrl@pec.it
Website: www.deimossrl.it



Metalli pesanti	PPM
As	≤ <b>5</b>
Pb	≤ 15
Ni	≤ 10
Hg	≤ 1
Sb	≤ 1

## Caratteristichemicrobiologiche

Conta batterica totale < 100 u fc/g Muffe e lieviti < 10 u fc/g

SHELF LIFE 4 anni Rev. 1 Gennaio 2020

## Deimos S.r.l.

Sede Legale / Registered Office V.le Emilia 92/94, 20093 Cologno Monzese

Sede Operativa / Sales Office Eurochemicals: V.le Emilia 92/94, 20093 Cologno Monzese Tel: +39 02 27306243

Sede Operativa / Sales Office Deimos- Inalchim- Aethra Via G. Galilei 47, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel.: +39 02 61293961, +39 02 70638446 - Fax: +39 02 6185967 + 39 02 70635180

PEC: deimossrl@pec.it

Website: www.deimossrl.it