29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA UMBRIA 8/14 Tel. 0523 241911 FAX 0523 241937 EMAIL: ACEF@ACEF.IT



C.F. e PARTITA IVA 00098610330 CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. R.I.PC 032-1483 R.D.PC 44507 MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: IDROSSIETILCELLULOSA MEDIA VISCOSITA'

HYDROXYETHYLCELLULOSE MEDIUM VISCOSITY

NOME INCI Hydroxyethylcellulose

INCI NAME

Hydroxyethylcellulose

NOME INCI USA INCI NAME USA

CAS 9004-62-0

CAS NUMBER

VALIDITA' 36 mesi

VALIDITY PERIOD

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf Lim. Sup. Lower Lim Upper Lim.	u.m.
Identificazione IR Identification IR		Conforme Complies	
Umidità <i>Moisture</i>		<=5,00	%
Viscosità 25 °C (*) Viscosity 25 °C (*)		4.500,00 - 6.500,00	mPa.s
pH sol. 2% pH sol. 2%		6,00 - 8,50	
Conta granularità film Film granularity count		<=50,00	
Ceneri solforiche Sulphated ash		<=4,00	%
Revisione Capitolato Specification Revision		4	
Data Approvazione Approval Date		27/02/2020	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell

27/02/2020 Pagina 1 di 2

^(*) Sol 2% Brookfield Spindel 4; rpm 60; Factor 100

29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA UMBRIA 8/14 Tel. 0523 241911 FAX 0523 241937 EMAIL: ACEF@ACEF.IT



C.F. e PARTITA IVA 00098610330 CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. R.I.PC 032-1483 R.D.PC 44507 MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: IDROSSIETILCELLULOSA MEDIA VISCOSITA'

HYDROXYETHYLCELLULOSE MEDIUM VISCOSITY

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell

27/02/2020 Pagina 2 di 2