

Análisis Microestructural

Material: Acero de bajo carbono

Muestra: Franco Muestra

Fecha: 13 de abril de 2026

Operador: Franco Alberti

Institución: Alberti Technology

Índice

- 1. Información de la muestra
- 2. Resumen general
- 3. Normas ASTM
- 4. Máscaras predichas
- 5. Conclusiones

1. Información de la Muestra

Campo	Valor
Material	Acero de bajo carbono
Nombre de la muestra	Franco Muestra
Fecha del análisis	13 de abril de 2026
Operador responsable	Franco Alberti
Institución	Alberti Technology

2. Acero - Resumen

El número ASTM G se calcula a partir de la longitud media de intercepto (µm) utilizando la siguiente ecuación (norma ASTM E112, Tabla 6):

G = –6.6457 × log(L_mm) – 3.298
donde:

• L_mm = longitud media de intercepto en mm (= valor_almacenado / 1500)

Datos generales de la muestra

Descripción	Valor
Número de regiones analizadas	2
Rango global de longitudes de intercepto	6.7 – 83.6 µm
Longitud media de intercepto global	45.16 µm
Rango ASTM G de la muestra	3.87 – 11.14



Figura 1. Distribución global de longitud media de intercepto (µm)

Análisis detallado por región

Región: version 155

Longitud media de intercepto: 83.59 µm

Número ASTM G de la región: 3.87



Imagen – version 155



Figura 2. Distribución de longitud de intercepto - version 155 (µm)

Micrografías analizadas para la región: version 155



1033445981406 — Original (Longitud media: 83.59 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



1033445981406 — Imagen de medición / máscara

Región: region 2

Longitud media de intercepto: 6.73 µm

Número ASTM G de la región: 11.14



Imagen – region 2



Figura 2. Distribución de longitud de intercepto - region 2 (µm)

Micrografías analizadas para la región: region 2



micro grande 51 — Original (Longitud media: 6.73 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



micro grande 51 — Imagen de medición / máscara

5. Conclusiones

Fecha del reporte: 13 de abril de 2026

Conclusiones del análisis microestructural

Se ha presentado un análisis microestructural correspondiente al material **Acero de bajo carbono** y a la muestra **Franco Muestra**.