



Revoque grueso COP

REVOQUES SOBRE PAREDES Y PISOS

Mezcla cementicia hidrófuga para revocar muros de mampostería.

- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Adherencia.
- ✓ Mezcla lista para usar.



Rendimiento

2 m² a 1cm de espesor
por bolsa de 30kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha
de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre block y ladrillo hueco.

Presentación

Bolsa de 30 kg.

Colores del producto

● Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Para revocar sobre hormigón o concreto, aplicar previamente PLASTICOP. Fijar el sustrato con fijador al agua.

Preparación del producto

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: de 30 días.