



ANTI SALITRE

IMPERMEABILIZANTES

Mortero cementicio con aditivos especiales para corregir o prevenir la aparición de eflorescencia o salitre.

- ✓ Evita aparición de eflorescencia.
- ✓ No permite el paso de humedad por capilaridad.
- ✓ Alta impermeabilidad.
- ✓ Óptima dureza final.



Rendimiento

5 m² a 3 mm de espesor por saco de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Se utiliza para la prevención o reparación de superficies donde exista la presencia de eflorescencia o salitre. Se aplica directamente al sustrato original en espesores de 3 mm hasta 1 cm.

Preparación de la superficie

- **Método preventivo:** deberá aplicarse al sustrato original del muro donde se desea prevenir la aparición de la eflorescencia por capilaridad; dicha superficie deberá ser sólida, libre de polvo o cualquier otro material que impida la correcta adherencia (no utilizar sellador). Aplicar una capa a 3 mm directo al sustrato y terminar la aplicación con REPELLO 3 EN 1.
- **Método correctivo:** se deberá eliminar el repello existente en donde exista la presencia de eflorescencia hasta llegar al sustrato original (block, ladrillo, mampostería) para aplicar una capa de REPELLO ANTISALITRE de 3 mm de espesor y dar terminación con REPELLO 3 en 1.

Preparación del producto

Mezclar entre 5.6 lt de agua limpia por saco de 20 kg.

Colores del producto

- Gris

Presentación

Saco de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.