



COP ESMALTE

PINTURAS Y MASILLAS PARA JUNTAS

Recubrimiento acrílico base agua para protección de metal, proporciona una excelente resistencia a la oxidación y corrosión.

- ✓ Resistencia a luz ultravioleta.
- ✓ Anti corrosivo.
- ✓ Secado rapido.
- ✓ Resistencia a la intemperie.



Rendimiento

2-3 m2 por litro a 2 manos.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicar en superficies metálicas previamente preparadas y limpias. Proporciona protección para: puertas, ventanas, molduras, contraventanas, enrejados, puertas de cocheras, barandillas y herrería en general.

Preparación del producto

Este producto debe mezclarse perfectamente ya sea por medio manual o mecánico antes de usar. El producto está diseñado para usarse tal y como viene en su presentación sin necesidad de diluir.

Secado

- Secado entre manos: De 2 a 4 horas entre manos.
- Dependiendo de las condiciones climáticas.
- Secado total: 24 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

Ver carta de colores.

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o brocha. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- Se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión.
- Superficies de Metal sin Pintar: Elimine la mayor cantidad de óxido posible y residuos de corte utilizando medios mecánicos manuales. Elimine cualquier residuo, y limpie el metal con un trapo limpio y seco. El metal al descubierto debe ser pintado el mismo día que se limpia.
- Superficies de Metal Previamente Pintadas: Elimine toda la pintura suelta y desprendida y cualquier otra sustancia extraña por medios mecánicos manuales. Limpie y elimine cualquier residuo con un trapo limpio y seco.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.