



JUNTEADOR IMPERMEABLE COP

ADHESIVOS

Mezcla cementicia impermeable para rellenar juntas entre piezas cerámicas.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Granulometría óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran dureza final.



Rendimiento

Depende de la abertura y profundidad de la ranura.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Relleno de juntas entre piezas cerámicas, pisos y azulejos.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Mezclar entre 24% y 30% de agua equivalente al peso total del producto a preparar.

Secado

- Secado al tacto: 4 horas.
- Secado total: 30 días.
- Tiempo de puesta en servicio: 48hs.

Presentación

Saca de 20 kg., 10 kg., 5 kg. y 1 kg.

Colores del producto

● Blanco ● Gris ● Gris natural

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.

Rendimiento

Aproximado 3mm. es de 25 a 30 m² por bolsa de 20 kg.

Aproximado de 12 a 15 m² por bolsa de 10 kg.

Aproximado de 6 a 7 m² por bolsa de 5 kg.

Aproximado de 1.2 a 1.5 m² por bolsa de 1 kg.

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.