



PEGA CERÁMICO

ADHESIVOS

Mezcla cementicia adhesiva para colocar cerámicos en pisos y paredes interiores.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Granulometría óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran dureza final.



Rendimiento

Dependiendo del número de llana.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Colocación de piezas cerámicas de alta absorción sobre firmes o repellos interiores.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otras residuos.

Preparación del producto

Mezclar 4.5 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Observaciones

- Tiempo de rectificación: 25 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 48 hs (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 45 min (estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada).

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 5 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.

Rendimiento

Llana 1/4" x 1/4" x 1/4" (6.35 mm) 5-6 m2.

Llana 3/8" x 3/8" x 3/8" (9.5 mm) 4-4.5 m2.

Llana 1/2" x 1/2" x 1/2" (12.7 mm) 2-3 m2.

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.