



Base Cop

REVOQUES SOBRE PAREDES

Mortero cementicio flexible para la realización de revocos en muros de construcción en seco (sistema EIFS).

- ✓ Gran flexibilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.



Rendimiento

8 m² por bolsa de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre paneles de poliestireno, placas de yeso, bloques de hormigón celular y revoque grueso previamente sellado con PLASTIBON.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Fijar el sustrato con PLASTIBOND.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 25 kg.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.