



Micro piscinas

ESTUCADOS PARA PAREDES, PISOS Y PISCINAS

Mortero cementicio impermeable y de gran resistencia para uso en interiores y exteriores en paredes, pisos, piscinas, duchas, jacuzzis, fuentes y estanques.

- ✓ Gran impermeabilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran resistencia en inmersión.



Rendimiento

10 m² por bolsa de 20 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicar sobre BASE COP (paredes), BASE NIVELADORA (sobre pisos y muebles). Para piscinas aplicar directo sobre revoque grueso previamente sellado con PLASTIBOND. Si la piscina es de concreto sellar previamente con PLASTICOP.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con plasticop o plastibond en dependencia del sustrato.

Secado

- Secado al tacto: 24 horas.
- Secado para llenado de piscinas: 72 horas.
- Secado total: 30 días.

Preparación del producto

Mezclar 8 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Colores del producto

● Gris Oscuro ● Blanco ● Gris

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
 - No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
 - No aplicar con sol directo sobre el paño.
 - No aplicar con exposición a fuertes vientos.
 - No aplicar sobre paredes con humedad.
- Sellar revestimiento micro piscinas con Sellador de inmersión.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.