



Monoelastic

IMPERMEABILIZANTES

Mortero cementicio monocomponente con propiedades impermeables y flexibles, óptimo para reparaciones o impermeabilizaciones.

- ✓ Alta impermeabilidad.
- ✓ Ultra Flexibilidad.
- ✓ Resistencia a la intemperie.
- ✓ Máxima dureza.



Rendimiento

25 m2 con rodillo / 8 m2
con llana por bolsa de 25 kg.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Uso en cisternas, techos, terrazas, baños y juntas de placas
para evitar fisuras.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos,
grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros
residuos.

Preparación del producto

9 lt de agua por bolsa de 25kg para aplicar con llana.
Preparación para rodillo: PROBAR BIEN LA CANTIDAD

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- Si se aplica con llana, usar malla fibra de vidrio 120 gramos.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son
relativos, dependiendo del modo de aplicación y las
condiciones del sustrato.