Rack_NO 0

QUALITY CONTROL REPORT COIL

COIL	:	1022601157 6
ALLOY TYPE	:	1060
THICKNESS(um)	:	13
LENGTH(m)	:	14740.818
WIDTH(mm)	:	1562.0
DATE	:	2026/1/12/16:46:13 2026/1/12/17:14:42
NOTE	:	QUALITY: N

Threshold um	A=15-50 B=50-200 C=200-300 D=300-500 E>500
Inspection Table	
Cpk (Usl Lsl)	

S	Int.(m)	Cls A	Cls B	Cls C	Cls D	Cls E	Cls All	CL	Dens.A (h/m2)	Dens.B (h/m2)	Dens.C (h/m2)	Dens.D (h/m2)	Dens.E (h/m2)	Dens.All (h/m2)
1	0:737	25	9	0	0	0	34	0	0.022	0.008	0.000	0.000	0.000	0.030
2	737:1474	23	15	0	0	0	38	0	0.020	0.013	0.000	0.000	0.000	0.033
3	1474:2211	13	5	0	0	0	18	0	0.011	0.004	0.000	0.000	0.000	0.016
4	2211:2948	22	4	0	0	0	26	0	0.019	0.003	0.000	0.000	0.000	0.023
5	2948:3685	24	6	0	0	0	30	0	0.021	0.005	0.000	0.000	0.000	0.026
6	3685:4422	16	6	0	0	0	22	0	0.014	0.005	0.000	0.000	0.000	0.019
7	4422:5159	14	4	0	0	0	18	0	0.012	0.003	0.000	0.000	0.000	0.016
8	5159:5896	12	4	0	0	0	16	0	0.010	0.003	0.000	0.000	0.000	0.014
9	5896:6633	18	5	1	0	0	24	0	0.016	0.004	0.001	0.000	0.000	0.021
10	6633:7370	17	24	11	2	1	55	0	0.015	0.021	0.010	0.002	0.001	0.048
11	7370:8107	9	4	0	0	0	13	0	0.008	0.003	0.000	0.000	0.000	0.011
12	8107:8844	18	4	0	0	0	22	0	0.016	0.003	0.000	0.000	0.000	0.019
13	8844:9581	11	2	0	0	0	13	0	0.010	0.002	0.000	0.000	0.000	0.011
14	9581:10318	9	4	0	0	0	13	0	0.008	0.003	0.000	0.000	0.000	0.011
15	10318:11055	14	0	0	0	0	14	0	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012
16	11055:11792	56	33	0	0	0	89	0	0.049	0.029	0.000	0.000	0.000	0.077
17	11792:12529	71	46	3	0	0	120	0	0.062	0.040	0.003	0.000	0.000	0.104
18	12529:13266	11	12	1	0	0	24	0	0.010	0.010	0.001	0.000	0.000	0.021
19	13266:14003	14	3	0	0	0	17	0	0.012	0.003	0.000	0.000	0.000	0.015
20	14003:14740	19	6	0	0	0	25	0	0.017	0.005	0.000	0.000	0.000	0.022
21	0:14740	416	196	16	2	1	631	0	0.018	0.009	0.001	0.000	0.000	0.027

COMPRESSION



Length (m) 14740

Alloy Type 1060

Coil 1022601157 6 Date 2026/1/12/16:46:13

CROSS WEB DISTRIBUTION



Length (m) 14740

Alloy Type 1060

Coil 1022601157 6 Date 2026/1/12/16:46:13 Thhreashold Holes (A+B+C+D+E)