HOORVIA - WAX POURING TEMPERATURES: PRINTABLE CANDLE GUIDE

Quick Reference Cheat Sheet · A4 Printable

Crafting & DIY · Sheet #1

Wax Type	Melt Temp	Pour Temp	Best For
Soy wax (container)	170-180°F / 77°C-82°C	135-150°F / 57°C-66°C	Container candles
Soy wax (pillar)	170-180°F / 77°C-82°C	150-160°F / 66°C-71°C	Pillar candles
Paraffin (container)	160-180°F / 71°C-82°C	150-160°F / 66°C-71°C	Container candles
Paraffin (pillar)	160-180°F / 71°C-82°C	170-180°F / 77°C-82°C	Pillar candles
Beeswax	145-150°F / 63°C-66°C	155-165°F / 68°C-74°C	Pillar, taper candles
Coconut wax	170-180°F / 77°C-82°C	130-140°F / 54°C-60°C	Container candles
Coconut-soy blend	170-180°F / 77°C-82°C	135-145°F / 57°C-63°C	Container candles
Gel wax	200°F / 93°C	200°F / 93°C	Gel candles
Palm wax	180-200°F / 82°C-93°C	180-200°F / 82°C-93°C	Pillar, feathered candles
Rapeseed wax	170-180°F / 77°C-82°C	140-150°F / 60°C-66°C	Container candles
Soy wax (wax melts)	170-180°F / 77°C-82°C	150-160°F / 66°C-71°C	Wax melts, tarts
Paraffin (votive)	160-180°F / 71°C-82°C	150-160°F / 66°C-71°C	Votive candles