臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2024 年 1 月 30 日

部　門	職　稱	姓　名	出 國 地 區
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸上海
出國類別	■ 營業　□ 受訓　□ 其他		
出國事由	例行訪視技服、產品推廣、客戶交流		
出國期間	自2024 年 1 月 23 日 起至2024 年 1 月 25 日		

重點摘要

1.參訪摘要：

1.1 本次進行客戶技術服務、產品介紹與技術交流(共計 2 家廠商)。

1.2 於 1/23 日拜訪俊妍，李國義經理表示 Everanod Red L-01 開槽使用一段時間後(約兩周)pH 值會有劇烈跳動(由 6.0→7.5 左右)，添加 pH 控制劑後可以穩定約 4 周，詢問是否可以開發不需調整 pH 值(開槽及使用一段時間後續添補)的染料。

1.3 有向俊妍李經理說明，鋁陽極染色在正常操作生產下，pH 值會隨著時間增長而拉高是正常的，必須要藉由現場人員去進行控管，才可以穩定生產的品質；李經理表示理解，基於現場人員的期望，希望永光可以開發不需調整 pH 值的染料。

1.4 於 1/24 日拜訪嘉善富士康，富士康王建中表示使用 Everanod Red L-01 & Everanod Red 10 搭配時，在不同材料(5052、6063)QUV Test 結果差異大。

1.5 向富士康及微軟人員表示因 6 字頭鋁材內含 Si，所以皮膜生成連續面不佳，容易造成 QUV Test 結果較差，王建中表示認可，微軟鄧建龍希望永光可以配合再進行測試確認其結果是否與嘉善富士康相同。

1.6 富士康王建中表示是否可以將目前使用的石墨色三支永光染料結合成一個單體的結構，用以改善均染性。因此有向其解釋，結合成一單體結構需重新研發，耗時長，且其單體結構推估會更巨大，導致上色能力下降。

2.結論：

本次拜訪富士康，發現微軟鄧建龍對於鋁陽極線上人員所提供的數據與資料抱持一定的懷疑性，並且對其人員不會主動去測試條件來解決遇到的問題，直覺認為都是染料造成異常感到不滿，因此，藉由與微軟溝通或是協助測試變成可以突破的面向。

申請單位	廠(處)長：	經(副)理：

董事長		總經理	