

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL8012

報告日期:2018/4/27

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司	拜訪日期	2018/4/18
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號	參與同仁	葉振東
電話	竣淵: (04)26817799		
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：林水生專員、鄭聰嘉專員 三.客戶概況：竣淵今年業績與去年相當，目前生產主力為重機、汽車、腳踏車零組件，漸往高單價產品發展，做市場區隔，黑色染料使用永光 K082 約 250Kg/Mon。 四.訪談內容： - 客戶反應 K0828004 染液使用壽命縮短，此行目的是向客戶說明實驗室測試結果，因檢測數據與打色續染都正常，竣淵表示會持續觀察使用情形。 - 竣淵統計今年 1~3 月 K082 染液平均使用時數 175hr，竣淵認為正常應在 270~300hr，期望值希望能達到 400hr。(時數定義：工件染色時間的累計，無染色則不計時間) - 陳總原本要參加此次會議，因臨時有事外出，但仍關心染液分析與打色續染狀況，透過振東手機向陳總說明結果，陳總希望永光能協助提供染料消耗與添補之相關資訊。 - 灰色樣品 18-056 尚未測試，K050 已通過美國 FOX 的 QUV 測試，目前在報價中。 五.競爭者動態： 竣淵有一槽使用奧野 415，目的在於和 K082 做比較，職詢問比較狀況，林水生回覆因客戶抱怨色光不同，使用十天即排掉，所以無比較結果。 六.建議事項： - 從竣淵提供平均使用時數為 175hr，換算一般陽極廠使用天數約 43 個工作天(三個陽極槽對一個染色槽，一車陽極 40 分，染 10 分鐘，一天工作 8 小時，共染 24 車，染色時間 4hr)，應符合一般陽極廠使用水準，或許是竣淵利用此舉要求降價，請業務同仁須注意。 - 陳總希望永光能協助提供染料消耗與添補之相關資訊，建議可擬計畫和竣淵洽談，從現場取樣作分析更能符合客戶需求。		

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

核 示		單 位 主 管		報 告 人	張政乾 2018/4/27
--------	--	------------------	--	-------------	------------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]