

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL3015

報告日期:2013/9/6 p.1/1

客 戶 名 稱	永群豪國際股份有限公司	拜 訪 日 期	2013/8/7	
地 址	高雄市前鎮區新生路 248-39 號 3 樓	參 與 同 仁	趙茂仁經理	
電 話	(07)8135995			
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：張家祥 老闆、李先生(沒名片) 三.客戶概況： 1. 主要生產環安水性木器漆，有室內木作漆類，戶外木器漆，標榜不含八大重金屬、甲醛、VOC 之環保綠建材。 2. 目前有使用永光 UVA 的產品。 3. 規模不大，拜訪時只見四名員工，生產工廠在另外一邊，看不到，門口擺著 20 多桶漆，好像要出貨，其色漿用量約 200Kg/月。 四.訪談重點： 1. 問是否為金屬鉻合染料，職回答是，為增加日光牢度，因此皆挑金屬化染料，至於重金屬檢測之游離鉻，符合 EN71 法規。 2. 問日光牢度級數，職回答是依據 ISO-105B2，目前業界沒有固定的檢測方法，職反問他們如何檢測，張老闆回答，BASF(現用品)只給級數，沒給方法，職向他說明測試發法要一樣，才有比較意義，建議他可在相同力度下，在窗台邊照日光，就可比較優劣。 3. 問色濃度多少%，職回答用%來表達濃度，不一定準，這和染料純度有關，舉例有可能 A 染料 10g/L 較 B 染料 20 g/L，染出來的力度還強，因此還是以實作，同濃度塗在木材上比較，才能決定誰的色濃度高。 4. 張老闆拿出染色木皮，問職如何染色，職拿出 WHD 色卡向他解釋染色流程，職亦反問他們是否有設備，他回答可用鍋子染染看。 5. 要求送樣測試，WP 系列 H930、H931、H932、H935、H947，WHD 系列 H960、H961、H964，職也向他索取 BASF 染液，張老闆回答說會寄給我們。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 客戶雖然規模不大，但可試著了解其使用情況，例如與樹脂混合的相溶性，噴塗在木材上是否有其它缺陷等相關訊息，並結合皮革噴塗染料的經驗，發展適合水性或水油兩性的木器漆用之液態染料，提供給漆料工廠使用。BASF 在皮革噴塗與木器漆之液態染料都有著墨，職認為因這兩區塊之應用原理類似，而永光亦可擴大皮革噴塗應用範圍來嘗試發展木器漆專用液態染料。			
核 示		單 位 主 管		報 告 人 張政乾 2013/9/6

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

