

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2019 年 10 月 15 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠技服部	副理	張政乾	馬來西亞、泰國
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	產品推廣、客戶交流、技術服務、教育訓練		
出國期間	自 2019 年 9 月 23 日 起 至 2019 年 9 月 28 日		
重點摘要	1. 參訪摘要： 1.1 9/23~9/25 在馬來西亞，拜訪 IONPLUS SAN BHD、Q-SQUARE、精華、ANO-TECH、UNIQUE 參與人員：Maha：彭維傑、黃家定、賴永利；永光：盧建宇、張政乾。 9/26~9/28 在泰國，拜訪：HOOVER、Sritong Electrochemical、YOKO、A BEST Product、Boon Engineering，參與人員：Winimex：Mr. Phairot；永光：盧建宇、張政乾。 1.2 馬來西亞客戶 IONPLUS SAN BHA，原本使用大陸染料(品牌：重光)，經職作產品解說與技術指導，已更換永光 K071(買 3kg)，客戶反映效果不錯。 1.3 馬來西亞客戶精華，使用奧野封孔劑 DX-500，但是要搭配另一種藥劑除灰劑，經職詢問封孔與操作條件後，建議可改採永光產品不需搭配其他藥劑，並教客戶 SPOT TEST 以確認封孔品質，客戶欣然接受，請 Maha 送樣並報價。 1.4 泰國兩家客戶測試無鎳封孔劑 Z702 已通過，一家是 CHUE CHIN HVA 應用於廚具，效果較現用品 HENKEL 佳，另一家則是 HOOVER，應用於化妝品外殼。目前已在報價。 1.5 泰國輪圈大廠 YOKO 所使用 Clariant Fiery Red ML，因缺貨而改用大陸 Hino(使用壽命短)，經由日光牢度測試比較(三者相當)與職的解說，客戶將採用永光產品(樣品編號：19-083)。永光優勢：供貨穩定、使用壽命長、技術服務優。 1.6 Winimex 對於無鎳封孔劑的推廣很積極，職告知先提供樣品給客戶進行各產業別的特性檢驗，並蒐集與整合各產業之間不同的特殊需求資訊與檢驗結果，以利後續產品推廣。 2. 結論： 馬來西亞、泰國仍是值得開發的市場，今年雖受中美貿易戰的影響，導致銷售下滑，但未來的潛力仍不容小覷，因為台灣有些廠商開始轉單至東南亞，例如 ANO-TECH(馬來西亞指標性大廠)就接到致伸科技的訂單，現在 ANO-TECH 雖未成交，但經過此次的會談，對永光產品與技服能力有深刻的了解，相信多去拜訪應該會有機會。		
申請單位	廠(處)長：_____ 經(副)理：_____		
董事長		總經理	

IONPLUS SAN BHD 會談重點：

時間：2019/9/24

地點：吉隆坡

IONPLUS SAN BHD：Jessica

永光：盧建宇、張政乾 Maha：彭偉傑、黃家定

會談內容：

1. 該廠有普陽與硬陽，公司規模不大，為手動線，以黑色為主，染料用量 5 Kg/Mon。
2. 詢問染液更換時機，職告知當染料添補後仍無法染到當初的深度，即可考慮更換，原因是鋁離子的影響。

Q-SQUARE 會談重點：

時間：2019/9/24

地點：吉隆坡

Q-SQUARE：安柯霞

永光：盧建宇、張政乾 Maha：彭偉傑、黃家定

會談內容：

1. 該公司是永光客戶，但老闆已換人，此次會談人員安柯霞(老闆)是第一次見面。
2. 委託深灰、淺灰、棕色三色配色。
3. 目前使用鋁夾具，建議改成鈦夾具，品質會較穩定。
4. 染料用量約 10Kg/Mon。

精華會談重點：

時間：2019/9/25

地點：檳城

精華：黃慧琳(生產部經理)

永光：盧建宇、張政乾 Maha：賴永利

會談內容：

1. 該公司使用永光 K101，目前無使用問題。
2. 剛通過 ISO 9001 認證，詢問染料檢驗與添補染料，因該司有購買 UV，因此職告知如何使用 UV 作檢測與添補染料(奧野有提供最大吸收波長)。

ANO-TECH 會談重點：

時間：2019/9/25

地點：檳城

ANO-TECH：林制勵(現場)、陳振業(業務)、胡靖玉(採購)

永光：盧建宇、張政乾 Maha：賴永利

會談內容：

1. 接到新的 CASE，使用 K032(Maha 自行送樣)，結果 QUV TEST 沒過，改用 K071 雖通過，但因為品牌考量，故該司的客戶最終仍選擇 O-415。
2. 老闆原本要餐與會談，因臨時有事而作罷。
3. 五個樣品送客戶作鹽霧測試，四個通過，一個 NG，因是同一個掛具做的，詢問其原因，職建議陽極完加強清洗，若超音波震盪更佳(工件為網狀圓柱體，可能是酸的殘存)，客戶接受職的建議。
4. 目前測試奧野無鎳封孔劑，但流色嚴重不好控制，永光將提供樣品。
5. 染料用量：約 30Kg/月

UNIQUE 會談重點：

時間：2019/9/25

地點：檳城

UNIQUE：黃遠發

永光：盧建宇、張政乾 Maha：賴永利

會談內容：

1. 現用 K080，使用上沒問題，受景氣影響業績掉了四成。
2. 欲朝電著塗裝發展，詢問永光是否有其產品，職回答沒有。
3. 染料用量：約 3~5Kg/月

Hoover 會談重點：

時間：2019/9/26

地點：曼谷

Hoover：Mr. Aneak

永光：盧建宇、張政乾 Winimex：Mr. Phairot、Ms. Prapapan

會談內容：

1. 該公司主要生產化妝品外殼，染料用量：約 5~8Kg/月
2. 希望我司能提供新的色系供參考，職回覆永光每年都會製作流行色系色卡，十一月會產出可提供給貴司。
3. 委託紅色口紅蓋配色。
4. 染料用量：約 5~8Kg/月

Sritong Electrochemical 會談重點：

時間：2019/9/26

地點：曼谷

Sritong Electrochemical：Mr.Vutthichai

永光：盧建宇、張政乾 Winimex：Mr. Phairot、Ms. Prapapan

會談內容：

1. 該公司主要是作汽機車零組件的陽極處理，目前使用 Clariant 染料。
2. 主要使用 Clariant Gold 4N，職推薦永光 K350，客戶願意做測試。
3. 機車避震器外殼成品有流痕，詢問其原因，經職觀察每個不良品的流痕皆在掛點下方，推測陽極完清洗不乾淨，導致酸從掛點處流下來，建議加強清洗並改變掛具角度，客戶接受其分析原因與建議。
4. 染料用量：約 50Kg/月(Clariant Gold 4N 為無機鹽，起始建浴使用量較大)

YOKO 會談重點：

時間：2019/9/27

地點：曼谷

YOKO：Mr.Promote

永光：盧建宇、張政乾 Winimex：Mr. Phairot、Ms. Prapapan

會談內容：

1. 該公司為既有客戶，主要生產輪圈，使用 K101、K340、K350、K521，使用上沒有問題。
2. 使用大陸 Hino 紅色染料，使用一段時間後，在同濃度下染色時間較 Clariant 長，詢問其原因，職回覆與染料純度有關。
3. 染料用量：約 60Kg/月(含 K350)

A BEST Product 會談重點：

時間：2019/9/27

地點：曼谷

A BEST Product：Mr. Rungroj、Ms. Rin

永光：盧建宇、張政乾 Winimex：Mr. Phairot、Ms. Prapapan

會談內容：

1. 該公司為既有客戶，主要生產化妝品外殼，使用客制化配色產品，使用上沒問題。
2. 介紹無鎳封孔劑(Z702)。
3. 染料用量：約 15Kg/月

Boon Engineering 會談重點：

時間：2019/9/27

地點：曼谷

Boon Engineering：Mr. Seri

永光：盧建宇、張政乾 Winimex：Mr. Phairot、Ms. Prapapan

會談內容：

1. 該公司主要是幫 Honda 代工生產汽車零組件，目前使用 Clariant 染料。
2. 介紹永光 K071 VS Clariant Black MLW 之 PPT 檔，在特性上 K071 較 Black MLW 優，客戶接受其說法，但更換意願不高，原因需重新認證，程序繁瑣。
3. 染料用量：約 80~90Kg/月(Clariant Gold 4N 為無機鹽，起始建浴使用量較大)