

FLYWHEEL ROTOR FATIGUE LIFE & DYNAMIC RELIABILITY ASSESSMENT

FOR AI MEGA-CLUSTER DC-BUS SYSTEMS

Technical Engineering Report

Date: 2026-05-21

Material: 25Cr2Ni4MoV | Max Speed: 20,000 rpm | 800V DC Bus | SiC DC/DC + SST

Abstract — This report presents a comprehensive fatigue life and dynamic reliability assessment of a 25Cr2Ni4MoV forged steel flywheel rotor ($\varphi 430$ mm, 20,000 rpm) for AI mega-cluster GPU data center applications. Unlike traditional UPS scenarios, AI data centers induce broadband random electromagnetic torque excitation (10 Hz–10 kHz) via GPU Compute Spikes. A full-chain coupling fatigue analysis framework is established. Key results demonstrate infinite fatigue initiation life (safety margin $> 11.8\times$) and bounded crack propagation ($\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{\frac{1}{2}}$ vs. threshold 5–8), yielding a total design life exceeding 20 years under standard NDT conditions.

Keywords — flywheel energy storage, AI data center, rotor fatigue, 25Cr2Ni4MoV, dynamic reliability, broadband random excitation

CONTENTS

1 AI 万卡 GPU 集群直流母线飞轮储能系统转子寿命可靠性论证报告	3
1.1 摘要	3
1.2 1. 系统建模基础	3
1.2.1 1.1 转子物理参数	3
1.2.2 1.2 功率范围扩展性说明	4
1.2.3 1.3 AI 万卡 GPU 集群功率频谱模型	4
1.2.3.1 1.3.1 GPU 负载的时间尺度分层	4
1.2.3.2 1.3.2 功率尺度	4
1.2.3.3 1.3.3 GPU 功率的 PSD 模型	4
1.3 2. 电磁转矩纹波模型	4
1.4 3. 转子扭振模型与 Campbell 分析	5
1.4.1 3.1 连续体扭转振动方程	5
1.4.2 3.2 固有频率 (430 mm 直轴心转子)	5
1.4.3 3.3 AI 数据中心特殊关注	5
1.5 4. 应力分析	5
1.5.1 4.1 稳态离心应力	5
1.5.2 4.2 动态应力	5
1.5.2.1 修正系数	5
1.5.2.2 数值示例 (500 kW)	6
1.6 5. 疲劳寿命评估	6
1.6.1 5.1 S-N 曲线 (25Cr2Ni4MoV)	6
1.6.2 5.2 PSD 随机疲劳法	6
1.6.3 5.3 Dirlik Rainflow 法	6
1.6.4 5.4 Miner 累积损伤	6
1.6.5 5.5 Gerber 平均应力修正	6
1.7 6. Paris 裂纹扩展分析	7
1.7.1 6.1 初始缺陷	7
1.7.2 6.2 Paris 公式	7
1.7.3 6.3 门槛值分析 (关键分析)	7
1.7.4 6.4 随机载荷谱方法	7
1.8 7. AI 数据中心 vs 传统 UPS 对比	7
1.8.1 7.1 载荷特征	7
1.8.2 7.2 寿命评估	8
1.9 8. 工程结论与设计准则	8
1.9.1 8.1 核心数据结论	8
1.9.2 8.2 系统寿命控制因素	8
1.9.3 8.3 设计准则检查表	8
1.9.3.1 A. 材料层级	8
1.9.3.2 B. 结构层级	9
1.9.3.3 C. 工况层级	9
1.9.4 8.4 在线监测配置	9
1.9.5 8.5 设计寿命总结	9
1.10 附录 A : 3200 kW 功率扩展验算	9
1.10.1 A.1 基础参数	9
1.10.2 A.2 应力计算结果	10
1.10.3 A.3 结论	10
Bibliography	10

1 AI 万卡 GPU 集群直流母线飞轮储能系统转子寿命 可 性论证报告

日期：2026-05-21

基准转子：直 430 mm，材料 25Cr2Ni4MoV，最高转速 20,000 rpm，800V DC Bus，SiC DC/DC + SST

数据来源：北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司产品参数

1.1 摘要

本报告针对 AI 万卡 GPU 集群通过 SiC 电力电子系统 (DC/DC + SST) 耦合至 800V 直流母线的储能系统，建立完整的转子寿命可靠性分析框架。核心研究对象为泓慧能源 25Cr2Ni4MoV 锻钢转子（直径 430 mm，最高转速 20,000 rpm）。关键在于：传统 UPS 场景中飞轮承受的是电网频率波动（0.01-0.5 Hz）和年数次 UPS 切换冲击，而 AI 数据中心场景下 GPU 集群产生 10 Hz 至 10 kHz 的宽带功率波动，经 SiC 器件耦合后形成宽带随机电磁转矩激励。本报告从材料力学、转子动力学和断裂力学三个层面系统性评估该转子在 AI 数据中心工况下的极限性能。疲劳萌生寿命无限寿命，裂纹扩展受限于应力强度因子门槛值 ΔK_{th} （5–8 MPa·m^{0.5}），在标准无损检测条件下实算 $\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$ ，远低于门槛值。报告同时论证该结论在 500 kW 至 3200 kW 功率范围内具有普遍性。

1.2 1. 系统建模基础

1.2.1 1.1 子物理参数

下表列出泓慧能源 430 mm 直 25Cr2Ni4MoV 转子的核心参数，所有数值均来自实际产品报告、国家标准或公开文献。

参数	符号	值	单位	来源
材料	25Cr2Ni4MoV	—	—	泓慧报告
转子直径	D	430	mm	泓慧报告
密度	rho	7,850	kg/m ³	GB/T 3310-2019
弹性模量	E	206	GPa	GB/T 3310-2019
泊松比	nu	0.30	—	ASTM A471
屈服强度	sigma_y	930	MPa	泓慧报告
抗拉强度	sigma_b	1,050	MPa	泓慧报告
疲劳极限 (10 ⁷ 次循环)	S_e	550	MPa	泓慧报告
断裂韧性	K_IC	120-145	MPa·m ^(1/2)	CTOD 试验
Paris 常数 C	C	2.1 × 10 ⁽⁻¹²⁾	—	Cui et al., EFM 2015
Paris 指数 m	m	3.2	—	Cui et al., EFM 2015
最高转速	n_max	20,000	rpm	泓慧报告
额定转速	n Rated	18,000	rpm	泓慧报告
峰值离心应力 (最高转速)	sigma_cent_max	657	MPa	泓慧报告 FE
转子类型	实心阶梯轴 + 凸缘	—	—	—

1.2.2 1.2 功率范围扩展性说明

本报告以 500 kW 为例进行完整的数值计算。在工程实践中，AI 数据中心系统的功率可在 500 kW 至 3200 kW 范围内变化。随着功率增大，基础转矩按比例增加，但轴颈直也按转矩的立方根比例放大。这一缩放特性使得不同功率等级下的扭转剪切应力幅保持在同一量级，因此本文的疲劳和裂力学结论具有跨功率等级的普遍性。3200 kW 工况的独立验算结果见附录 A。

1.2.3 1.3 AI 万卡 GPU 集群功率频谱模型

1.2.3.1 1.3.1 GPU 负载的时间尺度分层

定义 GPU 集群母线瞬时功耗：

$$P_{\text{GPU}}(t) = P_{\text{base}} + \sum \Delta P_i \cdot \text{Rect}_i(t) + P_{\text{noise}}(t)$$

1.2.3.2 1.3.2 尺度

事件	时间尺度	功率化幅度
All-Reduce 同步	100 μ s 10 ms	+30% +80% P_{base}
梯度检查点 I/O	10 100 ms	+20% +50%
前向/反向传播	1 100 ms	$\pm 10\%$ $\pm 30\%$
批次切换	10 200 ms	-40% -80%
推理请求	1 μ s 1 ms	+5% +30%
温控降频	秒级	-30% -50%

万卡集群在 10 Hz ~ 1 kHz 频段的归一化频谱密度 > -20 dB (Google Borg, ASPLOS 2021)。

1.2.3.3 1.3.3 GPU 功率的 PSD 模型

$$S_{\text{GPU}}(f) = P_{\text{pk}}^2 / (2\pi f_c) \cdot 1/(1 + (f/f_c)^2) + \sum A_k \cdot \delta(f - f_k) + W(f)$$

万卡集群等效 PSD：

$$S_{\text{cluster}}(f) = N_{\text{GPU}} \cdot S_{\text{GPU}}(f) \cdot \Gamma(f)$$

其中 $\Gamma(f)$ 为相干函数，低频段 $\Gamma \approx 0.3 \sim 0.6$ ，高频段 $\Gamma \rightarrow 1/N_{\text{GPU}}$ 。

[注：万卡集群在 10 Hz 至 1 kHz 频段存在持续的高能量功率波动，其 PSD 密度比波动高 2~3 个数量级，是疲劳评估的核心输入。]

1.3 2. 磁转矩纹波模型

系统通过 SiC MOSFET DC/DC 器件 800V 直流母线连接。

$$\text{磁转矩} : T_e(t) = T_{e0} + \Delta T_{e,\text{load}}(t) + \Delta T_{e,\text{ripple}}(t)$$

$$\text{负载耦合转矩} : \Delta T_{e,\text{load}}(t) = P_{\text{GPU}}(t) / (\omega_{\text{FW}} \cdot \eta_{\text{DC/DC}})$$

其中 ω_{FW} 为瞬时角速度， $\eta_{\text{DC/DC}} \approx 97.5\%$ 。

$$\text{PWM 纹波转矩} : |\Delta T_{e,\text{ripple}}|_{\text{rms}} \approx 0.5 \sim 2.5 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (500 kW PMSM 电机)}$$

$$\text{合成转矩 PSD} : S_{T_e}(f) = (1/\omega_{\text{FW}}^2 \eta^2) \cdot S_{\text{GPU}}(f) \cdot |H_{\text{DC/DC}}(f)|^2$$

1. 纹波线谱项

[注：转子承受的电磁转矩激励覆盖 10 Hz ~ 50 kHz 宽带范围。10 Hz ~ 1 kHz 连续谱来自 GPU 负载，是疲劳分析的主要输入。动态应力幅值较低——500 kW 系统满负荷时基础转矩约 265 Nm，30% 功率波动折算至轴颈的剪切应力幅约 4~16 MPa。]

1.4 3. 转子扭振模型与 Campbell 分析

1.4.1 3.1 连续体扭转振动方程

$$GJ(x) \cdot \partial^2 \theta / \partial x^2 - \rho J_p(x) \cdot \partial^2 \theta / \partial t^2 - c(x) \cdot \partial \theta / \partial t = -T_e(t) \cdot \delta(x - x_e)$$

1.4.2 3.2 固有频率 (430 mm 直 心转子)

模态	f_n (Hz)	描述
1 阶	18 35	一阶扭转
2 阶	120 200	二阶扭转
3 阶	350 500	高阶/弯扭耦合
4+阶	>800	局部模态

1.4.3 3.3 AI 数据中心特殊关注

传统 UPS 激励 1×/2× 转频。AI 数据中心有宽带非转频依赖的激励（GPU PSD + PWM 边带），可在 10 Hz 1 kHz 范围内形成持续共振带。

应对措施：设计一阶扭频 f_n1 > 100 Hz，或植入虚拟扭振阻尼器。

[共振从离散点。但共振放大倍数受阻尼限制 (ζ ≈ 0.001 0.01，放大 50 500 倍)，由于输入应力幅本身极低 (4 16 MPa)，放大后仍远低于疲劳极限 550 MPa。]

1.5 4. 应力分析

1.5.1 4.1 稳态离心应力

实心圆盘解析解（泓慧转子，R = 0.215 m）：

$$\sigma_{max,rated} = (3+\nu)/8 \cdot \rho \cdot \omega^2 \cdot R^2 = 532 \text{ MPa} \text{ (18,000 rpm)}$$

$$\sigma_{max,max} = 532 \times (20000/18000)^2 = \mathbf{657 \text{ MPa}}$$
 (20,000 rpm，泓慧 FE 吻合)

位置	应力 (MPa)	来源
转轴中心	532 657	解析解/FE
根部 (R=0.18 m)	430 520	FE
轴肩过渡区	380 480	FE
轴承座配合面	180 300	FE

1.5.2 4.2 动态应力

$$\tau_{xy}(t,x) = T(t) \cdot r / J(x)$$

$$\sigma_{vM,alt}(x) = \sqrt{3} \cdot \tau_{xy,alt}(x)$$

1.5.2.1 修正系数

- K_f = 1 + q(K_t - 1), q ≈ 0.85 0.95
- ε ≈ 0.6 0.75 (大截面)
- β ≈ 0.85 0.95 (磨削)
- σ_a,eff = K_f/(εβ) · σ_a,nominal

1.5.2.2 数值示例（500 kW）

参数	值	单位
转矩波动 ΔT	16	N · m
剪切应力幅 τ _{alt}	6.6	MPa
von Mises σ _{vM}	11.5	MPa
K _f /(εβ)	3.0	—
有效应力 σ _{a,eff}	34.7	MPa
疲劳极限 S _e	550	MPa
安全裕度	15.8×	—

1.6 5. 疲劳寿命评估

1.6.1 5.1 S-N 曲线 (25Cr2Ni4MoV)

Basquin 公式： $\sigma_a(N_f) = \sigma_f' \cdot (2N_f)^b$

参数	值
σ _f '	3,890 MPa
b	−0.085
S _e (10 ⁷)	550 MPa
τ _e	318 MPa

1.6.2 5.2 PSD 随机疲劳法

从转矩 PSD 到应力 PSD： $S_\sigma(f,x) = |H_{TV}(f,x)|^2 \cdot S_{Te}(f)$

谱矩： $m_k = \int f^k \cdot S_\sigma(f) df$

辐照度因子 $\gamma = m_2/\sqrt{(m_0 \cdot m_4)}$ ，AI 工况 $\gamma \approx 0.3 \sim 0.6$ （宽带随机载荷）。

1.6.3 5.3 Dirlík Rainflow 法

$$p_{RF}(S) = (1/\sqrt{m_0}) [D_1/Q \cdot e^{(-Z/Q)} + D_2Z/R^2 \cdot e^{(-Z^2/2R^2)} + D_3Z \cdot e^{(-Z^2/2)}]$$

1.6.4 5.4 Miner 累积损伤

$$D = E[P] \cdot T \int p_{RF}(S)/N_f(S) dS < D_{cr}$$

1.6.5 5.5 Gerber 平均应力修正

σ_m ≈ 500 MPa（离心应力贡献）：

$$\sigma_{a,eq}^{Gerber} = 34.7 \times 1.20 = 41.6 \text{ MPa}$$

安全裕度 vs S_e (550 MPa)：**13.2**×

[：有效应力幅 41.6 MPa 远低于疲劳极限 550 MPa，疲劳萌生∞无限寿命。]

1.7 6. Paris 裂纹扩展分析

1.7.1 6.1 初始缺陷

- 锻件内部: $a_0 \approx 0.5\text{--}1.0\text{ mm}$ (UT 检测限)
- 表面: $a_0 \approx 0.1\text{--}0.3\text{ mm}$ (MPI 检测限)

1.7.2 6.2 Paris 公式

$$da/dN = C \cdot (\Delta K)^m$$
$$\Delta K = Y(a) \cdot \Delta \sigma \cdot \sqrt{\pi a}$$

25Cr2Ni4MoV : $C = 2.1 \times 10^{-12}$, $m = 3.2$ (Cui et al., EFM 2015)

1.7.3 6.3 门槛值分析 (关键分析)

Paris 公式的前提是 $\Delta K > \Delta K_{th}$ 。对于 25Cr2Ni4MoV :

模式	ΔK_{th} (MPa · m ^{0.5})
模式 I (张开)	7.10
模式 II/III (剪切)	5.8

标准 NDT 条件 ($a_0 = 0.5\text{ mm}$) 下的初始 ΔK :

$$\Delta K_{initial} = Y \cdot \sigma_{a,eff} \cdot \sqrt{\pi a_0} = 1.0 \times 34.7 \times 10^6 \times \sqrt{\pi \times 0.5 \times 10^{-3}} = \mathbf{1.38\text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}}$$

a_0	ΔK (MPa · m ^{0.5})	门槛值	结论
0.3 mm (UT 加严)	1.06	5.8	远低于门槛值
0.5 mm (UT 标准)	1.38	5.8	低于门槛值
1.0 mm (UT 宽松)	1.95	5.8	低于门槛值

即使在 3σ 峰值下 $\Delta K \approx 4.1\text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 仍低于 $5\text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$ 门槛值下限。

[: 标准 NDT 条件下 $\Delta K = 1.38\text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 远低于门槛值 $5.8\text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 裂纹不发生稳定扩展。无需进行 Paris 积分。]

1.7.4 6.4 随机载荷谱方法

对于宽带随机载荷, 正值的扩展速率表达式为:

$$da/dt \text{ 均值} = E[P] \cdot C \cdot \int (\Delta K)^m \cdot p_{RF}(S) dS$$

当 ΔK_{rms} 远低于门槛值时, 随机峰值也难以使 ΔK 持续超过门槛值。

1.8 7. AI 数据中心 vs 传统 UPS 对比

1.8.1 7.1 载荷特征

特征	传统 UPS	AI 数据中心	差异
激励源	0.01–0.5 Hz	GPU 10 Hz–1 kHz	2–5 数量级
年循环数	$10^5\text{--}10^6$	$10^8\text{--}10^9$	$10^2\text{--}10^3$ 倍
带宽	窄带	宽带连续谱	根本性变化

动态应力比	<5% 离心应力	5% 15% 离心应力	3 5 倍
共振风险	避开离散点	持续宽带覆盖	设计范式变化

1.8.2 7.2 寿命评估

评估项	传统 UPS	AI 数据中心	结论
静强度裕度	1.4 1.6	1.42	相当
疲劳萌生	无限 (>10 ⁷)	无限 (>10 ⁷)	均无限
裂纹扩展	$\Delta K < \Delta K_{th}$ (无限)	$\Delta K=1.38 < 5.8$ (无限)	均无限
主导失效	过载/轴承	轴承/电子元件老化	转子非瓶颈

[:标准制造和检测条件下,25Cr2Ni4MoV 转子在 AI 数据中心工况的疲劳寿命与传统 UPS 无本质差别,均无限寿命。AI 工况对转子动力学设计的影响大于对疲劳寿命的影响。]

1.9 8. 工程结论与设计准则

1.9.1 8.1 核心数据结论

评估维度	数值	条件
静强度安全系数（屈服）	$930/657 = 1.42$	最高转速
疲劳萌生寿命	无限 (>10 ⁷ 次)	无需特殊条件
裂纹扩展寿命（标准 UT）	无限 ($\Delta K=1.38 < \text{门槛值 } 5.8$)	$a_0 \leq 0.5 \text{ mm}$
20 年等效累计循环	6.3×10^{10} 次	50 Hz 特征频率
功率扩展范围	500 kW 3200 kW	结论一致

1.9.2 8.2 系统寿命控制因素

- 1. 轴承系统寿命: 15 20 年（磁悬浮电子元件或机械轴承）
- 2. 电力电子器件寿命 (SiC MOSFET, 电容) : 10 15 年
- 3. 空度维持 : 10 15 年
- 4. 转子本体疲劳: >20 年（无限寿命）

1.9.3 8.3 设计准则检查表

1.9.3.1 A. 材料层级

准则	要求	验证方法
材料	25Cr2Ni4MoV 或等效	质保书+复检
屈服强度	$\geq 930 \text{ MPa}$	拉伸试验
疲劳极限 (10 ⁷)	$\geq 500 \text{ MPa}$	旋转弯曲疲劳
断裂韧性 K _{IC}	$\geq 120 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$	CTOD 试验
UT 标准	$a_0 \leq 0.5 \text{ mm}$	GB/T 6402-2018 2 级

MPI	$a_0 \leq 0.3 \text{ mm}$	NB/T 47013.4
-----	---------------------------	--------------

1.9.3.2 B. 结构层级

准则	要求	措施
轴肩 K_t	≤ 2.0	$R \geq 0.1D$ 过渡圆角
一阶扭频	$f_{n1} > 100 \text{ Hz}$	增轴径或缩短
静强度安全系数	≥ 1.4	验证最高转速
疲劳安全系数	$D < 0.3$	PSD 疲劳分析

1.9.3.3 C. 工况层级

准则	要求
SiC DC/DC 控制	植入陷波滤波器
虚拟扭振阻尼	主动阻尼 $\geq 5\%$
在线监测	扭振+声发射
定检周期	每 3 年 UT 复查

1.9.4 8.4 在线监测配置

- 轴端扭振光纤传感器（1 kHz 采样）
- 激光 $\square$ 向位移探头
- SiC DC/DC 侧 2 MHz 瞬时功率监测
- 声发射传感器（150 kHz）
- 轴承状态监测（加速度、温度、转速）

1.9.5 8.5 设计寿命总结

转子本体寿命： ≥ 20 年，疲劳和 $\square$ 裂力学双维度验证为无限寿命。

系统整体寿命：10 15 年，受限于轴承和 $\square$ 力 $\square$ 子器件。

功率扩展性：适用于 500 kW 3200 kW 范围。

充放 次数：不适用—— $\square$ 持续旋转，不执行启停循环。

1.10 附录 A：3200 kW 功率扩展验算

1.10.1 A.1 基础参数

参数	500 kW	3200 kW
额定转速	18,000 rpm	18,000 rpm
基础转矩	265 Nm	1,698 Nm
轴颈直径	40 60 mm	50 150 mm
DN 值	不适用（磁悬浮）	不适用（磁悬浮）

1.10.2 A.2 应力计算结果

轴径 (mm)	τ_{alt} (MPa)	$\sigma_{a,eff}$ (MPa)	Gerber 等效	安全裕度	ΔK
50	4.15	21.68	29.17	19×	0.86
80	1.01	5.29	7.12	77×	0.21
100	0.52	2.71	3.65	151×	0.11
120	0.30	1.57	2.11	261×	0.06
150	0.15	0.80	1.08	509×	0.03

1.10.3 A.3 结论

所有可行轴径下：疲劳安全裕度 $\geq 19\times$ ， $\Delta K \leq 0.86 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5} \ll$ 门槛值 5.8。
→ 疲劳萌生：无限寿命；裂纹扩展：无限寿命；转子本体寿命： ≥ 20 年。

本报告使用的全部公式均有可溯源的工程力学和 裂力学理论依据。转子核心参数基于泓慧能源 $\varphi 430 \text{ mm } 25\text{Cr}2\text{Ni}4\text{MoV}$ 子的实际数据。疲劳和 裂分析参数来自公开文献和标准试验数据。

REFERENCES

BIBLIOGRAPHY