

Auszugskräfte bei Aderendhülsen Rohrform mit/ohne Kunststoffkragen

Nach EN 60999-1

Leiterquerschnitt		Zugkraft / Min
mm ²	AWG	N
0,20	24	10
0,34	22	15
0,50	20	20
0,75	18	30
1,00	-	35
1,50	16	40
2,50	14	50
4,00	12	60
6,00	10	80
10,0	8	90
16,0	6	100
25,0	4	135
35,0	2	190
50,0	-	236

- Für abweichende Leiterquerschnitte ist der jeweils kleinere Leiterquerschnitt maßgebend.
- Aderendhülsen Leiterumfassend (Haifisch) haben eine Auszugskraft von mindestens 50 N.