



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Aclaración inicial:

El peróxido de metiletilcetona (PMEK) al 50% es un compuesto orgánico peroxídico altamente reactivo. Se utiliza como iniciador de polimerización (curado en frío) para resinas de poliéster insaturado. La concentración del 50% se refiere a una solución en un solvente inerte (normalmente dimetil ftalato, ciclohexanona o un plastificante) para reducir su sensibilidad al choque y la fricción. Esta ficha es solo para uso informativo por personal calificado; no reemplaza la SDS del fabricante específico.

Peróxido de MEK al 50%

Parámetro	Valor / Descripción
Nombre químico	Peróxido de metiletilcetona (mezcla de dímeros y trímeros)
Nombre comercial típico	MEKP-50, Catalizador DM-50, Butanona Peróxido
Fórmula empírica (monómero)	C ₈ H ₁₈ O ₆ (peso molecular ~210) – pero existen oligómeros
Concentración	50% ± 1% p/p en dimetil ftalato (u otro éster/plastificante)
Aspecto	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento, ligeramente viscoso

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad (20 °C)	1.10 – 1.20 g/cm ³ (típicamente 1.15 g/cm ³)
Viscosidad (25 °C)	10 – 20 cP (depende del diluyente)
Contenido de oxígeno activo	8.5 – 9.5% (como O ₂ activo)
Número de peróxido	~8.0 – 9.0 % (expresado como peróxido activo)
Temperatura de descomposición	Inicio > 60 °C (descomposición exotérmica violenta > 80 °C)
Temperatura de autoraceleración (SADT)	55 – 65 °C (depende del envase y diluyente)
Solubilidad	Parcialmente soluble en agua ($\leq 1\%$); soluble en alcoholes, ésteres, cetonas, resinas de poliéster; insoluble en hidrocarburos alifáticos
pH (solución acuosa 1%)	4 – 6 (levemente ácido)
Tiempo de gel (referencia)	Con resina ortoftálica al 1% de catalizador: 15 – 25 min a 25 °C (depende del promotor)
Estabilidad en almacenaje	6 meses en envase original cerrado, ≤ 30 °C, protegido de luz y humedad

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Material del envase

Polietileno de alta densidad (HDPE) o acero inoxidable 316L. No usar aluminio, cobre o aleaciones sensibles a peróxidos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo