



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Alúmina Trihidratada (Al(OH)₃, ATH)

Clave de producto:
TAL-070-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Alúmina Trihidratada (ATH) es un polvo blanco, fino, no tóxico, de fórmula Al(OH)₃. Se obtiene por el proceso Bayer. Es un retardante de llama y supresor de humos ampliamente utilizado en plásticos, resinas y materiales de construcción, ya que al calentarse por encima de 200°C, se descompone liberando agua (vapor) que enfría el material y diluye los gases combustibles.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Polvo blanco, fino	Visual
Olor	Inodoro	—
Contenido de Al(OH) ₃	≥ 99	%
Densidad	2.42	g/cm ³
Densidad aparente (compactada)	0.8 – 1.2	g/cm ³
Tamaño de partícula (D50)	1 – 10 (según grado)	µm

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Superficie específica (BET)	3 – 10	m ² /g
pH (suspensión acuosa al 10%)	7.5 – 9.0	—
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Solubilidad en ácidos	Soluble	—
Pérdida por calcinación (300°C)	34 – 35	%
Temperatura de descomposición	200 – 250	°C
Blancura (reflectancia)	92 – 97	%

3. APLICACIONES TÍPICAS

- Retardante de llama en resinas poliéster, epoxi y PVC: Dosis 20-60% sobre el peso de la resina. Reduce la inflamabilidad y la emisión de humos.
- Pisos epóxicos y de poliuretano: Como carga ignífuga.
- Cables eléctricos: Aislante ignífugo.
- Materiales de construcción: Paneles, morteros, revestimientos.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- Incorporación: Mezclar con la resina antes de añadir el catalizador. La alta carga puede aumentar la viscosidad; usar dispersantes o agentes humectantes.
- Dosis típica: 30-60% en peso sobre la resina para alcanzar clasificación V-0 (UL94). La dosis exacta depende de la resina y del espesor.

5. ALMACENAMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Condiciones: Almacenar en lugar seco, fresco, en sacos cerrados. Proteger de la humedad.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene seco.

6. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo