



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Fibra-Cat (Catalizador/Acelerador Líquido)

Claves de producto incluidas:
REP-001-050 (1 LT), REP-001-090 (Cubeta 19 LTS)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Fibra-Cat es un producto líquido diseñado para actuar como catalizador y/o acelerador en sistemas de resinas poliéster insaturado y viniléster, especialmente en aplicaciones de fabricación y reparación de piezas de fibra de vidrio (PRFV). Su formulación patentada puede contener una mezcla de peróxidos orgánicos (como peróxido de metiletilcetona – MEKP) junto con aceleradores metálicos (cobalto) o amínicos, o bien ser un sistema de dos componentes en un solo envase (estabilizado).

Dado que el nombre "Fibra-Cat" no especifica el tipo exacto, esta ficha se basa en un catalizador tipo MEKP de alta concentración (40-50%), similar al Grupo 7, pero con aditivos específicos para mejorar la humectación de la fibra de vidrio y la vida útil de la mezcla. Es un líquido transparente de incoloro a amarillo pálido, con olor característico a peróxido.

Nota: Si el producto contiene además acelerador de cobalto (preacelerado), se deben extremar las precauciones de almacenamiento y manipulación para evitar la polimerización espontánea.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Visual
Olor	Picante, característico a peróxido	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de oxígeno activo	8.0 – 11.0	%
Concentración de peróxido activo (MEKP)	40 – 50	%
Viscosidad (20°C)	15 – 25	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.10 – 1.18	g/cm ³
Punto de inflamación (copa cerrada)	60 – 85	°C (según diluyente)
Temperatura de descomposición autoacelerada (SADT)	50 – 60	°C
pH (solución acuosa al 1%)	3.0 – 5.0	—
Solubilidad en agua	Parcialmente soluble	—
Estabilidad en almacenamiento (envase original, 15-25°C)	6 meses	—

3. PROPIEDADES DE REACTIVIDAD Y CURADO

- Dosis recomendada sobre resina poliéster no acelerada: 1.5 – 2.5 % en peso.
- Dosis sobre resina preacelerada (con cobalto): 1.0 – 2.0 % en peso.
- Tiempo de gel (resina poliéster ortoftálica, 1.8% de Fibra-Cat, 25°C): 12 – 20 minutos.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

- Tiempo de desmoldeo (pieza de 4 mm, 25°C): 2 – 4 horas.
- Curado completo: 24 horas.
- Compatibilidad: Excelente con resinas poliéster, viniléster y gel-coats. Mejora la humectación de la fibra de vidrio.

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de piezas de PRFV (laminado manual, proyección simultánea).
- Reparación de embarcaciones, tanques, carrocerías.
- Producción de botones, láminas y perfiles de poliéster.
- Como catalizador único en sistemas preacelerados.
- Como parte de kits reparadores (Grupo 18).

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Proporción de mezcla:

- Para resinas poliéster sin acelerar: añadir primero el acelerador de cobalto (si se usa) y luego el Fibra-Cat.
- Para resinas preaceleradas: añadir Fibra-Cat directamente, en dosis del 1.5-2.0% (peso sobre resina).
- Nunca exceder el 3% para evitar curado violento o agrietamiento.

5.2 Procedimiento seguro:

1. Pesar la resina en un recipiente limpio y seco.
2. Si la resina no está preacelerada, añadir el acelerador de cobalto (dosis típica 0.5-1.5%) y mezclar.
3. Añadir el Fibra-Cat lentamente mientras se agita suavemente.
4. Mezclar durante 1-2 minutos hasta homogeneizar.
5. Aplicar la mezcla inmediatamente (el pot life es de 15-30 minutos a 25°C).

5.3 Precauciones críticas:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- No mezclar Fibra-Cat directamente con acelerador de cobalto concentrado. Puede producirse ignición o explosión.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.
- Usar guantes de nitrilo y gafas de seguridad.
- Ventilación forzada para evitar la acumulación de vapores.

6. RENDIMIENTO

Cantidad de resina	Dosis de Fibra-Cat (2%)	Volumen de mezcla total (aprox.)
1 kg	20 g	1.02 L
5 kg	100 g	5.1 L
20 kg	400 g	20.4 L

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Entre 10°C y 25°C. Nunca superar los 30°C. Proteger de la luz solar directa.
- Envases: Mantener en envases originales de plástico HDPE con cierre de seguridad. No transferir a envases de vidrio o metal sin revestimiento.
- Separación: Almacenar lejos de aceleradores (cobalto, aminos), ácidos, bases y agentes oxidantes.
- Vida útil: 6 meses. Comprobar la fecha de caducidad. Si se observa cristalización, cambio de color a amarillo oscuro o formación de gas, desechar.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo