



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 13: Espuma de Poliuretano en Aerosol (Poliuretano Monocomponente)

Claves de producto incluidas:
POL-011-00, POL-010-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Espuma de Poliuretano en Aerosol es un producto monocomponente, listo para usar, que se presenta en un envase presurizado. La formulación consiste en un prepolímero de poliuretano terminado en isocianato (generalmente MDI – difenilmetano diisocianato polimérico) combinado con un sistema de propelente compuesto por gases licuados inflamables, típicamente isobuteno y/o propano. Al salir del envase, la espuma reacciona con la humedad ambiental (agua) para polimerizar y expandirse, formando una espuma rígida de células cerradas que se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción.

Es un producto de gran expansión (30 a 50 veces su volumen inicial) y secado rápido, ideal para aplicaciones de relleno, sellado de juntas, fijación de marcos, aislamiento térmico y acústico, y relleno de cavidades.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia (contenido)	Líquido viscoso de color amarillo pálido a marrón claro	Visual
Apariencia (espuma aplicada)	Espuma celular rígida, de color crema a amarillo pálido	Visual

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Olor	Característico a propelente (hidrocarburo) y a isocianato	—
Propelente	Isobuteno / Propano (mezcla)	—
Presión interna del envase (20°C)	4 - 8	bar
Temperatura máxima de almacenamiento	50	°C
Temperatura de aplicación recomendada	+5 a +35	°C
Densidad de la espuma expandida (curada)	15 - 30	kg/m³
Expansión (volumen)	30 - 50 veces	—
Tiempo de secado superficial (tacto)	8 - 12	minutos
Tiempo de corte (la espuma puede cortarse)	45 - 60	minutos

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Curado completo	12 - 24	horas (depende de la humedad)
Conductividad térmica (λ)	0.032 - 0.036	W/(m·K)
Resistencia a la compresión (al 10% deformación)	30 - 60	kPa
Absorción de agua	< 2	% (células cerradas)
Estabilidad en almacenamiento (envase sin usar, 15-25°C)	12 - 18	meses

3. PROPIEDADES DE APLICACIÓN

Propiedad	Valor	Notas
Adherencia	Buena a la mayoría de materiales (hormigón, ladrillo, madera, metal, PVC, poliéster, poliestireno)	No se adhiere a teflón, polietileno, silicona, o superficies húmedas o heladas
Expansión libre	30-50 veces	La espuma se expande hasta 50 veces en espacios abiertos

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Expansión en cavidades	20-40 veces (presión moderada)	Puede deformar paneles delgados si se sobreplica
Resistencia a la intemperie (UV)	Mala (degradación por luz solar)	Requiere protección (pintura, revestimiento) para exteriores
Rango de temperatura de servicio (curado)	-40 a +90	°C

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Sellado de juntas y fisuras en construcción (muros, ventanas, puertas).
- Relleno de marcos de puertas y ventanas para fijación y aislamiento.
- Aislamiento térmico y acústico en cavidades de paredes, techos y suelos.
- Relleno de conductos, penetraciones de tuberías y cables (sellado cortafuegos con productos específicos).
- Fijación de paneles aislantes, placas de yeso o poliestireno a paredes.
- Modelismo y manualidades (relleno de moldes, creación de formas, maquetas).
- Reparación de botes, flotadores y elementos de flotación (la espuma es impermeable).

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación:

- Agitar el envase vigorosamente durante al menos 30-60 segundos antes de usar (para homogeneizar el contenido y el propelente).
- Limpiar la superficie: Eliminar polvo, grasa, aceite, y restos de materiales sueltos. La superficie debe estar ligeramente humedecida con agua (rociar agua con atomizador) para acelerar el curado. No aplicar sobre superficies heladas.
- Proteger las áreas adyacentes con cinta de enmascarar y plástico (la espuma expandida es difícil de eliminar una vez curada).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Temperatura de aplicación: Entre +5°C y +35°C. El envase debe estar a temperatura ambiente (si está frío, atemperar antes de usar).

5.2 Aplicación:

1. Colocar la pistola aplicadora (si se usa) o la boquilla de plástico incluida en el envase. Para trabajos profesionales, usar pistola de espuma de poliuretano (requiere limpieza con limpiador específico).
2. Invertir el envase (con la válvula hacia abajo) durante la aplicación. No aplicar con el envase en posición vertical (saldría propelente líquido sin espuma).
3. Aplicar la espuma en la cavidad o junta, llenando aproximadamente 50-60% del volumen de la cavidad (la espuma expandirá hasta llenar completamente). No llenar completamente (la expansión puede deformar o reventar los materiales).
4. Para juntas anchas (> 30 mm), aplicar en varias capas sucesivas (dejar secar parcialmente entre capas).
5. Rociar ligeramente con agua después de aplicar para acelerar el curado superficial.
6. Limpiar inmediatamente los excesos de espuma fresca (no curada) con limpiador específico para espuma de poliuretano o acetona. Una vez curada, solo se puede eliminar mecánicamente (lijar, cortar).

5.3 Secado y corte:

- Tiempo de secado superficial (tacto): 8-12 minutos.
- Tiempo de corte (cuando puede cortarse con cuchillo): 45-60 minutos.
- Curado completo: 12-24 horas (depende de la humedad y temperatura).
- Recortar el exceso con un cuchillo o serrucho después del tiempo de corte. Lijar si es necesario.

5.4 Post-tratamiento:

- La espuma de poliuretano es sensible a la radiación UV (luz solar). Para aplicaciones en exteriores, debe protegerse con pintura acrílica o al agua, mortero, yeso, o un revestimiento.
- La espuma puede pintarse una vez completamente curada (24 horas), preferiblemente con pintura al agua o pintura para poliuretano.

6. RENDIMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Diámetro de la boquilla	Ancho de junta	Rendimiento (metros lineales por envase de 750 ml)
10 mm x 10 mm	10 mm	aprox. 20-25 m
20 mm x 20 mm	20 mm	aprox. 6-8 m
30 mm x 30 mm	30 mm	aprox. 2.5-3.5 m
Relleno de cavidades	—	aprox. 35-45 litros de espuma expandida

7. PRECAUCIONES CRÍTICAS

- No fumar ni usar llamas abiertas cerca del producto (el aerosol es extremadamente inflamable).
- No aplicar cerca de fuentes de calor, chispas, motores eléctricos, o superficies calientes.
- No perforar ni incinerar el envase incluso después de usado (riesgo de explosión).
- Almacenar en lugar fresco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Temperatura máxima 50°C.
- Usar guantes y gafas de seguridad. La espuma fresca es muy pegajosa y difícil de eliminar de la piel. Si se adhiere a la piel, no intentar arrancar; usar acetona o limpiador específico, y lavar con agua y jabón.
- Ventilar el área de trabajo (los vapores del propelente y del isocianato pueden ser irritantes).

8. COMPATIBILIDAD

- Materiales sobre los que NO adhiere: Teflón (PTFE), polietileno (PE), polipropileno (PP), silicona, superficies húmedas o heladas, aceites y grasas.
- Materiales que pueden ser atacados o deformados por la espuma fresca: Poliestireno expandido (EPS, porexpan) en contacto directo (puede disolverse). Usar espuma específica para poliestireno si es necesario.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

9. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura de almacenamiento: Entre +5°C y +25°C (ideal). Nunca por debajo de 0°C (el propelente puede condensarse y el producto no funcionará correctamente). Nunca por encima de 50°C (riesgo de explosión).
- Envases: Mantener los envases en posición vertical (válvula hacia arriba) durante el almacenamiento. No apilar en exceso.
- Protección: Almacenar en lugar seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y luz solar directa.
- Vida útil: 12-18 meses en condiciones óptimas. Comprobar la fecha de caducidad impresa en el envase.
- Envase parcialmente usado: Si queda producto en el envase, limpiar la boquilla o la pistola, y guardar en posición vertical. La boquilla puede obstruirse; se puede limpiar con un alfiler o limpiador.

10. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo