



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 15: Selladores de Silicona (Ácidas o Neutras)

Claves de producto incluidas:
REP-040-003, REP-040-001, REP-040-002

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Los Selladores de Silicona son productos monocomponentes, listos para usar, basados en polímeros de polidimetilsiloxano (PDMS) terminados en grupos reactivos. Curan por reacción con la humedad ambiental (agua) a temperatura ambiente, formando un elastómero de silicona flexible, duradero y resistente a la intemperie. Se presentan en dos tipos principales:

- **Sellador Ácido (tipo acetoxi):** Utiliza acetoxisilano como agente de entrecruzamiento. Durante el curado libera ácido acético (vinagre), lo que le confiere un olor característico. Es el más utilizado en aplicaciones generales, especialmente sobre superficies no metálicas (vidrio, cerámica, esmaltes, plásticos rígidos). No apto para metales sensibles al ácido (cobre, latón, zinc, acero galvanizado).
- **Sellador Neutro (tipo oxima):** Utiliza oxima silano (metiletilcetoxima) como agente de entrecruzamiento. Durante el curado libera metiletilcetoxima (sustancia peligrosa, con olor característico). Es compatible con la mayoría de los metales y plásticos, y se usa en aplicaciones donde la corrosión es un riesgo (automoción, electrónica, construcción metálica).

Ambos tipos contienen cargas minerales (sílice, carbonato cálcico), plastificantes (aceites de silicona), catalizadores (compuestos de estaño o titanio) y aditivos (fungicidas, colorantes).

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado no curado – pasta)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
-----------	----------------	----------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Pasta homogénea, fluida a pastosa (según consistencia)	Visual
Color	Transparente, blanco, gris, negro, marrón, etc. (según clave)	—
Olor (ácido)	A vinagre (ácido acético)	—
Olor (neutro)	A amina/oxima (característico, picante)	—
Densidad (20°C)	1.00 - 1.10	g/cm³
Viscosidad (aparente)	200,000 - 500,000 (muy pastoso)	mPa·s (cP)
Contenido de sólidos (después de curado)	95 - 99	%
Tiempo de formación de piel (20°C, 50% HR)	5 - 15 minutos	—
Tiempo de curado superficial (táctil)	30 - 60 minutos	—
Tiempo de curado completo (3-6 mm de espesor)	24 - 72 horas	—

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Dureza Shore A (después de 7 días)	20 - 40	ASTM D2240
Alargamiento a la rotura	300 - 600	%
Resistencia a la tracción	1.5 - 2.5	MPa
Temperatura de servicio	-40 a +150	°C
Estabilidad en almacenamiento (envase original sin abrir, 10-25°C)	12 - 18	meses

3. PROPIEDADES DEL ELASTÓMERO CURADO

Propiedad	Valor	Notas
Elasticidad	Excelente (recuperación > 90% tras deformación)	—
Adherencia	Buena a vidrio, cerámica, esmalte, acero inoxidable, aluminio (neutro), madera, muchos plásticos (ensayar previamente)	No adhiere a polietileno, polipropileno, teflón, silicona curada, superficies húmedas o sucias

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Resistencia a la intemperie (UV, lluvia, ozono)	Excelente (no amarillea, no se degrada)	—
---	---	---

Resistencia al agua dulce y salada	Excelente	—
------------------------------------	-----------	---

Resistencia a solventes (aceites, combustibles)	Limitada (hincha y pierde propiedades)	—
---	--	---

Permeabilidad al vapor de agua	Moderada a alta	—
--------------------------------	-----------------	---

Resistencia a hongos y moho	Puede contener fungicida (tipo sanitario)	—
-----------------------------	---	---

4. APLICACIONES TÍPICAS

Sellador Ácido:

- Sellado de juntas en baños y cocinas (entre lavabo y azulejo, bañera y pared, encimeras).
- Sellado de vidrio en acuarios, ventanas, invernaderos.
- Sellado de cerámica, porcelana, esmalte.
- Aplicaciones generales en bricolaje.

Sellador Neutro:

- Sellado estructural en fachadas, muros cortina, ventanas de aluminio.
- Sellado de metales (acero inoxidable, aluminio, cobre) sin riesgo de corrosión.
- Automoción: sellado de faros, juntas de carrocería, adhesión de espejos.
- Electrónica: sellado de carcasas, encapsulado de conectores.
- Sellado de juntas de expansión en construcción.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación de la superficie:

- Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceite, óxido y selladores antiguos.
- Limpiar con alcohol isopropílico, acetona o un limpiador específico para siliconas. No usar jabones que dejen residuos.
- Secar completamente (la humedad superficial impide la adherencia).
- Si la superficie es muy porosa (hormigón, madera sin tratar), aplicar un imprimador (primer) específico para silicona.

5.2 Aplicación:

1. Cortar la boquilla del cartucho en ángulo (45°) al diámetro deseado (generalmente 3-6 mm para juntas estándar).
2. Insertar el cartucho en una pistola aplicadora manual o neumática.
3. Aplicar un cordón continuo y uniforme de sellador sobre la junta o la superficie a sellar, manteniendo la boquilla en contacto con la superficie para evitar burbujas.
4. Alisar el cordón con una espátula humedecida con agua y una gota de detergente (para silicona ácida o neutra) o con alcohol isopropílico (para evitar que la silicona se pegue a la espátula). El alisado debe hacerse dentro de los 5-10 minutos posteriores a la aplicación (antes de que forme piel).
5. Retirar el exceso de sellador con la espátula o con un paño húmedo.
6. Dejar curar sin manipular durante al menos 24 horas (tiempo recomendado para junta de 3-4 mm de espesor). Evitar humedecer la junta durante las primeras 6 horas.

5.3 Condiciones ambientales:

- Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C.
- Humedad relativa: 30% a 80% (necesaria para el curado; si es muy seco (<30%), humedecer ligeramente la junta con agua pulverizada).
- No aplicar si se espera lluvia o condensación en las primeras 12 horas.

5.4 Curado:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- El curado comienza desde la superficie hacia el interior.
- Formación de piel: 5-15 minutos (depende de la humedad).
- Curado superficial (táctil): 30-60 minutos.
- Curado completo (para juntas de 3-6 mm): 24-72 horas.
- No aplicar pintura sobre la silicona fresca. Si es necesario pintar, utilizar una pintura especial para siliconas o esperar a que cure completamente (7 días) y probar la adherencia.

6. RENDIMIENTO

Diámetro de la junta (ancho x profundidad)

Metros lineales por cartucho de 280 ml

5 mm x 5 mm

aprox. 11 m

6 mm x 6 mm

aprox. 7.5 m

8 mm x 8 mm

aprox. 4.5 m

10 mm x 10 mm

aprox. 2.8 m

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Sellador ácido:
 - No usar sobre mármol, piedra caliza, cemento fresco (el ácido acético ataca el carbonato cálcico).
 - No usar sobre cobre, latón, zinc, acero galvanizado (corrosión).
 - No usar sobre superficies pintadas con pintura al aceite sin imprimación.
- Sellador neutro:
 - No usar sobre superficies pintadas con pintura acrílica en base agua sin ensayo previo (puede reaccionar).
 - No usar en contacto con policarbonato (puede agrietarlo por tensión).
- Ambos:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- No adhieren a polietileno, polipropileno, teflón, silicona curada, superficies húmedas o aceitosas.
- No pintar directamente sobre la silicona fresca (usar pinturas especiales o esperar curado total y probar).

8. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Almacenar entre 10°C y 25°C en posición vertical. Proteger de la luz solar directa, fuentes de calor y heladas.
- Vida útil: 12-18 meses en condiciones óptimas. Comprobar la fecha de caducidad en el cartucho. Si el producto está caducado (espeso, grumoso, o la piel no se forma), desechar.
- Conservación: Una vez abierto el cartucho, si no se va a usar todo, cubrir la boquilla con un tapón hermético o con cinta adhesiva para evitar que se cure la punta. El producto sobrante en el cartucho puede seguir siendo utilizable durante varios días o semanas si se almacena correctamente (tapado, en lugar fresco y seco).

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo