



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

Producto: Grupo 17: Pasta Resanadora (Poliéster con Cargas – Talco y Fibra Corta)

Claves de producto incluidas:  
REP-020-050, REP-020-070, REP-020-090

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Pasta Resanadora es una masilla de poliéster de dos componentes (base + catalizador), formulada específicamente para reparar y nivelar superficies de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), metal, madera y otros materiales. Su composición incluye:

- Resina de poliéster insaturada (generalmente ortoftálica, preacelerada con cobalto).
- Cargas minerales (talco, carbonato cálcico) para dar consistencia pastosa y facilitar el lijado.
- Fibra de vidrio cortada (en algunas formulaciones – claves REP-020-070 y REP-020-090) para aumentar la resistencia mecánica y evitar grietas.
- Aditivos tixotrópicos (sílice pirogénica) para evitar escurrimiento en superficies verticales.
- Inhibidores (hidroquinona) para estabilidad en almacenamiento.

Al añadir el catalizador (peróxido de metiletilcetona – MEKP, Grupo 7), la resina polimeriza, solidificando la pasta en una masa dura, lijable y mecanizable. La presencia de talco facilita un lijado suave, mientras que la fibra de vidrio aporta resistencia estructural a la reparación.

## 2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Antes del curado)

| Propiedad  | Valor (típico)                                       | Unidad / Norma |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Apariencia | Pasta homogénea, color gris o blanco (puede teñirse) | Visual         |
| Olor       | Característico a estireno (aromático)                | —              |

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

|                                                   |                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Contenido de estireno                             | 20 - 30                           | %                 |
| Contenido de sólidos                              | 90 - 95                           | %                 |
| Densidad (20°C)                                   | 1.4 - 1.7                         | g/cm <sup>3</sup> |
| Viscosidad (pastosidad)                           | Muy alta (moldeable con espátula) | —                 |
| Tiempo de trabajo (pot life a 25°C con 1.5% MEKP) | 3 - 6                             | minutos           |
| Tiempo de endurecimiento superficial (a 25°C)     | 10 - 15                           | minutos           |
| Tiempo de lijado                                  | 20 - 30                           | minutos           |
| Curado completo                                   | 12 - 24                           | horas             |
| Temperatura de aplicación recomendada             | +10 a +35                         | °C                |

## 3. PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS (Después del curado completo)

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| Propiedad     | Valor (típico) | Unidad / Norma |
| Dureza Barcol | 40 - 55        | ASTM D2583     |

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

|                                          |                                     |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Resistencia a la compresión              | 40 - 70                             | MPa        |
| Resistencia a la flexión                 | 25 - 40                             | MPa        |
| Adherencia sobre PRFV (poliéster)        | Excelente (100% cohesiva)           | ASTM D3359 |
| Adherencia sobre acero (con imprimación) | Buena (lijar previamente)           | —          |
| Contracción durante el curado            | 0.5 - 1.0                           | %          |
| Absorción de agua (24h)                  | 0.2 - 0.8                           | %          |
| Temperatura de servicio continua         | -30 a +80                           | °C         |
| Lijabilidad (con lija de grano 80-120)   | Excelente (no se embota fácilmente) | —          |

Diferencias entre claves:

| Clave       | Contenido de fibra de vidrio | Aplicación típica                                      |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| REP-020-050 | Sin fibra (solo talco)       | Relleno de poros, nivelación fina, acabado superficial |

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

|             |                    |                                                                        |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REP-020-070 | Fibra corta (baja) | Reparaciones de grietas pequeñas, agujeros hasta 5 mm                  |
| REP-020-090 | Fibra corta (alta) | Reparaciones estructurales, agujeros mayores, reconstrucción de cantos |

## 4. APLICACIONES TÍPICAS

- Reparación de carrocerías de automóviles (relleno de abolladuras, golpes, raspaduras) antes de pintar.
- Reparación de embarcaciones (cascos de fibra de vidrio, grietas, delaminaciones).
- Relleno de agujeros, poros y defectos en piezas de PRFV, poliéster, epoxi.
- Reconstrucción de cantos y esquinas rotas en paneles, tanques, conductos.
- Sellado de uniones y empalmes en tuberías de PRFV.
- Modelado y creación de prototipos (masilla de modelado de poliéster).

## 5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### 5.1 Preparación de la superficie:

- Limpiar la zona a reparar eliminando suciedad, grasa, aceite, cera o desmoldantes. Usar acetona o thinner.
- Lijar la superficie con lija de grano 40-80 para crear una rugosidad mecánica que mejore la adherencia. Limpiar el polvo generado.
- Si se repara sobre metal: Aplicar una imprimación epoxi o de zinc para prevenir la corrosión (opcional).
- Si se repara sobre poliéster o PRFV: Asegurarse de que la superficie esté limpia y seca. Si el área es muy lisa, lijar.

### 5.2 Catalización (mezcla):

1. Extraer la cantidad necesaria de pasta con una espátula limpia.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

# FICHA TECNICA

2. Añadir catalizador MEKP (Grupo 7, CAT-001-\*) en proporción del 1.5% al 2.5% en peso sobre la pasta (típicamente 1.8-2.0%). Para pequeñas cantidades, usar una gota de catalizador por cada cucharada de pasta ( $\approx 2\%$ ).
3. Mezclar vigorosamente con la espátula durante 30-60 segundos hasta obtener un color completamente uniforme (la pasta cambiará ligeramente de tono). No dejar estrías blancas (zonas sin catalizador).
4. No mezclar más cantidad de la que se pueda aplicar en 3-4 minutos. La pasta catalizada tiene un tiempo de trabajo muy corto (3-6 minutos a 25°C).

## 5.3 Aplicación:

- Aplicar la pasta sobre la superficie preparada presionando firmemente para eliminar burbujas de aire y asegurar el contacto.
- Para agujeros profundos, aplicar en capas sucesivas (dejar endurecer cada capa 10-15 minutos antes de la siguiente). Espesor máximo por capa: 5-8 mm (evitar grietas por contracción).
- Dar una capa ligeramente sobresaliente para permitir el lijado posterior.
- Humedecer la espátula con thinner o acetona para alisar la superficie sin que la pasta se pegue.

## 5.4 Curado:

- Tiempo de endurecimiento superficial (táctil): 10-15 minutos a 25°C (la pasta ya no se pega).
- Tiempo de lijado: 20-30 minutos (se puede lijar con lija de grano 80-120). Si se lija demasiado pronto, la pasta se embota; si se lija tarde (más de 2 horas), puede estar demasiado dura.
- Curado completo (máxima dureza y resistencia): 12-24 horas a 25°C.
- Aceleración del curado: Calentar la zona reparada con una lámpara de calor o secador (máx. 60°C) puede reducir el tiempo de lijado a 10-15 minutos.

## 5.5 Acabado:

- Lijar la pasta con lija de grano 80 → 120 → 180 → 240 (progresivamente más fina) hasta nivelar con la superficie original.
- Para acabados de pintura, aplicar una capa de imprimación (fondo) sobre la pasta lijada y luego pintar con pintura poliuretano o acrílica.

## 6. RENDIMIENTO

### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

Espesor de capa

Rendimiento (aproximado por kg de pasta)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 1 mm | $\approx 0.6 - 0.7 \text{ m}^2$   |
| 3 mm | $\approx 0.2 - 0.25 \text{ m}^2$  |
| 5 mm | $\approx 0.12 - 0.15 \text{ m}^2$ |

\*Nota: La densidad típica es de  $1.5 \text{ g/cm}^3$ , por lo que 1 kg de pasta ocupa  $\approx 670 \text{ cm}^3$ .\*

### 7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Adherencia excelente: PRFV, poliéster curado, gel-coat, epoxi curado (lijado previo), madera, hormigón, acero (con imprimación).
- Adherencia reducida: Aluminio sin lijar, plásticos (PE, PP, teflón), superficies aceitosas o húmedas.
- Compatibilidad con pinturas: Una vez curada, se puede pintar con pinturas de poliuretano, epoxi, acrílicas y la mayoría de barnices automotrices. No usar pinturas de nitrocelulosa (pueden reaccionar).
- Limpieza: Antes del curado, limpiar herramientas y manos con acetona o thinner. Una vez curada, solo lijado mecánico.

### 8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre  $10^\circ\text{C}$  y  $25^\circ\text{C}$ . Evitar temperaturas superiores a  $30^\circ\text{C}$  (reduce la vida útil) y heladas.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la evaporación de estireno y la contaminación por humedad.
- Vida útil: 6-9 meses en condiciones óptimas. Si la pasta se vuelve muy espesa, grumosa o se separa, desechar.
- Rotación: FIFO.

#### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

#### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

#### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

#### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

## 9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.