



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 18: Kits Reparadores para Poliéster

Claves de producto incluidas:
REP-010-030, REP-010-040, REP-010-001, REP-010-010, REP-010-021

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN DEL KIT

Los Kits Reparadores para Poliéster son sistemas completos, diseñados para realizar reparaciones rápidas y eficaces en piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), así como en superficies de poliéster, gel-coat, y en algunos casos, metales y plásticos rígidos. Cada kit incluye todos los componentes necesarios para una reparación profesional, evitando al usuario la compra por separado de los materiales.

Composición típica del kit:

- Resina de poliéster insaturado (30-100 ml, según el tamaño del kit): Generalmente del tipo ortoftálico de uso general (similar al Grupo 1), sin preacelerar o ligeramente acelerada. Viene en un frasco o bote.
- Catalizador MEKP (Peróxido de metiletilcetona): Un pequeño frasco o sobre con la dosis adecuada para la resina incluida (aproximadamente 1-2% en peso). Equivalente al Grupo 7.
- Fibra de vidrio (tejido o mat): Parches de fibra de vidrio de diferentes tamaños para reforzar la reparación estructural.
- Accesorios: Espátulas de mezcla, guantes de protección, lijas, instrucciones de uso, y en algunos kits, un aplicador o brochas.

2. PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES

Resina de Poliéster (contenida en el kit):

Propiedad	Valor (típico)	Unidad
-----------	----------------	--------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Líquido transparente o ligeramente coloreado	—
Viscosidad (25°C)	600 – 800	mPa·s
Densidad (20°C)	1.10 – 1.15	g/cm³
Contenido de estireno	35 – 42	%
Tiempo de gel con el catalizador incluido (a 25°C)	15 – 25	minutos

Catalizador MEKP (contenido en el kit):

Propiedad	Valor	Unidad
Apariencia	Líquido transparente incoloro	—
Concentración de MEKP	30 – 50	%
Dosis recomendada sobre la resina	1.5 – 2.0	%

Fibra de vidrio:

- Tipo: Tejido de fibra de vidrio tipo "roving" o "mat" (manta) de densidad media (300-450 g/m²).
- Color: Blanco.
- Resistencia a la tracción: > 1000 MPa (de la fibra).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

3. PROPIEDADES DE LA REPARACIÓN CURADA

Una vez curada la resina con el catalizador y reforzada con la fibra, la reparación presenta las siguientes propiedades típicas:

Propiedad	Valor	Unidad / Norma
Resistencia a la tracción del laminado (resina + fibra)	150 – 250	MPa
Resistencia a la flexión	180 – 280	MPa
Dureza Barcol	40 – 55	ASTM D2583
Temperatura de servicio continua	-30 a +80	°C
Adherencia a sustratos de poliéster	Excelente (rotura cohesiva)	—
Resistencia al agua dulce y salada	Buena	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Reparación de cascos de barcos, piscinas, tanques de poliéster.
- Reparación de carrocerías de automóviles (parachoques, spoilers, capós de fibra).
- Reconstrucción de bordes rotos o agujeros en piezas de PRFV.
- Unión de piezas de poliéster sin necesidad de soldadura química compleja.
- Refuerzo estructural de áreas debilitadas (aplicación de capas de fibra + resina).
- Reparación de elementos de construcción (tejas, paneles, conductos).

5. INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

5.1 Preparación de la superficie dañada:

1. Limpiar la zona a reparar con agua y jabón, luego con acetona o alcohol isopropílico para eliminar grasa, aceite y suciedad.
2. Lijar la superficie alrededor de la rotura o agujero con lija de grano 80-120, creando un bisel (chaflán) de unos 2-3 cm desde el borde de la rotura para maximizar la superficie de adherencia.
3. Retirar el polvo con un paño húmedo o aspiradora. Secar completamente.

5.2 Mezcla de la resina y el catalizador:

1. Verter la resina incluida en el kit en un recipiente desechable (puede ser el propio envase de la resina o un vaso de plástico).
2. Añadir el catalizador MEKP en la proporción indicada (generalmente 1-2 gotas por cada 10 ml de resina, o según las instrucciones del kit).
3. Mezclar lentamente con la espátula durante 1 minuto hasta homogeneizar completamente. No incorporar burbujas.
4. Precaución: El catalizador no debe mezclarse directamente con la resina si ésta ya contiene acelerador preincorporado (verificar la etiqueta). En caso de duda, seguir las instrucciones del kit. Nunca mezclar el catalizador directamente con el acelerador (si se suministra por separado).

5.3 Aplicación de la reparación:

- Para agujeros o roturas grandes:
 1. Colocar un parche de fibra de vidrio (cortado a medida) sobre la zona dañada.
 2. Aplicar una capa de resina catalizada sobre la fibra, empapándola completamente (técnica de laminado manual).
 3. Colocar capas adicionales de fibra si es necesario (para espesores mayores), saturando cada capa con resina.
 4. Para superficies verticales, aplicar capas finas para evitar escurrimientos.
- Para grietas o pequeños defectos (sin fibra):
 1. Aplicar la resina catalizada directamente sobre la grieta con la espátula, rellenando en exceso.
 2. Alisar la superficie con la espátula humedecida en estireno o acetona (opcional).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Tiempo de trabajo: Una vez mezclado, se dispone de 15-25 minutos (a 25°C) para aplicar la resina antes de que comience a gelificar. Trabajar rápidamente pero con cuidado.

5.4 Curado y acabado:

- Tiempo de gel (endurecimiento superficial): 20-30 minutos. No manipular durante este tiempo.
- Desmolde o lijado: Después de 2-4 horas (depende de la temperatura), la resina está suficientemente dura para ser lijada.
- Curado completo: 24 horas a 25°C.
- Acabado: Lijar la reparación con lija de agua de grano 180, 320, 600 hasta obtener una superficie lisa y a nivel. Si es necesario, aplicar una capa de gel-coat o pintura para igualar el color.

6. RENDIMIENTO DEL KIT

Tamaño del kit (resina)	Superficie de reparación aproximada (capa de 1 mm)	Número de capas de fibra (estimado)
30 ml	30 – 50 cm²	1-2
100 ml	100 – 150 cm²	2-3
250 ml	250 – 350 cm²	3-4

7. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DEL KIT

- Contiene resina de poliéster y catalizador MEKP. Consultar las HDS individuales de estos productos (Grupos 1 y 7) para más detalles de seguridad.
- No fumar, no usar llamas abiertas durante la manipulación.
- Usar los guantes incluidos en el kit (o guantes de nitrilo) para evitar el contacto con la piel. La resina y el catalizador pueden causar irritación y sensibilización.
- Trabajar en un área bien ventilada. Los vapores de estireno (de la resina) y del catalizador pueden ser nocivos.

Artesanías
Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- No mezclar el catalizador con la resina si esta no va a ser utilizada inmediatamente.
- Desechar los residuos (resina mezclada no utilizada, restos de fibra, envases) conforme a la normativa local (residuos peligrosos).

8. ALMACENAMIENTO DEL KIT

- Temperatura: Almacenar entre 15°C y 25°C, en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa.
- Envases: Mantener los frascos de resina y catalizador herméticamente cerrados hasta su uso. No intercambiar tapas.
- Vida útil: 12-18 meses desde la fecha de fabricación (verificar en el envase). Una vez abiertos, la resina y el catalizador deben usarse en un plazo de 3-6 meses.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo