



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 6: Pigmentos Perlescentes (Polvo de Mica)

Claves de producto incluidas:
PIG-195-008, PIG-195-024, PIG-195-002, PIG-195-004, PIG-195-022, PIG-195-014, PIG-195-016, PIG-195-026, PIG-195-012, PIG-195-018, PIG-195-020, PIG-195-006, PIG-195-010, PIG-003-000, PIG-004-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Los Pigmentos Perlescentes en Polvo son pigmentos de efecto de alta calidad, formulados a partir de partículas de mica natural o sintética recubiertas con una o varias capas de óxidos metálicos de alta transparencia y alto índice de refracción, como dióxido de titanio (TiO₂) y/u óxidos de hierro (Fe₂O₃, Fe₃O₄).

La estructura laminar de la mica es clave para su funcionamiento: al estar recubierta con óxidos metálicos, la luz se refleja y refracta en múltiples capas, generando el característico brillo perlado o efecto nacarado. Variando el espesor del recubrimiento metálico se pueden producir efectos de interferencia en los que se percibe un color de reflexión y otro de transmisión, dando lugar a una gama cromática muy amplia (colores perlados, efecto camaleón o shift, etc.).

Son pigmentos técnicamente muy estables, químicamente inertes, no inflamables, atóxicos en condiciones normales de uso y compatibles con una amplia variedad de matrices poliméricas y recubrimientos.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

A continuación, se presentan los valores típicos para este grupo de productos.

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Estado físico	Polvo fino, de flujo libre	Visual

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Polvo seco con brillo perlado / nacarado	Visual
Color	Blanco nacarado, dorado, plata, cobrizos, rojos, azules, verdes, violetas, negros, entre otros; con o sin efecto de interferencia	Visual
Olor	Inodoro	—
Densidad (Densidad real)	3.0 - 3.5	g/cm ³
Densidad aparente (Bulk Density)	16.0 - 20.0	g/100 cc
pH (suspensión acuosa al 4%)	7.0 - 11.0	—
Tamaño de partícula (distribución)	Muy variable según la gama (desde < 5 µm hasta > 200 µm), siendo los tamaños más comunes entre 5 y 100 µm.	µm
Temperatura de descomposición	> 300°C (decompone)	°C

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Solubilidad en agua	Insoluble	—
Solubilidad en solventes orgánicos	Insoluble	—
Punto de inflamación	No aplicable	—
Temperatura de autoignición	No aplicable	—

Nota Importante: Las propiedades pueden variar según la composición exacta del pigmento (tipo de mica, óxido metálico de recubrimiento, tamaño de partícula).

3. PROPIEDADES ÓPTICAS Y DE APLICACIÓN

Propiedad / Característica	Valor / Especificación (típico)	Notas
Efecto óptico principal	Perlado / nacarado, metálico o de interferencia	Depende del espesor de la capa de óxido metálico.
Brillo/Luminosidad	Variable según tamaño de partícula	A mayor tamaño de partícula, mayor brillo y centelleo; a menor tamaño, acabado más suave y satinado.

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Resistencia a la luz	Excelente (valor 7-8 en escala de 1 a 8)	Adecuado para aplicaciones en exteriores, si la matriz polimérica también es resistente.
Resistencia a la intemperie	Buena / Excelente	Los pigmentos con recubrimiento de rutilo TiO_2 ofrecen la máxima durabilidad exterior.
Resistencia química	Buena resistencia a ácidos y álcalis débiles	Pueden verse afectados por ácidos o álcalis fuertes.
Estabilidad térmica	Excelente (hasta $> 300^\circ\text{C}$)	Adecuados para la mayoría de los procesos de curado de resinas poliéster y epoxi.

4. APLICACIONES TÍPICAS

Son ideales para ser incorporados en una amplia gama de sistemas:

- Resinas de poliéster (Grupos 1, 2, 3 y 4) y gel-coats: Para la fabricación de objetos decorativos, planchas, botones, accesorios y piezas de material compuesto con acabados perlados o metálicos. Son compatibles con resinas de poliéster insaturado.
- Resinas epoxi (Grupo 19) y poliuretanos: Para la creación de suelos decorativos de alto brillo, encimeras de "mármol líquido" (onyx), joyería artesanal (resina epoxi), y recubrimientos de alto impacto visual.
- Recubrimientos y pinturas: Para la formulación de pinturas decorativas, lacas y barnices con acabados perlados, tanto para uso interior como exterior.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Fabricación de plásticos: Adición a masterbatches para la inyección o extrusión de piezas plásticas con efecto perlado.
- Cosmética y artes gráficas: Según la calidad específica del pigmento, se emplean en productos cosméticos (sombras de ojos, polvos compactos, iluminadores) y en tintas de impresión de alta calidad.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

Para lograr un acabado óptimo y homogéneo, se deben seguir estas recomendaciones:

1. Preparación del soporte: La resina poliéster, gel-coat o epoxi debe estar bien agitada y a temperatura ambiente.
2. Adición del pigmento: Añadir el polvo perlado directamente sobre la resina o el gel-coat.
3. Dosificación recomendada:
 - Efecto Sutil: 1% - 2% sobre el peso total de la resina.
 - Efecto Medio: 3% - 5% (más común).
 - Efecto Intenso: 6% - 10% para lograr un acabado metálico muy marcado.
4. Dispersión (CRÍTICA): Mezclar muy suavemente con una espátula o un agitador de baja velocidad (300-500 rpm) hasta obtener una dispersión completamente homogénea. Es fundamental evitar la incorporación de aire. Una agitación violenta puede romper las escamas de mica, reduciendo el efecto perlado.
5. Aplicación / Catalización: Una vez que la mezcla pigmento-resina es homogénea, se puede proceder a la adición del catalizador MEKP y el acelerador (si la resina lo requiere) para su posterior aplicación. En el caso de gel-coats preacelerados (Grupo 3), añadir el pigmento, mezclar suavemente y, a continuación, catalizar con MEKP.

Consejo Profesional: Para maximizar el efecto brillante, utilizar el polvo perlado sobre un fondo oscuro o en una resina transparente de alta calidad.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Compatible con todos los productos de resinas poliéster (Grupos 1-4), resinas epoxi (Grupo 19) y sistemas de poliuretano. No reacciona con los catalizadores ni aceleradores en los porcentajes de uso recomendados.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Incompatibilidades: Evitar el contacto con ácidos o álcalis fuertes. En sistemas de resinas, puede haber una ligera interacción con pigmentos azufrados, por lo que se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.
- Limpieza: Las herramientas y superficies contaminadas con el polvo seco deben limpiarse con un paño húmedo o aspiradora. Una vez mezclado con resina, limpiar con estireno, acetona o un disolvente específico para resinas.
- Precauciones de Manipulación: Evitar la generación y dispersión de polvo en el ambiente. Usar mascarilla antipolvo durante el proceso de mezcla.

7. ALMACENAMIENTO

- Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa y la humedad.
- Envases: Mantener los envases perfectamente cerrados para evitar la contaminación del polvo por humedad u otros agentes externos.
- Estabilidad: Indefinida si se mantienen las condiciones óptimas de almacenamiento.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo