



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Productos: Pegamento Blanco (Adhesivo Vinílico) y Pegamento Rosa (Adhesivo de Contacto)

Claves de producto incluidas:

- DEC-010-000 (Pegamento Blanco)
- DEC-020-000 (Pegamento Rosa)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Pegamento Blanco (DEC-010-000): Adhesivo líquido en base agua, formulado a partir de acetato de polivinilo (PVA) y plastificantes. Es de secado rápido, transparente al secar, y se utiliza para la unión de materiales porosos (madera, papel, cartón, tela, cuero). No es inflamable y es de bajo olor.

Pegamento Rosa (DEC-020-000): Adhesivo de contacto de caucho sintético (policloropreno/neopreno) disuelto en una mezcla de solventes orgánicos (hexano, tolueno, acetona), con pigmento rosa. Extremadamente inflamable, de olor fuerte, y forma una unión instantánea y flexible. Se aplica sobre ambas superficies, se deja secar hasta que esté táctil y luego se presionan.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Pegamento Blanco (DEC-010-000)	Pegamento Rosa (DEC-020-000)
Apariencia	Líquido viscoso, blanco lechoso	Líquido viscoso, rosa (pigmentado)
Olor	Suave a vinílico (casi inodoro)	Fuerte a solvente (dulce, aromático)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad (20°C)	1.05 – 1.10 g/cm³	0.85 – 0.95 g/cm³
Viscosidad (25°C)	5,000 – 15,000 mPa·s	500 – 1,500 mPa·s
Contenido de sólidos	40 – 55 %	20 – 30 %
pH	4.0 – 6.0	No aplica (no acuoso)
Punto de inflamación	No aplicable (acuoso)	5 – 15 °C (extremadamente inflamable)
Tiempo de secado al tacto	10 – 30 minutos	5 – 15 minutos
Tiempo de curado completo	24 horas	24 – 72 horas
Temperatura de aplicación	+5 a +40 °C	+10 a +35 °C
Temperatura de servicio	-10 a +60 °C	-30 a +80 °C
Resistencia al agua	Baja a moderada (no impermeable)	Buena
Estabilidad (envase cerrado)	12 – 18 meses	12 – 18 meses

3. PROPIEDADES MECÁNICAS (ADHESIÓN)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Propiedad	Pegamento Blanco	Pegamento Rosa
Adherencia en madera (tracción)	5 – 10 MPa	15 – 25 MPa (sobre metal)
Adherencia en cuero/PVC	No recomendado	40 – 60 N/cm (pelado)
Alargamiento a la rotura	–	200 – 400 %
Resistencia al calor	Hasta 60°C	Hasta 80°C

4. APLICACIONES TÍPICAS

Pegamento Blanco:

- Carpintería: unión de maderas (ensambles, tableros, chapados).
- Manualidades: papel, cartón, tela, corcho, cuero (no para cuero pesado).
- Encuadernación y etiquetado.

Pegamento Rosa:

- Calzado: pegado de suelas de PVC, poliuretano, cuero.
- Tapicería: unión de espumas, telas, vinilo.
- Automoción: fijación de alfombras, burletes, aislantes.
- Construcción: unión de paneles decorativos, pisos vinílicos.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Pegamento Blanco:

- Preparación: Superficies limpias, secas y libres de grasa. Para maderas, asegurar buen contacto.
- Aplicación: Extender una capa uniforme sobre una de las superficies. Unir y presionar durante 5-30 minutos (según la porosidad). Retirar el exceso con un paño húmedo antes del secado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Limpieza: Agua tibia y jabón (antes del curado).

Pegamento Rosa:

- Preparación: Superficies limpias, secas y desengrasadas. Lijar superficies lisas.
- Aplicación: Aplicar una capa fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que esté táctil (5-15 minutos). Unir presionando firmemente. No reposicionable.
- Limpieza: Acetona o thinner (antes del secado). Desechar trapos en recipientes metálicos herméticos (peligro de autoignición).

6. RENDIMIENTO

Producto	Espesor de capa	Rendimiento
Pegamento Blanco	0.1 – 0.3 mm	3 – 6 m ² /kg
Pegamento Rosa	0.1 – 0.2 mm	6 – 10 m ² /kg

7. ALMACENAMIENTO

- Pegamento Blanco: No congelar. Almacenar entre 5°C y 35°C. Mantener envase cerrado.
- Pegamento Rosa: Lugar fresco (10-25°C), bien ventilado, alejado de fuentes de ignición. Envase hermético.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.