



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Pegamento de Contacto Amarillo (Adhesivo de Contacto)

Clave de producto:
DEC-020-010

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Pegamento de Contacto Amarillo es un adhesivo de contacto de alta resistencia, formulado a base de policloropreno (neopreno) y resinas sintéticas, disuelto en una mezcla de solventes orgánicos (típicamente hexano, tolueno, acetona, etilacetato, y en algunas formulaciones, diclorometano). Es de secado rápido y forma una película flexible, permanente y de alta resistencia al calor, al agua y a muchos productos químicos.

Se aplica sobre ambas superficies a unir, se deja secar hasta que el solvente se evapora y el adhesivo se vuelve táctil ("secado al tacto"), y luego se presionan las superficies para lograr una unión instantánea y de alta resistencia. Es ampliamente utilizado en la industria del calzado, muebles, automotriz, construcción y manualidades.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido viscoso, color amarillo claro a ámbar	Visual
Olor	Fuerte a solvente (dulce, aromático)	—
Densidad (20°C)	0.85 – 0.95	g/cm³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Viscosidad (25°C)	500 – 1500	mPa·s (cP)
Contenido de sólidos (neopreno + resinas)	20 – 30	%
Punto de inflamación (copa cerrada)	-10 a 5	°C (extremadamente inflamable)
Temperatura de autoignición	> 250	°C
Límite inferior de inflamabilidad	1.0 – 1.2	% vol.
Límite superior de inflamabilidad	7.0 – 8.0	% vol.
Tiempo de secado al tacto (20°C, capa de 0.1 mm)	5 – 15	minutos
Tiempo de curado completo	24 – 72	horas
Resistencia al calor (servicio continuo)	-30 a +80	°C
Resistencia a la humedad	Buena	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Viscosidad después de almacenamiento Puede aumentar —

3. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ADHESIVO CURADO

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Resistencia al pelado (sobre cuero / PVC)	40 – 60	N/cm (ASTM D903)
Resistencia al cizallamiento (sobre metal)	15 – 25	kg/cm²
Alargamiento a la rotura	200 – 400	%
Dureza Shore A	50 – 70	—
Temperatura de reblandecimiento	120 – 140	°C

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Industria del calzado: Pegado de suelas de PVC, poliuretano, cuero, caucho a capelladas.
- Muebles y tapicería: Adhesión de espumas, telas, cuero, vinilo a marcos de madera o metal.
- Automoción: Pegado de tapicerías, alfombras, burletes, aislamientos.
- Construcción: Fijación de paneles decorativos, aislantes, pisos vinílicos.
- Manualidades y bricolaje: Unión de materiales porosos y no porosos (madera, metal, plásticos rígidos, cerámica).
- Industria gráfica: Encarpetado, montaje de carteles.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

5.1 Preparación de las superficies:

- Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceite, óxido y pintura suelta.
- Lijar ligeramente superficies lisas (metal, plástico duro) para crear rugosidad.
- Limpiar con solvente (thinner, acetona) y secar completamente.

5.2 Aplicación:

1. Agitar el producto vigorosamente antes de usar (los sólidos pueden sedimentar).
2. Aplicar una capa uniforme y delgada sobre ambas superficies a unir, con brocha, rodillo de espuma o pistola de espátula. No aplicar en exceso (el exceso de adhesivo prolonga el secado y reduce la resistencia).
3. Dejar secar hasta que el adhesivo esté táctil pero no pegajoso (no se transfiere al dedo al tocarlo). Esto ocurre entre 5 y 15 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación. En condiciones húmedas o frías, el tiempo se alarga.
4. Unir las superficies presionando firmemente. Se recomienda usar un rodillo de presión para asegurar el contacto íntimo. La unión es inmediata; no se puede reposicionar.
5. Presionar bajo carga (peso, prensa) durante 15-30 minutos para máxima resistencia.
6. Curado completo: 24-72 horas a temperatura ambiente.

5.3 Ajustes para condiciones adversas:

- Temperatura baja ($< 15^{\circ}\text{C}$): El secado es más lento; se puede calentar ligeramente las superficies con aire caliente (máx. 50°C) antes de aplicar.
- Humedad alta ($> 80\%$): El secado se retrasa; aumentar la ventilación.
- Materiales porosos: Aplicar dos capas (dejar secar la primera 10-15 min, luego aplicar la segunda).

5.4 Precauciones críticas:

- Extremadamente inflamable: No usar cerca de llamas, chispas, motores eléctricos, superficies calientes. No fumar.
- Ventilación forzada: Los vapores son tóxicos y narcóticos. Trabajar en exteriores o con extracción localizada. Usar respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A) si la ventilación es insuficiente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- No aplicar sobre plásticos sensibles: El tolueno y la acetona atacan poliestireno, ABS, acrílico, policarbonato. Probar en área oculta.
- No aplicar en inmersión o sobre grandes superficies sin ventilación adecuada (riesgo de explosión por acumulación de vapores).

6. RENDIMIENTO

Espesor de capa

Cobertura por kg (aprox.)

Capa delgada (0.1-0.2 mm)

6 – 10 m²

Capa media (0.2-0.3 mm)

4 – 6 m²

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Materiales compatibles: Cuero, caucho, PVC flexible, poliuretano termoplástico, madera, cartón, tela, espumas de poliuretano (ensayar), acero, aluminio, cerámica, algunos plásticos (PVC rígido, polietileno con imprimación).
- Materiales incompatibles: Poliestireno (PS), ABS, acrílico (PMMA), policarbonato (PC), polietileno de baja densidad sin tratar, polipropileno sin tratar, teflón.
- Limpieza de herramientas: Antes del secado, limpiar con acetona, thinner o alcohol isopropílico. Una vez seco, solo eliminación mecánica.
- Almacenamiento de trapos usados: Los trapos y brochas impregnados de adhesivo pueden autoinflamarse. Almacenar sumergidos en agua o en recipientes metálicos herméticos.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 10°C y 25°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa, fuentes de calor y llamas.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados (el solvente se evapora, el producto se espesa irreversiblemente). Usar envases de hojalata o plástico resistente a solventes (HDPE, PET). No usar poliestireno o PVC.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Vida útil: 12-18 meses en condiciones óptimas. Si el producto se ha espesado demasiado o tiene grumos, desechar (no diluir con solventes sin recomendación técnica).
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo