



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Sistema de Pisos Epóxicos de 2 Componentes – Parte A (Resina) y Parte B (Catalizador)

Claves de producto incluidas:

- Parte A (Resina Epóxica): DEC-050-010, DEC-050-015, DEC-050-030, DEC-050-001
- Parte B (Catalizador): DEC-050-002

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Pisos Epóxicos es un recubrimiento de dos componentes (Parte A: Resina epóxica de baja viscosidad; Parte B: Catalizador endurecedor a base de poliamina o poliamidoamina), diseñado específicamente para la creación de pisos industriales, comerciales y residenciales de alta resistencia mecánica y química.

Al mezclarse en la proporción indicada (típicamente 2:1 en volumen o 100 : 30-50 en peso dependiendo de la formulación específica), la resina y el catalizador reaccionan químicamente formando una película termoestable, dura, brillante y con excelente adherencia a sustratos de concreto, metal y madera. El sistema puede aplicarse como capa base, capa intermedia (con carga de sílice) o capa de acabado (barniz epóxico transparente o coloreado). También puede utilizarse como imprimación selladora para pisos de concreto porosos.

Componentes del sistema:

- Parte A (Resina Epóxica): Líquido transparente o ligeramente coloreado, de baja viscosidad, compuesto por resina epóxica de bisfenol A o F, diluyentes reactivos (monoglicidil éteres) y aditivos (agentes nivelantes, antiespumantes, etc.).
- Parte B (Catalizador): Líquido de color ámbar claro a marrón, viscosidad media, compuesto por endurecedores amínicos (poliaminas, poliamidoaminas) y aceleradores.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES

Propiedad

Parte A (Resina)

Parte B (Catalizador)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Líquido transparente a ligeramente opalescente, color ámbar a marrón
Olor	Suave a resina epóxica	Característico a amina (a pescado o amoniacal)
Viscosidad (25°C)	300 – 800	100 – 300 mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.10 – 1.15	0.98 – 1.05 g/cm³
Contenido de sólidos	90 – 100	90 – 100 %
Punto de inflamación (copa cerrada)	> 100°C (no inflamable)	> 100°C (no inflamable)
pH (acuoso 1%)	Neutro	10 – 12 (básico)
Tiempo de vida útil (pot life) de la mezcla (25°C)	—	20 – 40 minutos (depende de la clave)
Tiempo de secado al tacto (mezcla a 25°C)	—	4 – 8 horas
Curado completo (25°C)	—	7 días

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

3. PROPIEDADES DE LA MEZCLA (Parte A + Parte B) Y DEL RECUBRIMIENTO CURADO

Proporción de mezcla típica: 2 partes de A : 1 parte de B en volumen (consultar la ficha específica de cada clave, ya que puede variar: 2:1, 3:1, 4:1, o 100:30 en peso).

Propiedad del recubrimiento curado (después de 7 días a 25°C)	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Superficie lisa, brillante o semibrillante (según aditivos)	Visual
Dureza Shore D	75 – 85	ASTM D2240
Resistencia a la abrasión (pérdida de peso, Taber, CS-17, 1000 ciclos)	< 50	mg
Resistencia a la compresión	60 – 90	MPa
Resistencia a la tracción	30 – 50	MPa
Alargamiento a la rotura	1 – 5	%
Adherencia al concreto (pull-off)	> 1.5 MPa (rotura del concreto)	ASTM D4541
Adherencia al acero (pull-off)	> 10	MPa

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Resistencia al impacto (caída de bola)	> 1	Joule
Temperatura de servicio continua	-20 a +80	°C
Resistencia química (inmersión 7 días a 20°C):		
- Agua dulce	Excelente	—
- Agua salada	Excelente	—
- Aceites minerales	Excelente	—
- Gasolina, diésel	Buena	—
- Ácido sulfúrico 10%	Buena	—
- Ácido nítrico 10%	Limitada	—
- Sosa cáustica 10%	Buena	—
- Acetona, thinner	Pobre (hincha)	—
Permeabilidad al vapor de agua	Baja	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

- Pisos industriales: Fábricas, almacenes, talleres, naves de producción, plantas químicas (resistentes a derrames).
- Pisos comerciales: Garajes, showrooms, supermercados, hospitales, laboratorios, cocinas industriales.
- Pisos residenciales: Garajes, sótanos, terrazas (con protección UV si es para exteriores, ya que los epoxis amarillean con el sol).
- Recubrimiento de muros y paredes en zonas húmedas o que requieren fácil limpieza.
- Imprimación selladora para pisos de concreto porosos antes de aplicar morteros epóxicos o poliuretánicos.
- Revestimiento de tanques, balsas de retención, canales de desagüe.
- Sistemas de piso autonivelante (con cargas de sílice agregadas).

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación del sustrato (CRÍTICA para el éxito del piso):

- Soporte: Concreto (resistencia mínima 25 MPa), mortero, metal (acero limpio y libre de óxido), madera contrachapada.
- Limpieza: Eliminar polvo, grasa, aceite, pintura suelta, selladores antiguos. Para concreto, realizar limpieza mecánica (chorro de arena, escarificado, o pulido con disco diamantado).
- Humedad del concreto: La humedad relativa del sustrato debe ser $< 75\%$ (medir con higrómetro). Si hay humedad ascendente (presión de vapor), aplicar una barrera de vapor antes.
- Temperatura: Aplicar entre 10°C y 30°C . La temperatura del sustrato debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío.
- Imprimación (si es necesario): Para concreto muy poroso o débil, aplicar una capa de imprimación epóxica diluida (parte A + parte B + solvente) antes de la capa final.

5.2 Mezcla de los componentes:

1. Verter el contenido total de la Parte B (catalizador) sobre la Parte A (resina), o viceversa, dependiendo de la relación de mezcla. Generalmente se vierte B sobre A.
2. Mezclar mecánicamente con un agitador de baja velocidad (400-600 rpm) durante 2-3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea (color uniforme, sin estrías). Raspar los bordes y el fondo del envase.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

3. No mezclar a mano (la mezcla manual es insuficiente para lograr una correcta homogeneización).
4. Tiempo de pot life: Una vez mezclado, se debe aplicar dentro de los 20-40 minutos (a 25°C). A temperaturas más altas, el pot life se reduce. No añadir solventes para prolongar el pot life (afecta las propiedades finales).

5.3 Aplicación del recubrimiento:

- Herramientas: Llana dentada (para espesores de 1-3 mm), rodillo de pelo corto (para capas finas de 0.2-0.5 mm), o pistola airless.
- Espesor de capa recomendado:
 - Imprimación: 100-200 µm (húmedo).
 - Capa de acabado estándar: 300-500 µm (húmedo).
 - Sistema autonivelante (con carga): 3-10 mm (verter y extender con llana).
- Aplicar en capas: Para espesores > 500 µm, aplicar en dos capas (dejar secar la primera 12-24 horas y lijar ligeramente antes de la segunda).
- Evitar charcos y acumulaciones en zonas bajas.
- Tiempo de secado al tacto: 4-8 horas (depende de la temperatura y humedad).
- Tiempo para tránsito peatonal: 24 horas.
- Tiempo para tránsito ligero (carretillas, muebles): 48-72 horas.
- Curado completo (resistencia química y mecánica máxima): 7 días a 25°C.

5.4 Acabado y protección:

- Para exteriores, aplicar un barniz de poliuretano alifático (resistente a los rayos UV) sobre el epoxi, ya que los epoxis amarillean con la luz solar.
- Se pueden añadir cargas antideslizantes (arena de sílice, corindón) a la última capa, esparciéndolas sobre el producto fresco y luego aplicando una capa de acabado transparente.

6. RENDIMIENTO

Espesor de capa húmeda

Rendimiento teórico (para 1 kg de mezcla, densidad
≈ 1.1 g/cm³)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

200 μm

4.5 – 5.0 m^2/kg

300 μm

3.0 – 3.3 m^2/kg

500 μm

1.8 – 2.0 m^2/kg

1000 μm (1 mm)

0.9 – 1.0 m^2/kg

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Sustratos incompatibles: Superficies con restos de aceite, pintura epoxi o poliuretano mal adherida, concreto con humedad ascendente, metales oxidados.
- Condiciones ambientales adversas: No aplicar con humedad relativa > 85% (peligro de empañamiento (blushing) por amina), ni con temperaturas < 10°C (el curado se ralentiza excesivamente).
- Limpieza de herramientas: Antes del curado, limpiar con acetona, thinner o alcohol isopropílico. Una vez curado, solo eliminación mecánica.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar la Parte A y la Parte B entre 10°C y 30°C, en envases herméticamente cerrados. Proteger de la humedad (la Parte B absorbe agua). Evitar heladas.
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si la Parte A ha cristalizado (opaca o con sedimentos), calentar a 40-50°C y agitar hasta disolver. Si la Parte B se espesa o forma grumos, desechar.
- Separación: Almacenar alejado de ácidos, bases fuertes (excepto el propio endurecedor) y agentes oxidantes.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.