



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Thinner (Disolvente para Pinturas / Mezcla de Solventes Aromáticos)

Clave de producto:
SOL-010-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Thinner es una mezcla compleja de solventes orgánicos, compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos (tolueno, xileno, etilbenceno), con adición de cetonas (acetona, metiletilcetona), ésteres (acetato de etilo, acetato de butilo) y, en algunos casos, alcoholes (isopropanol) o alifáticos. Es un líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento, de olor característico penetrante (a solvente aromático). Está diseñado específicamente para diluir pinturas, esmaltes, barnices, lacas y resinas (poliéster, epoxi, acrílicas termoplásticas), así como para limpiar herramientas y equipos de aplicación.

Su formulación varía según el fabricante y la aplicación final (thinner para laca, thinner para esmalte, thinner universal). En esta ficha se describe un thinner universal de tipo aromático, ampliamente utilizado en la industria y el bricolaje.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento	Visual
Olor	Característico a solvente aromático (fuerte)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad (20°C)	0.85 – 0.88	g/cm ³
Punto de ebullición inicial	80 – 90	°C
Punto de ebullición final	140 – 160	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	4 – 10	°C (extremadamente inflamable)
Temperatura de autoignición	450 – 500	°C
Límite inferior de inflamabilidad (LIE)	1.0 – 1.2	% vol.
Límite superior de inflamabilidad (LSE)	7.0 – 8.0	% vol.
Presión de vapor (20°C)	2 – 4	kPa
Velocidad de evaporación (Butilo acetato = 100)	200 – 400 (rápida)	—
Solubilidad en agua	Parcialmente miscible (insoluble en agua, pero algunos	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

	componentes son ligeramente solubles)	
Poder de disolución (Kauri-Butanol, KB)	90 – 110	—
Contenido de aromáticos	60 – 80 (tolueno + xilenos)	%
Contenido de cetonas/ésteres	10 – 30	%
Contenido de alcoholes	0 – 10	%

3. PROPIEDADES DE DISOLVENTE

Propiedad	Valor	Notas
Dilución de pinturas alquídicas	Excelente	Reduce la viscosidad de esmaltes, barnices y pinturas de aceite
Dilución de lacas nitrocelulósicas	Excelente	Disuelve nitrocelulosa y resinas alquídicas modificadas
Dilución de resinas acrílicas termoplásticas	Buena	Para acrílicos de tipo disolvente

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Dilución de resinas epoxi (no curadas)	Limitada	Puede ser usado para limpieza, no como diluyente de los componentes
Limpieza de equipos de pintura	Excelente	Pistolas, brochas, rodillos, latas
Desengrase de metales	Buena	Elimina grasas, aceites y ceras

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Diluyente para pinturas: Esmaltes sintéticos, barnices, lacas, pinturas de secado al aire.
- Industria automotriz: Dilución de pinturas de capa base y capa transparente (algunas formulaciones), limpieza de equipos.
- Reparación de carrocerías: Limpieza de paneles antes de pintar, eliminación de masillas.
- Industria del mueble: Dilución de lacas y barnices para madera.
- Impresión: Limpieza de tintas de impresión (no acuosas).
- Limpieza general: Eliminación de adhesivos, pegamentos, restos de pintura, grasa.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Como diluyente de pintura:

- Proporción típica: Añadir thinner a la pintura hasta alcanzar la viscosidad deseada (generalmente 10-30% en volumen, según el tipo de pintura y el método de aplicación). Seguir las instrucciones del fabricante de la pintura.
- Mezclar homogéneamente.
- No usar en pinturas de base agua (látex, acrílicas al agua), pinturas epoxi de dos componentes (como diluyente principal; solo limpieza), o pinturas de poliuretano de alto sólido (puede causar defectos).

5.2 Como limpiador de herramientas:

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

- Sumergir brochas y rodillos en thinner, frotar para disolver la pintura, luego enjuagar con agua y jabón si es necesario.
- Para pistolas de pintura, hacer circular thinner a través del equipo hasta que salga limpio, luego secar con aire comprimido.

5.3 Precauciones de uso:

- Extremadamente inflamable. Los vapores pueden encenderse a distancia. No usar cerca de llamas, chispas, superficies calientes, motores eléctricos o equipos que puedan generar arcos. No fumar.
- Trabajar en áreas con ventilación forzada y equipos antideflagrantes. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en zonas bajas.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. El desengrase causa dermatitis. Usar guantes de butilo o neopreno (no látex, no nitrilo delgado).
- No ingerir. La ingestión puede ser fatal (toxicidad aguda del tolueno/xileno).
- Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad con plásticos: El thinner ataca y disuelve muchos plásticos: poliestireno (PS), acrílico (PMMA), ABS, PVC, policarbonato (PC). No usar sobre estos plásticos. Es seguro sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.
- Compatibilidad con cauchos: Ataca cauchos naturales y nitrílicos. Usar guantes de butilo o neopreno.
- Limpieza de derrames: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Ventilar. No usar aserrín.
- Almacenamiento de trapos usados: Los trapos impregnados de thinner pueden autoinflamarse. Almacenar en recipientes metálicos herméticos o sumergir en agua.

7. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 30°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor. Nunca almacenar cerca de llamas o chispas.
- Envases: Mantener los envases (metal HDPE) herméticamente cerrados. Utilizar envases con respiradero de alivio de presión.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes (peróxidos, ácido nítrico, permanganato, cromatos), ácidos y bases concentradas.
- Área de almacenamiento: Usar armarios de seguridad para líquidos extremadamente inflamables. Conexión a tierra de los tambores.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene la hermeticidad. Puede absorber humedad, pero sigue siendo útil para la mayoría de las aplicaciones.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo