



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Sistema de Pisos Epóxicos – Parte A (Resina Epóxica) y Parte B (Catalizador Endurecedor).
 - Claves de producto aplicables:
 - Parte A: DEC-050-010, DEC-050-015, DEC-050-030, DEC-050-001.
 - Parte B: DEC-050-002.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Recubrimiento de pisos industriales, comerciales y residenciales; imprimación; mortero epóxico.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este documento cubre los peligros de la Parte A (Resina) y de la Parte B (Catalizador), así como de la mezcla fresca. La Parte B es la que presenta los peligros más graves.

2.1 Clasificación de la mezcla (Parte B – Catalizador Amínico):

- Acute Tox. 4 (Oral, Dermal, Inhalation): Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación (H302, H312, H332).
- Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel (H314).
- Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves (H318).
- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- Resp. Sens. 1 (posible): Puede provocar síntomas de alergia o asma en personas sensibles (H334 – para ciertas aminas).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411).

2.2 Clasificación de la mezcla (Parte A – Resina Epóxica):

Artesanías Fabricación de moldes y figuras decorativas	Autos y Botes Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio	Distintas aplicaciones para distintos objetivos	Construcción Concreto polimérico tuberías y reparaciones	Muebles Muebles con acabado de poliéster de alto brillo
--	--	--	--	---

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).

2.3 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS) para el sistema completo (recomendado para el envase conjunto o para cada componente):

Para el envase de la Parte B (Catalizador) – el más crítico:

- Pictogramas: GHS05 (Corrosivo), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud), GHS09 (Peligro para el medio ambiente – opcional).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H: H302+H312+H332, H314, H317, H335, H411 (según corresponda).
- Frases P: (Ver sección correspondiente).

Para el envase de la Parte A (Resina):

- Pictogramas: GHS07 (Signo de exclamación).
- Palabra de advertencia: Atención.
- Frases H: H315, H319, H317, H335.

Para la mezcla fresca (instrucciones de seguridad): Se debe advertir al usuario que la mezcla presenta los peligros de la Parte B (corrosivo, sensibilizante) hasta que cure completamente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Parte A (Resina Epóxica):

Componente	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA
Resina epóxica (DGEBA)	25068-38-6	60 – 90	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Diluyente reactivo (C12-C14 alquil glicidil éter)	68609-97-2	5 – 15	Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2
Aditivos nivelantes (poliéster modificado)	Mezcla	0.5 – 2	No clasificado
Parte B (Catalizador Amínico):			
Componente	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA
Poliamina (isoforona diamina, trietilentetramina, etc.)	2855-13-2, 112-24-3	50 – 80	Acute Tox. 4 (oral, dermal, inh.), Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2
Poliamidoamina (tipo Versamid)	68410-23-1	10 – 30	Similar a poliamina
Acelerador (sal de amonio terciario)	Mezcla	1 – 5	Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1
Alcohol bencílico (disolvente)	100-51-6	5 – 15	Acute Tox. 4 (oral), Eye Irrit. 2

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios según el componente:
 - Inhalación (vapores de B o de la mezcla): Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección). Consultar a un médico. En caso de síntomas asmáticos, puede ser necesario un broncodilatador.
 - Contacto con la piel (Parte B o mezcla): Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si hay quemaduras o enrojecimiento intenso, consultar a un médico. Para la Parte A, lavar con agua y jabón.
 - Contacto con los ojos (cualquier componente): Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato (la Parte B puede causar daño corneal).
 - Ingestión (Parte B o mezcla): No inducir el vómito (riesgo de aspiración y quemaduras adicionales). Enjuagar la boca. Dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico inmediatamente. Para la Parte A, también evitar el vómito.
- 4.2 Principales síntomas: Quemaduras químicas (Parte B), irritación de piel y ojos, dermatitis alérgica (por exposición repetida), dificultad respiratoria, náuseas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: Los componentes no son fácilmente inflamables (punto de inflamación > 100°C). Sin embargo, a altas temperaturas pueden descomponerse liberando humos tóxicos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, aminas, compuestos orgánicos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador si hay vapores). Ventilar el área. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas o cuerpos de agua (la Parte B es tóxica para organismos acuáticos). Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza:
 - Parte A y B: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente (para la Parte B, neutralizar con una solución ácida diluida, p.ej., ácido acético al 5%, antes de enjuagar). No usar solventes inflamables.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura:
 - Utilizar guantes de nitrilo, gafas de seguridad y ropa de protección (manga larga).
 - Trabajar en áreas bien ventiladas (si es posible, con extracción localizada).
 - No fumar, comer o beber durante la manipulación.
 - No mezclar la Parte A y la Parte B hasta el momento de la aplicación.
 - Respetar la proporción de mezcla indicada.
 - Evitar el contacto de la Parte B con la piel y los ojos. Es corrosivo.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro:
 - Almacenar la Parte A y la Parte B por separado, en envases originales herméticamente cerrados.
 - Temperatura: entre 10°C y 30°C. Proteger de la humedad (especialmente la Parte B), del calor y de la luz solar directa.
 - Almacenar alejado de ácidos, agentes oxidantes y alimentos.
 - Guardar bajo llave si hay riesgo de acceso de personal no autorizado.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (para las aminos del componente B): No hay límites específicos para todas. Se recomienda mantener la exposición por debajo de 1 ppm (como valor interno). Existen TLVs para algunas aminos (p.ej., trietilentetramina: TWA 1 ppm).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente. En aplicaciones industriales (grandes superficies), usar extracción localizada o equipos de respiración asistida.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Protección respiratoria: Para mezcla y aplicación en espacios cerrados o con poca ventilación, usar respirador con filtro para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P3). Para pulverización, usar equipo de respiración autónomo (ERA) o cabina.
- Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. No usar guantes de látex. Cambiar guantes si se contaminan.
- Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente) + pantalla facial durante la mezcla.
- Protección de la piel: Traje de protección química (Tychem® o similar) para aplicaciones extensas; al menos, overol de manga larga, delantal de neopreno, botas de goma.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Parte A	Parte B
Estado físico	Líquido	Líquido
Color	Incoloro a amarillo pálido	Ámbar a marrón
Olor	Suave	A amina (fuerte)
pH	Neutro	10-12
Punto de inflamación	> 100°C	> 100°C
Densidad (20°C)	1.10-1.15	0.98-1.05
Viscosidad (25°C)	300-800 cP	100-300 cP

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.1 Reactividad: La Parte A (epoxi) reacciona exotérmicamente con la Parte B (amina). La mezcla polimeriza irreversiblemente.
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento (componentes separados).
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La Parte B (amina) puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes, agentes oxidantes, cloruros de ácido, y algunos disolventes clorados.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, humedad (en la Parte B), llamas abiertas.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros, isocianatos (para A), y para B: ácidos, anhídridos.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, aminas, compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (Parte B): LD50 (rata) ≈ 1000-2000 mg/kg (nocivo). (Parte A): > 5000 mg/kg.
- Corrosión/Irritación cutánea: Parte B: Corrosivo (H314). Parte A: Irritante (H315).
- Lesiones oculares: Parte B: Lesiones graves (H318). Parte A: Irritante (H319).
- Sensibilización: La Parte A y la Parte B son sensibilizantes cutáneos (H317). La Parte B también puede ser sensibilizante respiratorio (H334) en algunas formulaciones (causante de asma ocupacional).
- Carcinogenicidad: La resina epoxi DGEBA está clasificada por IARC como Grupo 3 (no clasificable). Las aminas alifáticas no se consideran carcinógenas.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335).
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica a epoxis puede causar dermatitis de contacto alérgica. La inhalación de vapores de amina puede causar daño pulmonar.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: La Parte B (aminas) es tóxica para organismos acuáticos (H411). CL50 peces 96h: 10-100 mg/L. La Parte A tiene menor toxicidad.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: La resina epoxi curada es muy persistente. Los componentes sin curar pueden ser biodegradables parcialmente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo.
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos (Parte B). No verter al medio ambiente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Parte A y Parte B no mezcladas (caducadas o contaminadas): Residuos peligrosos (corrosivo, tóxico). Entregar a un gestor autorizado.
 - Mezcla fresca no utilizada: También residuo peligroso.
 - Recubrimiento curado (después de 7 días): Considerado inerte; puede eliminarse como residuo sólido no peligroso (relleno sanitario) si cumple la normativa local.
 - Envases vacíos: Los envases de la Parte B deben tratarse como residuos peligrosos (contienen residuos alcalinos). Los de la Parte A pueden reciclarse si se limpian adecuadamente.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: Para la Parte B (endurecedor amínico líquido) si se transporta en cantidades > 1 L: UN 2735 (AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P.), Clase 8, Grupo de embalaje II o III (según la formulación). Para la Parte A, generalmente no regulado (no peligroso para el transporte).
- 14.2 Designación oficial: AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P. (para la Parte B).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 8 (Corrosivo).
- 14.4 Grupo de embalaje: II o III.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para transporte.
- 14.6 Precauciones especiales: Evitar fugas. No transportar junto a ácidos o alimentos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008 (UE), NOM-018-STPS-2015 (México), NOM-004-SEMARNAT-2004. Las aminas están reguladas como sustancias corrosivas y sensibilizantes.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica al sistema de pisos epóxicos compuesto por las claves de Parte A (DEC-050-010, DEC-050-015, DEC-050-030, DEC-050-001) y Parte B (DEC-050-002). Debe ser utilizado junto con las instrucciones de aplicación específicas del producto.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: DGEBA (Diglicidil éter de bisfenol A), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: Este sistema contiene un endurecedor corrosivo y sensibilizante. El contacto con la piel y los ojos puede causar quemaduras. La exposición repetida puede provocar alergia (dermatitis o asma). Utilice siempre guantes de nitrilo, gafas y ropa de protección. Trabaje en áreas ventiladas. Una vez curado (7 días), el material es inerte y seguro. Mantenga fuera del alcance de los niños. No mezcle los componentes hasta el momento de usar.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo