

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0001/26	Data abertura: 09/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ETEP	Aplicadora: O mesmo
Contato: Denis	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 09/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTN 008		
Cor: Preto Microtextura		
Lote: 2508252/02	Fabricação: 22/08/2025	Validade: 22/08/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 60 a 90 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 60 a 90 µm
Equipamento: Tecnoavance		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Denis – Proprietário ETEP

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi realizada a aplicação do PTN 008 e, em seguida, a aplicação da amostra do PTN 018, ambas com cura em estufa a 200 °C por 10 minutos.

Também foi realizada a medição de camada nas peças aplicadas.

4- COMENTÁRIOS:

Foi levada uma amostra de 1 kg do PTN 018 para aplicação na linha do cliente.

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização das aplicações dos materiais e dos testes efetuados, foi observado que o lote reclamado do PTN 008 está conforme o padrão do produto, contudo, o mesmo não atende à necessidade do cliente. Dessa forma, como alternativa, foi levada ao cliente uma amostra de 1 kg do PTN 018. O cliente realizou a verificação do produto PTN 018, o qual foi aprovado.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Briquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com